


Drähte von Krupp VDM.

Elektroindustrie.

Wire from Krupp VDM.

Electrical industry.




Ein Unternehmen
von ThyssenKrupp
Stainless

Krupp VDM



ThyssenKrupp



Unsere Zielmärkte:
Elektronik, Elektroindustrie,
Automobilindustrie, Anlagenbau
(Schweißtechnik, Investitions-
und Konsumgüterindustrie)

Our target markets:
electronics, electrical industry,
automotive industry, industrial engineering
(welding engineering, capital
and consumer goods)

Inhalt

Contents

Krupp VDM. Unternehmen Hochleistung.	2	Krupp VDM. <i>A high-performance enterprise.</i>	2
Krupp VDM auf einen Blick.	3	The company at a glance.	3
Geschäftsbereich Drähte. Kompetenz und Know-how in Hochleistungsdrähten.	4	Wire Division. <i>Competence and know-how in high- performance wire.</i>	5
Der Geschäftsbereich Drähte auf einen Blick.	6	The Wire Division at a glance.	6
Spezialdrähte für die Elektroindustrie. Vom Heizleiter bis zum Stromzuführungsdrähten.	10	Special-purpose wire for the electrical industry. <i>From heating conductors to lead-in wires.</i>	11
Unser Leistungsspektrum auf einen Blick. Für die Elektroindustrie.	12	Our performance spectrum at a glance. <i>For the electrical industry.</i>	13
Technische Lieferbedingungen. Lieferformen für Drähte und Flachdrähte.	14	Technical delivery conditions. <i>Product forms for wire and flat wire.</i>	14
Die Werkstoffe im Überblick. Von Cronix 80 bis Magnifer 50 nMg.	16	The materials summarized. <i>From Cronix 80 to Magnifer 50 nMg.</i>	16
Drähte aus Hochleistungswerkstoffen von Krupp VDM.	18	Wire made of Krupp VDM high-performance materials.	18
Normenvergleich nach Werkstoff- Nummern und UNS-Bezeichnungen.	36	Comparison of standards according to “Werkstoff-Nummern” and UNS designations.	36
Krupp VDM Vertriebsbüros, Niederlassungen und Vertretungen.	37	Krupp VDM sales offices, subsidiaries and representations.	37
Impressum.	40	Imprint.	40

Krupp VDM. Unternehmen Hochleistung.

Krupp VDM. A high-performance enterprise.



Grobdrähte werden im Werk Werdohl-Bärenstein auf modernen Tastrollen-Tänzer-Mehrfachtrockenziehmaschinen hergestellt.

Heavy-gauge wire is produced in the Werdohl-Bärenstein plant on modern multiple dry drawing machines equipped with dancer rolls.

Kerngeschäft: Hochleistungswerkstoffe

Krupp VDM GmbH ist ein Unternehmen der ThyssenKrupp Stainless GmbH. Das Unternehmen entwickelt seit vielen Jahrzehnten Hochleistungswerkstoffe für besonders anspruchsvolle Anwendungen und Verfahren. Hier zählt die Krupp VDM heute mit zu den führenden Herstellern von Nickelbasislegierungen und hochlegierten Sonderwerkstoffen. Zum Produktprogramm gehören Bänder, Bleche, Stangen, Schmiedeteile, Röhrenvormaterial und Drähte, darüber hinaus Münzrohlinge und Produkte der Feinwerktechnik.

Sitz des Unternehmens ist Werdohl, weitere Produktionsstätten befinden sich in Altena, Unna und Werdohl-Bärenstein. In den USA ist Krupp VDM durch Precision Rolled Products, Inc. vertreten, ein Unternehmen, das in den Werken Reno und Florham Park hochwarmfeste Werkstoffe für die Luftfahrtindustrie herstellt. Insgesamt arbeiten in den vier Werken der Krupp VDM mit ihrer weltweiten Vertriebsorganisation und den Werken der Precision Rolled Products, Inc. über 1800 Mitarbeiter. Für die optimale Zusammenarbeit mit den Kunden aus dem Anlagenbau, der Elektroindustrie, Elektronik und der Automobilindustrie hat Krupp VDM weltweit ein Netz von Beratungs- und Vertriebsbüros, Vertriebsgesellschaften, qualifizierten Vertretungen und Vertragshändlern aufgebaut.

Core business:


High-performance materials

Krupp VDM GmbH is a company of ThyssenKrupp Stainless GmbH. For many decades it has developed high-performance materials for especially demanding applications and processes. Today, Krupp VDM is among the leading producers of nickel-base alloys and high-alloy special materials. The production programme includes strip, sheet, plate, rod, forgings, wire, materials for tube and pipe production, also coin blanks and precision engineering products.

The company is based in Werdohl and has further production facilities in Altena, Unna and Werdohl-Bärenstein. It has a division in the U.S.A. named Precision Rolled Products, Inc., which produces high-temperature materials for the aviation industry at plants in Reno and Florham Park. The four Krupp VDM plants with their world-wide sales organization and the plants of Precision Rolled Products together employ more than 1,800 people. To ensure optimal cooperation with customers in the industrial engineering, electrical and electronics sectors and the automotive industry, Krupp VDM has built up a network of advisory and sales offices, marketing companies, representatives and authorized stockholders and distributors.

Abstich aus dem
30-t-Lichtbogenofen
im Schmelzwerk Unna.
Hier wird das Vorma-
terial zur Weiterverar-
beitung in den Werken
Altena, Werdohl und
Werdohl-Bärenstein
erzeugt.

*Tapping from the
30-tonne electric arc
furnace at the Unna
melting plant. Here
the input material is
produced for further
treatment at the plants
in Altena, Werdohl and
Werdohl-Bärenstein.*



Forschung und
Entwicklung ist bei der
Krupp VDM ein
besonders wichtiger
Bestandteil der
Unternehmensstrategie.
Im Vordergrund stehen
die Entwicklung neuer
Legierungen sowie die
Optimierung vorhan-
dener Legierungen.

*Research and
development is an
especially important
component of
Krupp VDM's
corporate strategy.
In the forefront is the
development of new
alloys and the
optimization of
existing ones.*

Krupp VDM auf einen Blick.

The company at a glance.

Krupp VDM GmbH, Hauptverwaltung Werdohl

Unsere Geschäftsbereiche

- Bänder, Werdohl
- Münzen, Werdohl
- Drähte, Werdohl-Bärenstein
- Bleche und Stangen, Altena
- Schmelzen und Gießen, Unna
- Halbzeuge und Systemtechnik, Frankfurt
- Precision Rolled Products, Inc., Reno und Florham Park/USA

liefern Werkstoffe und Produkte

- Hochleistungswerkstoffe (Nickelbasiswerkstoffe)
- Münzen und Münzrohlinge
- Produkte der Feinwerktechnik

für die Märkte von morgen.

Unsere Ziele sind

- Konsequente Umsetzung der Kundenanforderungen in Produkte und Anwendungen
- Wahrung und Ausbau der weltweit 2. Position unter den Produzenten von Nickelbasislegierungen
- Wahrung der Marktführerschaft in Europa

Krupp VDM GmbH, Head office Werdohl

Our divisions

- Strip, Werdohl
- Coinage, Werdohl
- Wire, Werdohl-Bärenstein
- Plate, sheet, rod and bar, Altena
- Melting and casting, Unna
- Semis and systems, Frankfurt
- Precision Rolled Products, Inc., Reno and Florham Park/USA

supply alloys and products

- High-performance materials (nickel-base materials)
- Coins and coin blanks
- Components

for the markets of tomorrow.

Our goals are

- Rigorous translation of customers' requirements into products and applications
- Preservation and improvement of our 2nd place among the world's nickel-base alloy producers
- Preservation of our leadership on the European market

Geschäftsbereich Drähte.

Kompetenz und Know-how in Hochleistungsdrähten.


Produkte, Zielmärkte, Fertigungs-Know-how, Qualitätssicherung und Kundenservice

Das Werk Werdohl-Bärenstein ist mit großem Investitionsaufwand zu einem leistungsfähigen und modernen Spezialbetrieb für Drahtprodukte ausgebaut worden. Ca. 5500 t Walz-, Grob-, Fein- und Flachdrähte, Heizelemente und Stäbe werden hier jährlich hergestellt: vornehmlich aus Nickelbasislegierungen, hochlegierten Sonderedelstählen und RSH-Güten. Für die Elektroindustrie und Elektronik, die Automobilindustrie und den Anlagenbau - hier vor allem in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Chemie und Petrochemie, Offshoretechnik sowie im Ofenbau. Auf diesen Märkten hat sich Krupp VDM als Werkstoffpartner für innovative technologische Lösungen einen guten Namen gemacht.

Drähte der Krupp VDM werden besonders strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Schon sehr früh haben wir Qualitätssicherungen als oberstes Prinzip festgeschrieben und zu einem Qualitätsmanagementsystem mit fertigungsbegleitenden Prüfungen weiterentwickelt. Damit eng verknüpft sind unsere kontinuierlichen Verbesserungsprozesse, die der Optimierung aller Betriebsprozesse dient. Unsere Kunden werden davon durch noch zuverlässigere und schnellere Belieferung profitieren. Und durch Aufrechterhaltung unseres hohen Qualitätsstandards, der in zahlreichen nationalen und internationalen Zertifizierungen zum Ausdruck kommt. Krupp VDM und der Geschäftsbereich Drähte sind für die Aufgaben der Zukunft gut gerüstet.

Engagierte und motivierte Mitarbeiter tragen zur Kundenzufriedenheit und damit auch zum Erfolg des Unternehmens entscheidend bei.

Committed, motivated employees are crucially important to customer satisfaction and hence to the success of the company.





Wire Division.

Competence and know-how in high-performance wire.

Products, target markets, manufacturing know-how, quality assurance and customer service

Our Werdohl-Bärenstein plant has been developed through major capital expenditure into a modern, efficient specialist wire manufacturing facility. Approximately 5,500 tonnes/year of wire rod, fine- and heavy-gauge wire, flat wire, heating elements and rods are produced here, mainly from nickel-base alloys, high-alloy special stainless steels, stainless, acid- and heat-resistant steels. The products are used in the electrical and electronics industries, the automotive industry and in industrial engineering - in the latter case, chiefly in the fields of energy and environmental technology, chemicals/petrochemicals, offshore engineering and furnace construction. In these markets Krupp VDM has won a good reputation as a supplier of materials for innovative technological solutions.

Wire from Krupp VDM is subjected to extremely stringent quality controls. Long ago we established quality assurance as an overriding principle and developed it into a quality management system with in-process tests and inspections. Closely linked to this are our continuous improvement processes, the purpose of which is to optimize all our internal processes. Our customers will benefit through even faster and more reliable deliveries - and through the maintenance of our high standard of quality, which is reflected in the many national and international certifications which we have been awarded. As a result, Krupp VDM and its Wire Division are fully equipped for the challenges of the future.

Werk Werdohl-Bärenstein.

Werdohl-Bärenstein plant.

Der Geschäftsbereich Drähte auf einen Blick. *The Wire Division at a glance.*

Unsere Werkstoffe

- Korrosionsbeständige, hitzebeständige und hochwarmfeste Nickelbasislegierungen und Sonderedelstähle
- Zündkerzenlegierungen
- Heizleiter- und Widerstandslegierungen
- Ausdehnungs- und Glaseinschmelzlegierungen
- Weichmagnetische Legierungen
- Schweißzusätze

und Produkte

- Walzdrähte von 5,50 - 16,00 mm Durchmesser
- Grobdrähte von 1,50 - 12,00 mm Durchmesser
- Feindrähte von 0,01 - 1,50 mm Durchmesser
- Flachdrähte
von 0,04 - 2,50 mm x 0,20 - 9,00 mm
- Stangen, Stäbe
- Heizwendel

in verschiedenen Aufmachungen

- Ringe, Kronenstücke, Behälter und Spulen nach Norm, Sonderspulen

sind abgestimmt auf die Zielmärkte

Elektroindustrie

Heizleiter- und Widerstandsdrähte, Heizelemente, Anfahr- und Bremswiderstände, Elektroden aus Nickelgewebe, Stromzuführungsstifte, Kontaktstifte

Elektronik

Kontaktstifte für Glaseinschmelzungen, Röhrenstifte, Anodenknöpfe

Automobilindustrie

Flach- und Runddrähte für Zündkerzen, Feindrähte für Gestricke und Gewebe (Abgaskatalysatoren und Airbags)

Anlagenbau

Kerndrähte für Schweiß-Stabelektroden, Meterstäbe für das WIG-Schweißen, Drahtelektroden für das MIG-Schweißen, Ofen-Förderbänder, Filtergewebe und -gestricke, Befestigungselemente, Wirelines für die Tiefbohrtechnik, Drähte für Konsum- und Verbrauchsgüter

und erfüllen weltweit die Wünsche unserer Kunden.

Our materials

- Corrosion-resistant, heat-resistant and high-temperature nickel-base alloys and special stainless steels
- Spark plug alloys
- Electrical resistance alloys
- Controlled-expansion and glass sealing alloys
- Soft magnetic alloys
- Welding filler metals

and products

- Wire rod, dia. 5.50 - 16.00 mm
- Heavy-gauge wire, dia. 1.50 - 12.00 mm
- Fine-gauge wire, dia. 0.01 - 1.50 mm
- Flat wire,
0.04 - 2.50 mm x 0.20 - 9.00 mm
- Rods
- Heating spirals

in various delivery forms

- Coils, carriers, standard drums and spools, special spools

are geared to the target markets

Electrical industry

Electrical resistance wire, heating elements, starting and braking resistors, nickel mesh electrodes, lead-in pins, contact pins

Electronics

Contact pins for glass sealing applications, picture tube pins, anode buttons

Automotive industry

Flat and round wire for spark plugs, fine wire for knitted and woven wire mesh (exhaust gas catalytic converters and airbags)

Industrial engineering

Core wire for stick welding electrodes, cut-to-length rods for GTA welding, wire electrodes for GMA welding, conveyor belts for furnaces, woven and knitted wire mesh for filters, fasteners, wirelines for deep-well drilling, wire for capital and consumer goods

and satisfy our customers' requirements throughout the world.

Unser Fertigungs-Know-how

- Vormaterialherstellung im eigenen Schmelzwerk mit Lichtbogen- und Induktionsöfen, Vakuumbehandlung; ESU-Anlage (Elektro-Schlacke-Umschmelzverfahren); VAR-Anlage (Vacuum Arc Remelting); Blockwalzen an Knüppel, Drahtwalzung
- Wärmebehandlung des Walzdrahtes (Lösungs-, Rekristallisations-, Anlaßglühung; offen, unter Vakuum oder Schutzgas, in Topf- und Haubenöfen)
- Oberflächenbehandlung durch Salzbad/Beizen, Schälen, Beschichten
- Schlupf- und torsionsfreies Vor- und Fertigziehen auf Hochleistungs-Trockenziehmaschinen mit Tastrollentänzern
- Hochmoderne Linienzug-Anlage
- D-Öfen mit "Inline" Durchlaufreinigen, -glühen, -beschichten, -ziehen
- Richten und Abteilen
- Flachwalzen
- Vor- und Fertigziehen auf 21fach-Naßziehmaschinen
- Feindraht D-Öfen mit "Inline" Durchlaufreinigen und -glühen, Gleitmittelauftragung, Nachziehen

in Verbindung mit unserem Qualitätsmanagement

QS 9000 einschließlich ISO 9001
Zulassungen VdTÜV nach Merkblatt 1153
und KTA 1408, CAA, MOD
ASME Boiler and Pressure Vessel Code

Our manufacturing know-how

- Production of the starting material in our own melting plant equipped with electric arc and induction furnaces, vacuum treatment; ESR plant (Electro-Slag Remelting); VAR plant (Vacuum Arc Remelting); rolling of ingots into billets, rolling of wire rod
- Heat treatment of the wire rod (solution and recrystallization annealing, tempering; exposed, under vacuum or gas-shielded, in batch and bell-type furnaces)
- Surface treatment in a salt bath/by pickling, peeling, coating
- Non-slip, torsionless initial and final drawing on heavy-duty dry drawing machines with dancer rolls
- Ultra-modern manufacturing technology
- Continuous furnaces with inline continuous cleaning, annealing and coating, drawing
- Straightening and cutting to length
- Flat rolling
- Initial and final drawing on 21-die wet drawing machines
- Continuous furnaces for fine-gauge wire with inline continuous cleaning, annealing and coating, redrawing

in conjunction with our Quality Management System

QS 9000 including ISO 9001
Approvals: VdTÜV to Data Sheet 1153
and KTA 1408, CAA, MOD
ASME Boiler and Pressure Vessel Code



Blick in den Linienzug. Oben wird der Draht gereinigt, ge-glüht und beschich-tet. Ohne Unter-brechung läuft er eine Etage tiefer und wird hier konti-nuierlich verteilt – entweder in den Trocken- oder in den Naßzug.

A view of the drawing line. Immedi-ately after cleaning, annealing and coating at the upper level, the wire is led downwards for continuous feed to either the dry or wet drawing process.

dem integrierten Qualitätssicherungssystem

- In die Fertigung integrierte und mit einem File-Server vernetzte Prüfplätze für die Kontrolle, Dokumentation und statistische Auswertung mechanischer und physikalischer Kennwerte; zum Wiegen, Etikettieren und Erstellen von Packlisten, ergänzt um Ist-Abmessungen, Widerstände, Kontroll-Nr.
- Mit dem File-Server vernetzte Zugprüfmaschinen
- Werkszeugniserstellung über das moderne Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS) in Verbindung mit der Lieferscheinerstellung
- Metallografisches Labor
- Kontinuierliche und statistische Prozeßlenkung und Qualitätsüberwachung für Anlagen, Zwischen- und Endprodukte

und dem modernen PPS-System

- Produktionskapazitätsgruppenplanung und Werkstattsteuerung
- Disposition und Lagerwirtschaft
- Auftragsverwaltung, Fertigungsplanung und Chargenverfolgung
- Vor- und Nachkalkulation

garantieren eine Performance mit hoher Liefertermintreue bei kurzen Lieferzeiten und exzellenter Produktqualität.


Die Forschungs- und Entwicklungslabors


- Korrosionslabor, Hochtemperaturlabor, Schweißlabor, Metallografisches Labor mit Rasterelektronen-Mikroskopie
- Technikum mit Versuchsanlagen

und unser Kundenservice

- Individuelle und maßgeschneiderte Werkstofflösungen und Aufmachungen
- Verfahrensentwicklung und Prozeßsicherung für spezifische Qualitätserwartungen
- Anwendungstechnische Beratung vor Ort
- Kurzfristige Lieferungen - auch von Kleinmengen - über PPS-gestütztes Verkaufslager
- Weltweite Vertriebsorganisation
- Präsenz auf Messen, Symposien und Fachveranstaltungen
- Bereitstellung von Fachbroschüren, Fachbüchern, Datenblättern, Sicherheitsdatenblättern, Kundenzeitschrift

ermöglichen maßgeschneiderte Werkstoff- und Produktlösungen.





our integrated Quality Assurance System

- Testing facilities integrated into the manufacturing process and networked with a file server for verification, documentation and statistical analysis of mechanical and physical parameters; for weighing, labelling and issuing of packing lists, supplemented with actual dimensions, resistances, inspection no.
- Tensile testing machines networked with the file server
- Issuing of test reports by means of the modern Production Planning and Control System (PPS) in conjunction with issuing of delivery notes
- Metallography laboratory
- Continuous and statistical process control and quality monitoring for equipment, intermediate products and end products

and our modern PPS System

- Production capacity group planning and workshop control
- Stock control
- Order processing, production planning and heat tracking
- Production of initial and final costings

guarantee a performance with high delivery reliability, short delivery times and excellent product quality.

Our research and development laboratories

- Corrosion laboratory, high-temperature laboratory, welding laboratory, metallography laboratory with scanning electron microscopy
- Technical laboratory with experimental facilities


and our customer services

- Tailor-made individual materials solutions and delivery forms
- Process development and optimization for specific quality requirements
- On-site application engineering advice
- Just-in-time delivery - even of small quantities - through PPS-supported depots
- Worldwide sales and marketing organization
- Participation in trade fairs, symposia and conventions
- Supply of technical literature, textbooks, data sheets, safety data sheets and our customer magazine

enable tailor-made solutions for materials and products.

Spezialdrähte für die Elektroindustrie.

Vom Heizleiter bis zum Stromzuführungsdraht.



Für Ceran-Kochfelder wird bevorzugt der Heizleiterwerkstoff Aluchrom Y eingesetzt.

Aluchrom Y heating element wire is chiefly used for Ceran hot-plates.



Krupp VDM liefert Heizleiterwerkstoffe für Haushaltswärmegeräte.

Krupp VDM supplies heating element alloys for domestic appliances.

Abgestimmt auf die Wünsche unserer Kunden

Zu der großen Gruppe der Spezialdrähte für die Elektroindustrie gehören die Heizleiter- und Widerstandswerkstoffe: die austenitischen Nickel-(Eisen)-Chrom-Legierungen und die ferritischen Eisen-Chrom-Aluminium-Legierungen. Metallische Heizleiter werden überall dort eingesetzt, wo elektrischer Strom in Wärme umgewandelt werden soll. Sie dienen in Industrieanlagen zum Schmelzen von Metallen und Gläsern, zur Wärmebehandlung von Metallen und zum Brennen von Keramiken. Auch im Haushalt sind Elektrowärmegeräte mit metallischen Heizleitern unentbehrlich. Zur Raumlufterwärmung werden sie in Nachspeicheröfen, Fußbodenheizungen, Radiatoren und Heizstrahlern eingesetzt, ebenso in Backöfen, Herdplatten, Toastern, Warmhalteplatten, Heißwassergeräten, Tauchsiedern und Kaffeemaschinen, in Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Spülmaschinen, in Haartrocknern und Bügeleisen.

Erfolge unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind beispielsweise die Legierungen Aluchrom Y, Aluchrom PS 1

und Nicrofer 6025 HT - alloy 602 CA. Aluchrom Y wird im Temperaturbereich 1150 bis 1330 °C u.a. in Ceran-Kochfeldern verwendet. Aluchrom PS 1 – mit der höchsten oberen Anwendungstemperatur in Luft von 1400 °C – in Hochtemperaturöfen der Elektronik, Keramik- und Glasindustrie. Nicrofer 6025 HT - alloy 602 CA ist dann zu empfehlen, wenn zusätzlich hohe Anforderungen an die Warmfestigkeit gestellt werden.

Eine andere, aber ebenso interessante Anwendung ist der Einsatz unserer Spezialdrähte als Einbauteile in Glühlampen. In den Gebrauchslampen, Halogenlampen, Autolampen, Glimmlampen, Biluxlampen und Entladungslampen sind es die Stromzuführungs- und Stützdrähte, die aus Nickelbasislegierungen – VDM Nickel, Nickelmangan, Nicorros – bestehen. Sie ermöglichen trotz hoher Temperatur gute elektrische Leitfähigkeit, gute Festigkeit und einen sicheren Betrieb. Darüber hinaus werden Pernifer 42 und Pernifer 50 für Zu- und Durchführungsstifte – Pernifer 42 u.a. auch als Kern für den „Dumet“-Draht – aufgrund ihres günstigen Ausdehnungsverhaltens bevorzugt eingesetzt.

Special-purpose wire for the electrical industry. From heating conductors to lead-in wires.



Rohrheizkörper aus Cronifer und Aluchrom Legierungen für den Einsatz in Waschmaschinen.

Tubular heater made of Cronifer and Aluchrom alloys for use in washing machines.

Geared to our customers' requirements

One of the many types of special-purpose wire for the electrical industry is wire made from electrical resistance alloys: austenitic nickel-(iron-)chromium alloys and ferritic iron-chromium-aluminium alloys. Metal heating conductors are used wherever it is desired to convert electricity into heat. They are used in industrial plants for melting metals and glass, for heat treatment of metals and for firing ceramics. In the home, too, electric heating appliances with metal resistance elements are indispensable. They are used for room air heating in night storage heaters, under-floor heating systems, radiators and radiant heaters, as well as in ovens, hotplates, toasters, warming plates, water heaters, immersion coils and coffee machines; in washing machines, tumble dryers and dishwashers, in hair dryers and irons.

Examples of the fruits of our research and development work are the alloys Aluchrom Y, Aluchrom PS 1 and Nicro-

fer 6025 HT - alloy 602 CA. Aluchrom Y is used in Ceran hotplates and other appliances in the temperature range 1150 - 1330 °C. Aluchrom PS 1, with the highest upper application temperature in air of 1400 °C, is used in high-temperature furnaces in the electronics, ceramics and glass industries. Nicrofer 6025 HT - alloy 602 CA is recommended for use when high heat resistance is additionally required.

Another, equally interesting, application is the use of our special-purpose wire as inner parts in lamps and light bulbs. In general-purpose bulbs, halogen lamps, bulbs for automotive uses, neon lamps, bilux bulbs and gas-discharge lamps, it is the lead-in and support wires that are made of nickel-base alloys – VDM Nickel, Nickelmangan and Nicorros. They enable good electrical conductivity, high strength and safe operation in spite of the high temperature. In addition, the good expansion behaviour of Pernifer 42 and Pernifer 50 make them the materials of choice for lead-in and lead-through pins. Pernifer 42 is also used for the core of "Dumet" wire.



Stromzuführungsdrähte aus Nickel und Nickel-Mangan Legierungen für Lampen.

Lead-in wires made of nickel and nickel-manganese alloys for lamps.


Unser Leistungsspektrum auf einen Blick.

Für die Elektroindustrie.



Mehrachsspuleinrichtung für Flachdrähte.

Multiple spooling unit for flat wire.



Lasersteuerung für Flachdrahtspulung.

Laser control for spooling of flat wire.

Unsere Werkstoffe

- Heizleiter- und Widerstandswerkstoffe: Cronix, Nicrofer, Cronifer, Aluchrom
- Nickelbasislegierungen: VDM Nickel, Nickelmangan, Nicorros
- Ausdehnungs- und Glaseinschmelzlegierung: Pernifer
- Weichmagnetische Legierung: Magnifer

und Produkte

- Runddrähte von 0,01 - 12,00 mm Ø
- Flachdrähte von 0,08 - 1,50 mm x 0,40 - 5,50 mm
- Heizwendel

in unterschiedlichen Aufmachungen

- Ringe, Kronenstücke, Behälter und Spulen nach Norm, Sonderspulen.

erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen

- Enge Toleranzstreuungen in den Legierungselementen, im Ausdehnungskoeffizient, in den Lebensdauerwerten, im Widerstand und in der Abmessung
- Hohe Duktilität oder Festigkeit
- Saubere und Ca-freie Oberflächen, geeignet für Oberflächenveredelungsverfahren und zum Glaseinschmelzen
- Geschälte Oberflächen für Höchstanforderungen

unserer Kunden weltweit.

Unsere Service-Leistungen

- Kurzfristige Lieferung, auch von Kleinmengen, aus unserem Verkaufslager in standardisierten Abmessungen und Aufmachungen
- Packlisten mit Einzelgewichten, Abmessungen (XY-Achsen), Charge, Widerstand, Kontroll-Nr.
- Beratung in Werkstoffauswahl und Anwendungstechnik
- PC-gestützte Heizelement-Berechnung
- Kontrollierte Lebensdauer der Heizleiterwerkstoffe

und unser Entwicklungspotential

- Neu- und Weiterentwicklung von Werkstoffen und Werkstoffkonzepten durch die F&E-Abteilung in enger Zusammenarbeit mit dem Anwender
- Entwicklung von Legierungsvarianten innerhalb vorgegebener Normen für besondere Anwendungen
- Kunden- und anwendungsbezogene Werkstoffentwicklung
- Verfahrensentwicklung zur Einstellung der Qualitätsparameter


ergänzen die Position der Krupp VDM als kompetenter Partner der Elektroindustrie.

Our performance spectrum at a glance.

For the electrical industry.



Ultraschallreinigungsanlage
für Hochleistungsdrähte.



Ultrasonic cleaning unit for
high-performance wire.

Für höchste Oberflächenanfor-
derungen: schlupf- und tor-
sionsfreies Ziehen von Drähten
auf Spezialmaschinen.

For a superior surface condi-
tion: non-slip, torsionless
drawing of wire on special
machines.

Our materials

- Electrical resistance alloys: Cronix, Nicrofer, Cronifer, Aluchrom
- Nickel-base alloys: VDM Nickel, Nickelmangan, Nicorros
- Controlled-expansion and glass sealing alloy: Pernifer
- Soft magnetic alloy: Magnifer

and products

- Round wire, dia. 0.01 - 12.00 mm
- Flat wire, 0.08 - 1.50 mm x 0.40 - 5.50 mm
- Heating spirals

are available in a wide range of delivery forms

- Coils, carriers, standard drums and spools, special spools.

and meet the high quality requirements

- Narrow tolerance ranges in the alloying elements, coefficient of expansion, fatigue lives, resistance and dimensions
- High ductility or strength
- Clean, Ca-free surfaces, suitable for surface finishing processes and glass sealing applications
- Peeled surfaces for maximum demands

of our international clientele.

Our service

- Just-in-time delivery, even of small quantities, from our depot in standardized dimensions and delivery forms
- Packing lists showing unit weights, dimensions (X-Y axes), heat, resistance, inspection no.
- Advice on material selection and application engineering
- PC-based heating element design
- Verified lifetime of electrical resistance alloys

and R&D activities

- Development of new and improved materials and material concepts by the R&D department in close collaboration with the user
- Development of alloy variants within specified norms for special applications
- Materials development geared to individual clients and applications
- Process development for the adjustment of the quality parameters

underline our position as an experienced and dynamic partner to the electrical industry.

Technische Lieferbedingungen.

Lieferformen für Drähte und Flachdrähte.


Technical delivery conditions.
Product forms for wire and flat wire.

Drähte

Drähte < 1,50 mm Durchmesser werden auf Wunsch auf Spulen oder in Behältern in einer Aderlänge geliefert.

Kunststoffspulen


mit zylindrischem Kern nach IEC 264-2-2
(DIN 46399)



Spulengröße Spool size	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm				
			d ₁	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂
K 63	≤ 0.10	0.30	63	40	11	63	49
K 80	≤ 0.16	0.80	80	50	16	80	64
K 100	≥ 0.16 – 0.40	1.50	100	63	16	100	80
K 125	≥ 0.30 – 0.80	3.50	125	80	16	125	100
K 160	≥ 0.40 – 1.00	7.00	160	100	22	160	128
K 200	≥ 0.40 – 1.20	14.00	200	125	22	200	160
K 250	≥ 0.40 – 1.50	24.00	250	160	22	200	160
K 355	≥ 0.40 – 1.50	40.00	355	224	36	200	160

Kunststoffspulen

mit konischen Flanschen nach IEC 264-5-1




Spulengröße Spool size	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm				
			d ₁	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂
HKV 100	> 0.15 – 0.50	1.20	100	56	16	100	49
HKV 125	≥ 0.30 – 0.80	2.50	125	71	16	125	65
HKV 160	≥ 0.40 – 1.00	6.00	160	90	22	160	85
HKV 200	≥ 0.40 – 1.50	11.00	200	112	22	200	106
HKV 250	≥ 0.40 – 1.50	25.00	250	140	22	250	133

Flachdrähte

Flachdrähte werden vornehmlich auf Spulen (IEC 264-2-2) 100 und 125 geliefert. Andere Spulengrößen auf Anfrage.

Behälter (DIN 46396)



Behälter Nr. Pail pack	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm		
			d ₁	d ₂	h ₃
1	≥ 0.40 – 0.60	50	500	315	280
2	≥ 0.40 – 1.50	80	500	315	400
3	≥ 0.80 – 1.50	250	500	315	800

Flat wire

Flat wire is mainly supplied on (IEC 264-2-2) 100 and 125 spools. Other spool sizes on request.

Pail packs (DIN 46396)

Für den wassergeschützten Transport nach Übersee können Drähte mit erhöhter Korrosionsanfälligkeit in Kunststoffbehältern mit folgenden Abmessungen geliefert werden:

Außendurchmesser	500 mm
Innendurchmesser	300 mm
Höhe	250 mm
Drahtdicke	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Drahtmenge	40 kg

Für die Lieferung von Reinnickeldrähten hat sich ein Spezialbehälter mit folgenden Abmessungen bewährt:

Außendurchmesser	315 mm
Innendurchmesser	200 mm
Höhe	355 mm
Drahtdicke	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Drahtmenge	30 kg

Ringe

Drähte $> 1,50$ mm Durchmesser werden in Ringen mit einem Innendurchmesser von 400 – 500 mm geliefert.

Darüber hinaus sind unsere Drähte auf Anfrage auch auf Kronenstöcken, Langkernspulen und Sonderspulen lieferbar.

For watertight overseas shipment, wire with high susceptibility to corrosion can be supplied in plastic pail packs with the following dimensions:

Outside diameter	500 mm
Inside diameter	300 mm
Height	250 mm
Wire gauges	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Net weight	40 kg

For delivery of pure nickel wire, a special pail pack with the following dimensions has proved successful:

Outside diameter	315 mm
Inside diameter	200 mm
Height	355 mm
Wire gauges	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Net weight	30 kg

Coils

Wire > 1.50 mm diameter is supplied in coils with an inside diameter of 400 – 500 mm.

Our wire can also be supplied on carriers and special spools on request.



Die Werkstoffe im Überblick.

Von Cronix 80 bis Magnifer 50 nMg.

Hinweise für den Anwender

Die nachfolgenden Werkstofftabellen sollen eine Entscheidungshilfe bei der Werkstoffwahl für spezifische Anwendungen in der Elektroindustrie sein. Bei Auftragerteilung werden die zugrundegelegten Spezifikationen und Normen (z.B. DIN, ASTM, BS) Bestandteil des Vertrages.

Spezifikationen und Bezeichnungen

Die Drähte sind gemäß den genannten Normen lieferbar. Normenangaben in Klammern weisen darauf hin, daß die Krupp VDM-Werte nicht in allen Punkten mit den in der Norm angegebenen Werten übereinstimmen.

Chemische Zusammensetzung

Wird in einer Analyse ein Element als „Rest“ angegeben, bedeutet dies, daß dieses als Basis-element vorherrscht. Geringfügige Gehalte anderer Elemente können ebenfalls vorliegen.

Mechanische Eigenschaften

Soweit die aufgeführten mechanischen Werte nicht ausdrücklich als Mindestwerte (min.) bezeichnet sind, handelt es sich um typische Werte.

Zeitstandeigenschaften

Die angegebenen Langzeit-Warmfestigkeiten sind Mittelwerte des bisher erfaßten Streubereichs. Die Mindestwerte liegen etwa 20 % unter den jeweiligen Mittelwerten.

Notes for the user

The following tables are intended as an aid to selection of the most suitable materials for specific applications in the electrical industry. On placing an order, the specifications and standards (e.g. DIN, ASTM, BS) used as a basis become an integral part of the contract.

Specifications and designations

The materials are available in conformity with the standards indicated. Where a standard appears in brackets, this signifies that Krupp VDM's data do not conform to the standard in all respects.

Chemical composition

Where an element is shown as the "balance" of a composition, it means that this element predominates; other elements may be present in minimal amounts.

Mechanical properties

The stated mechanical properties are typical values, except those reported as minimum (min.).

Creep properties

The values correspond to the best-fit curve fitted to the scatterband of results. The minimum values are approximately 20 % below the listed averages.

The materials summarized.
From Cronix 80 to Magnifer 50 nMg.

Krupp VDM Bezeichnung Krupp VDM designation	Legierung Alloy	Werkstoff- Nummer	UNS-Bezeichnung UNS designation	Seite Page
Heizleiter- und Widerstandswerkstoffe Heating element and resistance alloys				
Cronix 80	–	2.4869	N06003	18
Cronix 70	–	2.4658	N06003	19
Nicrofer 6025 HT	602 CA	2.4633	N06025	19
Cronifer II	–	2.4867	N06004	20
Cronifer III	–	1.4860	–	21
Cronifer IV	–	1.4843	–	21
Aluchrom 0	–	1.4765	K92500	22
Elastochrom	–	(1.4765)	–	23
Aluchrom PS1	–	(1.4765)	–	23
Aluchrom Y	–	(1.4767)	–	24
Aluchrom I	–	1.4767	–	25
Aluchrom I SE	–	(1.4767)	–	25
Aluchrom S	–	(1.4767)	–	26
Aluchrom W	–	1.4725	K91670	27
Konstantan Rö	–	2.0842	C72150	28
Korrosionsbeständige Werkstoffe Corrosion-resistant alloys				
Nickel und Nickelbasislegierungen Nickel and nickel-base alloys				
VDM Nickel 99.6	(205)	2.4060	N02205	29
VDM LC-Nickel 99.6	205	2.4061	N02205	29
Nickel 99.6 Rö C2	–	(2.4060)	–	30
Nickel 99.6 Rö C5	–	(2.4060)	–	30
VDM Nickel 99.2	200	2.4066	N02201	31
VDM LC-Nickel 99	201	2.4068	N02200	31
Nickelmangan 1C	–	2.4106	–	31
Nickelmangan 2 Rö LC	–	2.4110	N02212	32
Nickelmangan 5 Rö	–	2.4116	N02211	32
Nickel-Kupfer Legierungen Nickel-copper alloys				
Nicoros	400	2.4360	N04400	33
LC-Nicoros	400 L	2.4361	N04402	33
Ausdehnungs- und Glaseinschmelzwerkstoffe Controlled expansion and glass sealing alloys				
Pernifer 42	–	1.3917	K94100	34
Pernifer 50	52	2.4478	N14052	34
Weichmagnetischer Werkstoff Soft-magnetic alloy				
Magnifer 50 nMg	(48)	(1.3922)	–	35

Heizleiter- und Widerstandslegierungen

Heating element and resistance alloys

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>	
Bezeichnung und Normen <i>Designation and standards</i>	
D	Werkstoff-Nr.
Kurzzeichen	<i>Designation</i>
DIN	
USA	UNS-Bezeichnung
	<i>UNS designation</i>
ASTM	
AMS	
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>	
Nickel	Nickel
Chrom	Chromium
Eisen	Iron
Kohlenstoff	Carbon
Mangan	Manganese
Silizium	Silicon
Kupfer	Copper
Aluminium	Aluminium
Seltene Erden	Rare Earths
andere Elemente	Others
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur <i>Mechanical properties</i> <i>at room temperature</i>	
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur <i>Physical properties</i> <i>at room temperature</i>	
Dichte	Density (g/cm³)
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm²)
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>	
20 °C	
200 °C	
400 °C	
500 °C	
600 °C	
800 °C	
1000 °C	
1200 °C	
–	
Spez. Wärme bei Temperaturen <i>Specific heat at temperatures (J/kgK)</i>	
20 °C	
1000 °C	
Langzeit-Warmfestigkeitswerte <i>Creep properties (N/mm²)</i>	
600 °C	
800 °C	
1000 °C	
1200 °C	
Verarbeitung <i>Fabrication</i>	
Schmelztemperatur	Melting temperature (°C)
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature (°C)
Umformbarkeit	Workability
Schweißbarkeit	Weldability
Schweißzusatz	Filler metal
Materialeigenschaften <i>Material description</i>	
Typische Anwendungen <i>Typical applications</i>	

Cronix 80	
2.4869	
NiCr 80 20	
17470 / 17471	
N06003	
B 344	
5676	
Rest / Balance	
19.0 - 21.0	
max. 1.0	
max. 0.08	
max. 1.0	
1.0 - 1.5	
max. 0.5	
max. 0.2	
0.01 - 0.04	
–	
Rm	min. Dehnung <i>Elongation A100</i>
N/mm²	dia. mm
–	0,06 - 0,12 0,125 - 0,5 0,5 - 1,0 > 1,0
≥ 650	14 % 18 % 18 % 25 %
8.3	
14.6	
200	
Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity</i> (Ω mm²/m)	
DIN 17470 ASTM B344	
1.12	1.08 –
1.135	1.10 14.0
1.15	1.14 15.0
1.16	1.16 15.4
1.15	1.15 15.5
1.14	1.14 16.0
1.15	1.15 17.0
1.17	1.17 –
–	– –
420	
500	
Rp 1.0 / 10³ hrs	
80	
15	
4	
0.5	
ca. / approx. 1400	
1230	
gut / good	
zufriedenstellend / satisfactory	
artgleich / matching	
Gute Warmfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit bis 1200 °C. Sehr konstante elektrische Eigenschaften. Auch in isolierend oxidiert (Suprox-Qualität) verfügbar. <i>Good resistance to oxide scaling and to thermal fatigue up to 1200 °C. Constant electrical properties. Also available in an insulating oxidized version (Suprox grade).</i>	
Hochtemperatur-, Emaillier- und Nachtstromspeicheröfen, Lötkolben, Hochleistungsheizpatronen. <i>High-temperature and enamelling furnaces, night storage heaters, soldering irons, high-power cartridge-type heaters.</i>	

Cronix 70					Nicrofer 6025 HT 602 CA				
2.4658					2.4633				
NiCr 70 30					NiCr 25 Fe ALY				
17470					–				
N06003					N06025				
–					B 166				
–					–				
Rest / Balance					Rest / Balance				
29.0 - 31.0					24.0 - 26.0				
max. 1.0					8.0 - 11.0				
max. 0.07					0.15 - 0.25				
max. 1.0					max. 0.1				
1.0 - 1.5					max. 0.5				
max. 0.5					max. 0.1				
max. 0.2					1.8 - 2.4				
0.01 - 0.04					0.1 - 0.2				
–					Zr = 0.01 - 0.10 Y = 0.05 - 0.12				
Rm	min.	Dehnung	Elongation A100		Rm	min.	Dehnung	Elongation A100	
N/mm ²		dia. mm			N/mm ²		dia. mm		
–		0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	–				
≥ 650	14 %	18 %	18 %	25 %	≥ 650	> 25 %			
8.1					7.9				
13.8					11.3				
200					215				
Spezifischer elektrischer Widerstand	Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>				Spezifisch elektrischer Widerstand	Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>			
Electrical resistivity (Ω mm ² /m)									
DIN 17470	ASTM B344								
1.19	1.16	–			1.18	–			
1.22	1.18	13.5			1.21	13.5			
1.24	1.22	14.5			1.25	14.5			
1.25	1.25	14.8			1.27	14.7			
1.24	1.24	15.0			1.28	14.9			
1.24	1.24	16.0			1.28	16.8			
1.24	1.24	17.0			1.28	17.5			
1.25	1.25	–			1.30	17.6			
–	–	–			–	–			
420					450				
500					710				
Rp 1.0 / 10 ³ hrs					Rp 1.0 / 10 ⁴ hrs				
80					42				
15					20				
4					4.3				
0.5					1.0				
ca. / approx.	1400				ca. / approx.	1400			
	1250					1200			
gut / good					gut / good				
zufriedenstellend / satisfactory					zufriedenstellend / satisfactory				
artgleich / matching					Nicrofer S 6025 – FM 602 CA				
Hohe Hitzebeständigkeit, sehr warmfest. Gute Beständigkeit in oxidierender/reduzierender Atmosphäre. Auch in isolierend oxidierter Ausführung (Suprox-Qualität) verfügbar. <i>High heat resistance, very strong at high temperatures. Good resistance in an oxidizing/reducing atmosphere. Also available in an insulating oxidized version (Suprox grade).</i>					Außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen, sehr gute Korrosionsbeständigkeit in aufkohlenden Medien, ausgezeichnete Hochtemperatur-Zeitstandwerte. <i>Exceptional oxidation resistance at high temperatures, very good corrosion resistance in carburizing media, excellent high-temperature creep rupture properties.</i>				
Elektro-, Emailier- und Nachtstromspeicheröfen, Öfen mit wechselnder Atmosphäre. <i>Electric and enamelling furnaces, night storage heaters, furnaces and kilns with a changing atmosphere.</i>					Drahtförderband für Industrieöfen; Drahtgewebe für Brennerabdeckungen, Gaskessel und Low NOx-Brenner. <i>Wire conveyor belts for industrial furnaces; wire cloth for burner covers, gas-fired boilers, low NOx burners.</i>				

Krupp VDM Legierung Alloy	
Bezeichnung und Normen	Designation and standards
D Werkstoff-Nr.	
Kurzzeichen	Designation
DIN	
USA UNS-Bezeichnung	UNS designation
ASTM	
AMS	
Chemische Zusammensetzung	Chemical composition (%)
Nickel	Nickel
Chrom	Chromium
Eisen	Iron
Kohlenstoff	Carbon
Mangan	Manganese
Silizium	Silicon
Kupfer	Copper
Aluminium	Aluminium
Seltene Erden	Rare Earths
andere Elemente	Others
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature
Dichte	Density (g/cm³)
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm²)
Physikalische Eigenschaften	Physical properties
20 °C	
200 °C	
400 °C	
500 °C	
600 °C	
800 °C	
1000 °C	
1200 °C	
–	
Spez. Wärme bei Temperaturen	Specific heat at temperatures (J/kgK)
20 °C	
1000 °C	
Langzeit-Warmfestigkeitswerte	Creep properties (N/mm²)
600 °C	
800 °C	
1000 °C	
1200 °C	
Verarbeitung	Fabrication
Schmelztemperatur	Melting temperature (°C)
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature (°C)
Umformbarkeit	Workability
Schweißbarkeit	Weldability
Schweißzusatz	Filler metal
Materialeigenschaften	Material description
Typische Anwendungen	Typical applications

Cronifer II							
2.4867							
NiCr 60 15							
17470 / 17471							
N06004							
–							
–							
min. 59.0							
14.0 - 17.0							
Rest / Balance							
max. 0.10							
max. 1.0							
1.0 - 1.75							
max. 0.5							
max. 0.3							
max. 0.04							
–							
Rm	min.	Dehnung	Elongation A100				
N/mm ²	dia.	mm					
–	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0			
≥ 600	14 %	18 %	18 %	25 %			
8.2							
13.4							
200							
Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>					
DIN 17470	ASTM B344						
1.13	1.11	–					
1.16	1.14	14.0					
1.20	1.18	15.0					
1.22	1.22	–					
1.21	1.21	15.5					
1.21	1.21	16.0					
1.24	1.24	17.0					
1.28	1.28	–					
–	–	–					
460							
500							
Rp 1.0 / 10 ³ hrs							
80							
15							
4							
0,5							
ca. / approx. 1390							
1150							
gut / good							
zufriedenstellend / satisfactory							
artgleich / matching							
Hitzebeständig und warmfest. Auch in isolierend oxidierte Ausführung (Suprox-Qualität) verfügbar. <i>Heat-resistant and strong at high temperatures. Also available in an insulating oxidized version (Suprox-grade).</i>							
Elektrowärmegeräte, hochbelastbare Widerstände; Elektroöfen und Rohrrheizkörper. <i>Electric heaters, heavy-duty resistors; electric furnaces and tubular heaters.</i>							

Cronifer III					Cronifer IV										
1.4860 NiCr 30 20 17470 – B 344*					1.4843 NiCr 25 20 17470 – – –										
30.0 - 31.0 *34.0 - 37.0 19.5 - 21.5 Rest / Balance max. 0.10 max. 1.0 1.8 - 3.0 – max. 0.3 max. 0.10 –					19.0 - 21.0 23.0 - 25.0 Rest / Balance max. 0.10 max. 1.50 1.5 - 2.5 – max. 0.3 max. 0.10 –										
Rm	min.	Dehnung	<i>Elongation A 100</i>		Rm	min.	Dehnung	<i>Elongation A100</i>							
N/mm ²		dia. mm			N/mm ²		dia. mm								
–	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0	–	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0						
≥ 600	14 %	18 %	18 %	25 %	≥ 600	14 %	18 %	18 %	25 %						
7.9					7.8										
13.0					12.9										
200					200										
Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>			Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>								
DIN 17470	ASTM B344				DIN 17470	ASTM B344									
1.04	1.04	–			0.95	0.95	–								
1.11	1.11	15.0			1.03	1.03	16.0								
1.17	1.17	16.0			1.11	1.11	17.0								
1.20	1.20	–			1.16	1.16	–								
1.22	1.22	17.0			1.18	1.18	17.5								
1.26	1.26	18.0			1.22	1.22	18.0								
1.30	1.30	19.0			1.26	1.26	19.0								
1.32	1.32	–			–	–	–								
–	–	–			–	–	–								
470					470										
570					570										
Rp 1.0 / 10 ³ hrs					Rp 1.0 / 10 ³ hrs										
100					100										
20					20										
4					4										
–					–										
ca. / approx.		1390			ca. / approx.		1380								
1100					1050										
gut / good					gut / good										
zufriedenstellend / satisfactory					zufriedenstellend / satisfactory										
artgleich / matching					artgleich / matching										
Hitzebeständig und sehr warmfest. <i>Heat-resistant and very strong at high temperatures.</i>					Hitzebeständig und warmfest. Kaltsprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich zwischen 550 und 850 °C. <i>Heat-resistant and strong at high temperatures. Cold brittleness possible after service at between 550 and 850 °C.</i>										
Elektroöfen, Haushaltsgeräte, Widerstände. <i>Electric furnaces, domestic appliances, resistors.</i>					Elektroöfen, insbesondere für Härteöfen geeignet. <i>Electric furnaces, especially suitable for hardening furnaces.</i>										

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>		Aluchrom 0							
Bezeichnung und Normen <i>Designation and standards</i>									
D	Werkstoff-Nr.	1.4765							
Kurzzeichen	Designation	CrAl 25 5							
DIN		17470							
USA	UNS-Bezeichnung	K 92500							
ASTM	UNS designation	B 603-I							
AMS		–							
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>									
Nickel	Nickel	–							
Chrom	Chromium	21.0 - 23.0							
Eisen	Iron	Rest / Balance							
Kohlenstoff	Carbon	max. 0.08							
Mangan	Manganese	max. 0.5							
Silizium	Silicon	max. 0.6							
Kupfer	Copper	–							
Aluminium	Aluminium	5.0 - 6.0							
Seltene Erden	Rare Earths	–							
andere Elemente	Others	Zr max. 0.3							
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur <i>Mechanical properties at room temperature</i>		Rm	min. Dehnung	Elongation A100					
		N/mm ²	dia. mm						
		–	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0			
		≥ 600	8 %	10 %	10 %	12 %			
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur <i>Physical properties at room temperature</i>									
Dichte	Density (g/cm ³)	7.1							
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)	12.5							
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm ²)	210							
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>									
20 °C		Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>							
200 °C		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>							
400 °C		DIN 17470	ASTM B344						
500 °C		1.44	1.44	–					
600 °C		1.44	1.44	11.0					
800 °C		1.45	1.45	12.0					
1000 °C		1.45	1.45	–					
1200 °C		1.46	1.46	13.0					
1300 °C		1.48	1.48	14.0					
Spez. Wärme bei Temperaturen	Specific heat at temperatures (J/kgK)	1.49	1.49	15.0					
20 °C		1.49	1.49	–					
1000 °C		1.50	1.50	–					
Langzeit-Warmfestigkeitswerte <i>Creep properties (N/mm²)</i>									
600 °C		460							
700 °C		600							
800 °C		Rp 1.0 / 10 ³ hrs							
1000 °C		40							
Verarbeitung <i>Fabrication</i>		15							
Schmelztemperatur	Melting temperature (°C)	6							
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature (°C)	1							
Umformbarkeit	Workability								
Schweißbarkeit	Weldability	ca. / approx. 1500							
Schweißzusatz	Filler metal	1350							
Materialeigenschaften <i>Material description</i>		gut / good							
		zufriedenstellend / satisfactory							
		artgleich / matching							
Typische Anwendungen <i>Typical applications</i>									
		Hohe Hitzebeständigkeit. Kältesprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich zwischen 400 und 550 °C sowie bei Temperaturen über 1000 °C. <i>High heat resistance. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.</i>							
		Hochtemperatur- und Keramiköfen, Strahlheizkörper. <i>High-temperature furnaces, ceramic kilns, radiant heaters.</i>							

Elastochrom							
–							
CrAl 25 5 So (17470)							
–							
–							
–							
–							
21.0 - 22.0							
Rest / Balance							
max. 0.03							
max. 0.5							
max. 0.6							
–							
5.0 - 5.5							
–							
Zr max. 0.3, Ti max. 0.2							
Rm	min. Dehnung	Elongation A 100					
N/mm ²	dia. mm						
–	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0			
≥ 650	8 %	10 %	12 %	14 %			
7.1							
13.0							
200							
Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>					
DIN 17470	ASTM B344						
1.40	1.40	–					
1.41	1.41	11.0					
1.42	1.42	12.0					
1.42	1.42	–					
1.43	1.43	–					
1.45	1.45	14.0					
1.47	1.47	–					
1.48	1.48	–					
1.48	1.48	16.0					
460							
630							
Rp 1.0 / 10 ³ hrs							
40							
15							
6							
1							
ca. / approx. 1500							
1400							
gut / good							
zufriedenstellend / satisfactory							
Höchste Hitzebeständigkeit bis 1400 °C. Kältsprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich zwischen 400 und 550 °C sowie bei Temperaturen über 1000 °C.							
<i>Highest heat resistance up to 1400 °C. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.</i>							
Hochtemperaturöfen, Keramiköfen, Strahlheizkörper. <i>High-temperature furnaces, ceramic kilns, radiant heaters.</i>							

Aluchrom PS1							
(1.4765)							
(CrAl 23 5.5)							
(17470)							
–							
–							
–							
max. 0.30							
22.0 - 23.0							
Rest / Balance							
0.015 - 0.03							
max. 0.3							
max. 0.3							
–							
5.4 - 5.8							
–							
Hf 0.2 - 0.4							
Rm	min. Dehnung	Elongation A 100					
N/mm ²	dia. mm						
–	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0			
≥ 700	8 %	10 %	10 %	12 %			
7.1							
13.0							
210							
Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>					
DIN 17470	ASTM B344						
1.44	1.44	–					
1.44	1.44	11.0					
1.45	1.45	12.0					
1.45	1.45	–					
1.46	1.46	–					
1.48	1.48	14.0					
1.49	1.49	15.0					
1.49	1.49	–					
1.50	1.50	–					
460							
630							
Rp 1.0 / 10 ³ hrs							
40							
15							
6							
1							
ca. / approx. 1500							
1400							
gut / good							
zufriedenstellend / satisfactory							
artgleich / matching							
Höchste Hitzebeständigkeit bis 1400 °C. Kältsprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich zwischen 400 und 550 °C sowie bei Temperaturen über 1000 °C.							
<i>Highest heat resistance up to 1400 °C. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.</i>							
Hochtemperaturöfen, Diffusionsöfen in der Elektronikindustrie, Keramiköfen, Strahlheizkörper.							
<i>High-temperature furnaces, diffusion furnaces for the electrical industry, ceramic kilns, radiant heaters.</i>							

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>		Aluchrom Y				
Bezeichnung und Normen <i>Designation and standards</i>						
D	Werkstoff-Nr.					
Kurzzeichen	Designation					
DIN						
USA	UNS-Bezeichnung	<i>UNS designation</i>				
	ASTM					
	AMS					
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>						
Nickel	Nickel	max. 0.30				
Chrom	Chromium	20.0 - 22.0				
Eisen	Iron	Rest / Balance				
Kohlenstoff	Carbon	0.01 - 0.10				
Mangan	Manganese	max. 0.5				
Silizium	Silicon	max. 0.3				
Kupfer	Copper	-				
Aluminium	Aluminium	-				
Seltene Erden	Rare Earths	-				
andere Elemente	Others	-				
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur <i>Mechanical properties at room temperature</i>						
Rm	min. Dehnung	<i>Elongation A100</i>				
N/mm²	dia. mm					
-	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5				
≥ 700	8 %	0,5 - 1,0				
		10 %				
		12 %				
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur <i>Physical properties at room temperature</i>						
Dichte	Density (g/cm³)	7.15				
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)	13.0				
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm²)	210				
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>						
20 °C	Spezifisch elektrischer Widerstand	Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T				
200 °C	DIN 17470	<i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>				
400 °C	ASTM B344					
500 °C	1.39	-				
600 °C	1.40	1.39				
800 °C	1.41	11.9				
1000 °C	1.42	12.3				
1200 °C	1.43	12.6				
1300 °C	1.45	13.0				
1400 °C	1.47	13.8				
1500 °C	1.47	14.8				
1600 °C	1.47	-				
Spez. Wärme bei Temperaturen <i>Specific heat at temperatures (J/kgK)</i>						
20 °C	460					
1000 °C	630					
Langzeit-Wärmfestigkeitswerte <i>Creep properties (N/mm²)</i>		Rp 1.0 / 10³ hrs				
600 °C	34					
700 °C	13					
800 °C	4					
1000 °C	1					
1200 °C	-					
Verarbeitung <i>Fabrication</i>						
Schmelztemperatur	Melting temperature (°C)	ca. / approx. 1500				
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature (°C)	1330				
Umformbarkeit	Workability	gut / good				
Schweißbarkeit	Weldability	zufriedenstellend / satisfactory				
Schweißzusatz	Filler metal	artgleich / matching				
Materialeigenschaften <i>Material description</i>						
Hitzebeständig. Ausgezeichnetes Oxidationsverhalten. Kaltprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich zwischen 400 und 550 °C sowie bei Temperaturen über 1000 °C. Heat-resistant. Excellent oxidation characteristics. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.						
Typische Anwendungen <i>Typical applications</i>		Hochtemperaturöfen, Strahlheizkörper, Quarzstrahler, Heizlüfter, Keramik-Heizstrahler (Ceran-Kochfeld) und Toaster. High-temperature furnaces, radiant heaters, quartz heaters, fan heaters, ceramic radiants (Ceran hotplates) and toasters.				

Aluchrom I				
<hr/>				
1.4767				
CrAl 20 5				
17470				
K 92400				
B 603 II B*				
–				
–				
19.0 - 21.0 *20.0 - 24.0				
Rest / Balance				
max. 0.08				
max. 0.5				
max. 0.6				
–				
4.5 - 5.25				
–				
Zr max. 0.3				
Rm	min.	Dehnung	Elongation A100	
N/mm ²		dia. mm		
–	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0
≥ 600	8 %	10 %	10 %	12 %
<hr/>				
7.2				
13.5				
210				
Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>		
DIN 17470	ASTM B344			
1.37	1.37	–		
1.38	1.38	11.0		
1.39	1.39	12.0		
1.41	1.41	–		
1.42	1.42	13.0		
1.44	1.44	14.0		
1.45	1.45	15.0		
1.45	1.45	–		
–	–	–		
<hr/>				
460				
630				
Rp 1.0 / 10 ³ hrs				
40				
–				
15				
6				
1				
ca. / approx.	1500			
	~1300			
gut / good				
zufriedenstellend / satisfactory				
artgleich / matching				
<hr/>				
Hitzebeständig. Kaltsprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich zwischen 400 und 550 °C sowie bei Temperaturen über 1000 °C.				
Heat-resistant. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.				
<hr/>				
Hochtemperaturöfen und Strahlheizkörper. <i>High-temperature furnaces and radiant heaters.</i>				

Aluchrom I SE				
<hr/>				
(1.4767)				
(CrAl 20 5) SE				
(17470)				
–				
–				
–				
max. 0.30				
19.0 - 21.0				
Rest / Balance				
max. 0.10				
max. 0.5				
max. 0.5				
–				
4.5 - 5.5				
0.01 - 0.10				
Ti max. 0.10 N max. 0.02				
Rm	min.	Dehnung	Elongation A 100	
N/mm ²		dia. mm		
–	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0
≥ 600	8 %	10 %	10 %	12 %
<hr/>				
7.2				
13.5				
210				
Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>		
DIN 17470	ASTM B344			
1.38	1.38	–		
1.38	1.38	11.9		
1.39	1.39	12.3		
1.40	1.40	12.6		
1.41	1.41	13.0		
1.43	1.43	13.8		
1.44	1.44	14.8		
–	–	–		
–	–	–		
<hr/>				
460				
630				
Rp 1.0 / 10 ³ hrs				
30				
–				
12				
3				
–				
ca. / approx.	1500			
	~1200			
gut / good				
zufriedenstellend / satisfactory				
artgleich / matching				
<hr/>				
Hitzebeständig. Gute isotherme und zyklische Oxidationsbeständigkeit. Kaltsprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich zwischen 400 und 550 °C sowie bei Temperaturen über 1000 °C.				
Heat-resistant. Good isothermal and cyclic resistance to oxidation. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.				
<hr/>				
Elektroöfen, Haushaltsgeräte, Widerstände. <i>Electric furnaces, domestic appliances, resistors.</i>				

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>		Aluchrom S				
Bezeichnung und Normen <i>Designation and standards</i>						
D	Werkstoff-Nr.	(1.4767)				
	Kurzzeichen	(CrAl 20 4)				
	DIN	(17470)				
USA	UNS-Bezeichnung	–				
	ASTM	–				
	AMS	–				
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>						
Nickel	Nickel	19.0 - 21.0				
Chrom	Chromium	Rest / Balance				
Eisen	Iron	max. 0.08				
Kohlenstoff	Carbon	max. 0.5				
Mangan	Manganese	max. 0.6				
Silizium	Silicon	–				
Kupfer	Copper	4.0 - 5.0				
Aluminium	Aluminium	–				
Seltene Erden	Rare Earths	–				
andere Elemente	Others	Zr max. 0.3				
Mechanische Eigenschaften <i>Mechanical properties</i>		Rm min. Dehnung Elongation A100				
bei Raumtemperatur		N/mm ² dia. mm				
		– 0,06 - 0,125 0,125 - 0,5 0,5 - 1,0 > 1,0				
		≥ 600 8 % 10 % 10 % 12 %				
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>						
bei Raumtemperatur		at room temperature				
Dichte	Density (g/cm ³)	7.25				
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)	13.5				
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm ²)	210				
Physikalische Eigenschaften		Spezifisch elektrischer Widerstand				
		Electrical resistivity (Ω mm ² /m)				
20 °C	DIN 17470 ASTM B344	Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T				
200 °C	1.35	Coefficient of thermal expansion between RT and T (10 ⁻⁶ /K)				
400 °C	1.36	–				
500 °C	1.37	11.0				
600 °C	1.39	12.0				
800 °C	1.40	–				
1000 °C	1.42	13.0				
1200 °C	1.44	14.0				
–	1.44	15.0				
	–	–				
Spez. Wärme bei Temperaturen		Spezifische Wärme bei Temperaturen (J/kgK)				
20 °C		460				
1000 °C		630				
Langzeit-Wärmfestigkeitswerte		Rp 1.0 / 10 ³ hrs				
600 °C		40				
700 °C		–				
800 °C		15				
1000 °C		6				
1200 °C		1				
Verarbeitung		ca. / approx. 1500				
Schmelztemperatur	Melting temperature (°C)	1270				
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature (°C)	gut / good				
Umformbarkeit	Workability	zufriedenstellend / satisfactory				
Schweißbarkeit	Weldability	artgleich / matching				
Schweißzusatz	Filler metal					
Materialeigenschaften						
		Hitzebeständig. Kältsprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich zwischen 400 und 550 °C sowie bei Temperaturen über 1000 °C.				
		Heat-resistant. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.				
Typische Anwendungen		Laboröfen, Haushaltsgeräte, Heizlüfter und Toaster.				
		Laboratory furnaces, domestic appliances, fan heaters and toasters.				

Aluchrom W							
1.4725							
CrAl 14 4							
17470							
K 91670							
B 603 III *							
-							
-							
14.0 - 16.0							
Rest / Balance							
max. 0.08							
max. 0.6							
max. 0.5							
-							
3.5 - 5.0 *3.75 - 4.75							
-							
Zr max. 0.3							
Rm N/mm ²	min. dia. mm	Dehnung mm	Elongation A100 %				
-	0,06 - 0,125	0,125 - 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0			
≥ 600	10 %	14 %	14 %	18 %			
7.3							
14.5							
200							
Spezifisch elektrischer Widerstand <i>Electrical resistivity (Ω mm²/m)</i>		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>					
DIN 17470	ASTM B344						
1.25	1.25	-					
1.27	1.27	11.0					
1.30	1.30	12.0					
1.32	1.32	-					
1.34	1.34	13.0					
1.39	1.39	14.0					
1.42	1.42	15.0					
-	-	-					
-	-	-					
480							
650							
Rp 1.0 / 10 ³ hrs							
16							
8							
4							
0.8							
-							
ca. / approx. 1500							
~1050							
gut / good							
zufriedenstellend / satisfactory							
artgleich / matching							
Hitzebeständig. Relativ hoher Temperaturkoeffizient. <i>Heat-resistant. Fairly high temperature coefficient.</i>							
Hochtemperatur-Belastungswiderstände, Brems- und Anfahrwiderstände, Haushaltsgeräte. <i>High-temperature load resistors, braking and starting resistors, domestic appliances.</i>							

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>		Konstantan Rö ¹⁾				
Bezeichnung und Normen <i>Designation and standards</i>						
D Werkstoff-Nr.		2.0842				
Kurzzeichen	Designation	CuNi 44				
DIN		17471 / 17664 / 46464				
USA UNS-Bezeichnung	<i>UNS designation</i>	72150 *				
ASTM		B 267 B 84 (5a/5b)				
AMS		—				
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>		43.0 - 45.0				
Nickel	Nickel	—				
Chrom	Chromium	max. 0.5 * max. 0.10				
Eisen	Iron	max. 0.05				
Kohlenstoff	Carbon	0.5 - 1.2 * max. 0.05				
Mangan	Manganese	max. 0.05 * max. 0.5				
Silizium	Silicon	Rest / Balance				
Kupfer	Copper	—				
Aluminium	Aluminium	—				
Seltene Erden	Rare Earths	—				
andere Elemente	Others	Mg max. 0.05 frei von/free of Zn - Sn - As - Cd - P - Pb				
Mechanische Eigenschaften <i>Mechanical properties</i>		Rm min. Dehnung Elongation A100				
bei Raumtemperatur		N/mm ² dia. mm				
—		— 0,06 - 0,063 0,063 - 0,125 0,125 - 1,0 > 1,0				
≥ 420	12 %	≥ 420 18 % 20 % 25 %				
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>		8.9				
bei Raumtemperatur		23				
Dichte	Density (g/cm ³)	—				
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)	410				
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm ²)	— 40				
Spezifische Wärme	Specific heat (J/kg K)	Spezifisch elektrischer Widerstand				
Thermospannung gegen Kupfer	Thermoelectric force against copper (μ V/K)	Electrical resistivity (Ω mm ² /m)				
Physikalische Eigenschaften		Ausdehnungsbeiwert zwischen RT u. T				
		Coefficient of thermal expansion between RT and T ($10^{-6}/K$)				
20 °C		0.49				
100 °C		—				
200 °C		0.49				
300 °C		13.5				
400 °C		0.49				
500 °C		14.0				
—		0.493				
Temperaturkoeffizient <i>Temperature coefficient of the electrical resistivity</i>		14.5				
des spez. elektr. Widerstandes		0.507				
zwischen 20 °C und 105 °C ($10^{-6}/K$)		15.0				
between 20 °C and 105 °C ($10^{-6}/K$)		—				
Verarbeitung		16.0				
Fabrication		—				
Schmelztemperatur	Melting temperature	1280 °C				
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	500 °C Dauerbelastung / continuous load				
Umformbarkeit	Workability	600 °C kurzzeitig / for short periods				
Schweißbarkeit	Weldability	ausgezeichnet / excellent				
Schweißzusatz	Filler metal	gut / good				
Materialeigenschaften		artgleich / matching oder / or Cunifer S 7030				
		Sehr kleiner Temperaturbeiwert des elektrischen Widerstandes. Hohe Duktilität und ausgezeichnetes Formgebungsverhalten. Gute Korrosionsbeständigkeit.				
		Very small temperature coefficient of the resistivity. High ductility and excellent formability. Good corrosion resistance.				
		¹) Auch als Konstantan® E mit eingeengtem Temperaturkoeffizient lieferbar. Also available as Konstantan® E with restricted temperature coefficient.				
Typische Anwendungen		Präzisions-, Mess- und Lastwiderstände, Potentiometer, Heizdrähte und -kabel. Precision resistors, multipliers and load resistors, potentiometers, heating wires and cables.				

Korrosionsbeständige Werkstoffe: Nickel und Nickelbasislegierungen. *Corrosion-resistant alloys: Nickel and nickel-base alloys.*

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>		VDM Nickel 99.6 (205)		VDM LC-Nickel 99.6 205	
Bezeichnungen und Normen	Designation and standards				
D Werkstoff-Nr.		2.4060		2.4061	
Kurzzeichen	Designation	Ni 99.6		LC-Ni 99.6	
DIN		17753		17753	
SEW		–		–	
USA UNS-Bezeichnung	UNS designation	(-N02205)		N02205	
ASTM (B)	AMS	–		F9 5555	
GB BS-Bezeichnung	BS designation	–		–	
BS	BS	–		–	
F AFNOR	AFNOR	–		–	
ISO	ISO	–		–	
Chemische Zusammensetzung	Chemical composition (%)				
Nickel	Nickel	min. 99.6		min. 99.6	
Chrom	Chromium	–		–	
Eisen	Iron	max. 0.2		max. 0.2	
Kohlenstoff	Carbon	max. 0.08		max. 0.02	
Mangan	Manganese	max. 0.2		max. 0.3	
Silizium	Silicon	max. 0.1		max. 0.1	
Kupfer	Copper	max. 0.1		max. 0.1	
Molybdän	Molybdenum	–		–	
Aluminium	Aluminium	–		–	
Titan	Titanium	max. 0.05		0.01 - 0.10	
Niob	Niobium	–		–	
andere Elemente	Others	Mg max. 0.05		–	
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature	Rm min. Dehnung Elongation A100		Rm min. Dehnung Elongation A100	
		N/mm ² dia. mm		N/mm ² dia. mm	
≥ 370	0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0	≥ 370 0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0		–	
–	20 % 25 % 30 % 35 %	– 20 % 25 % 30 % 40 %		–	
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature				
Dichte	Density (g/cm ³)	8.9		8.9	
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)	71		79	
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm ²)	205		208	
Spez. elektr. Widerstand	Electrical resistivity (Ω mm ² /m)	0.09		0.09	
Physikalische Eigenschaften	Physical properties	Ausdehnungswert zwischen RT und T Coefficient of thermal expansion between RT and T (10 ⁻⁶ /K)		Ausdehnungswert zwischen RT und T Coefficient of thermal expansion between RT and T (10 ⁻⁶ /K)	
100 °C		13.4		13.4	
200 °C		14.1		14.5	
300 °C		–		–	
400 °C		15.0		15.2	
500 °C		–		–	
600 °C		15.7		15.3	
800 °C		16.2		16.0	
–		–		–	
Spez. Wärme bei Temperaturen	Specific heat at temperatures (J/kgK)				
20 °C		456		456	
800 °C		565		565	
Verarbeitung	Fabrication				
Schmelztemperatur	Melting temperature (°C)	1450		1450	
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temp. (°C)	~ 300		~ 650	
Umformbarkeit	Workability	sehr gut / excellent		sehr gut / excellent	
Schweißbarkeit	Weldability	gut / good		gut / good	
Schweißzusatz	Filler wire	artgleich / matching - VDM Nickel S 9604		artgleich / matching - VDM Nickel S 9604	
Materialeigenschaften	Material description	Hochreine Nickelqualität mit guter Leitfähigkeit und ausgezeichneten Hochtemperatureigenschaften. <i>High-purity nickel with good conductivity and excellent high-temperature properties.</i>		Hochreine Nickelqualität mit guter Leitfähigkeit und ausgezeichneten Hochtemperatureigenschaften. <i>High-purity nickel with good conductivity and excellent high-temperature properties.</i>	
Typische Anwendungen	Typical applications	Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren. <i>Inner parts for bulbs and electron tubes.</i>		Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren. <i>Inner parts for bulbs and electron tubes.</i>	

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>				Nickel 99.6 Rö C2		Nickel 99.6 Rö C5	
Bezeichnungen und Normen		Designation and standards					
D	Werkstoff-Nr.			(2.4060)			(2.4060)
Kurzzeichen		<i>Designation</i>		–			–
DIN				(17753)			(17753)
SEW				–			–
USA	UNS-Bezeichnung	<i>UNS designation</i>		–			–
ASTM (B)		AMS		–			–
GB	BS-Bezeichnung	<i>BS designation</i>		–			–
BS		BS		–			–
F	AFNOR	<i>AFNOR</i>		–			–
ISO		ISO		–			–
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition (%)					
Nickel		Nickel		min. 99.6			min. 99.6
Chrom		Chromium		–			–
Eisen		Iron		max. 0.2			max. 0.2
Kohlenstoff		Carbon		max. 0.03			max. 0.04
Mangan		Manganese		max. 0.3			max. 0.2
Silizium		Silicon		max. 0.1			max. 0.1
Kupfer		Copper		max. 0.1			max. 0.1
Molybdän		Molybdenum		–			–
Aluminium		Aluminium		–			–
Titan		Titanium		–			–
Niob		Niobium		Mg max. 0.05			Mg max. 0.05
andere Elemente		Others		frei von / free of Zn - Sn - As - Cd - P - Pb			frei von / free of Zn - Sn - As - Cd - P - Pb
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur		Mechanical properties at room temperature		Rm min. Dehnung Elongation A100			Rm min. Dehnung Elongation A100
				N/mm ² dia. mm			N/mm ² dia. mm
				≥ 340 0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0			≥ 370 0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0
				– 20 % 25 % 30 % 40 %			– 20 % 25 % 30 % 35 %
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur		Physical properties at room temperature					
Dichte		Density (g/cm ³)		8.9			8.9
Wärmeleitfähigkeit		Thermal conductivity (W/mK)		71			71
Elastizitätsmodul		Modulus of elasticity (kN/mm ²)		205			205
Spez. elektr. Widerstand		Electrical resistivity (Ω mm ² /m)		0.09			0.09
Physikalische Eigenschaften		Physical properties					
100 °C				Ausdehnungswert zwischen RT und T			Ausdehnungswert zwischen RT und T
200 °C				Coefficient of thermal expansion between RT and T (10 ⁻⁶ /K)			Coefficient of thermal expansion between RT and T (10 ⁻⁶ /K)
300 °C				–			–
400 °C				14.5			14.1
500 °C				–			–
600 °C				15.2			15.0
800 °C				–			–
–				15.3			15.7
Spez. Wärme bei Temperaturen		Specific heat at temperatures (J/kgK)		16.0			16.2
20 °C				–			–
800 °C				456			456
Verarbeitung		Fabrication		565			565
Schmelztemperatur		Melting temperature (°C)					
Max. Arbeitstemperatur		Max. operating temp. (°C)		1450			1450
Umformbarkeit		Workability		~ 650			~ 300
Schweißbarkeit		Weldability		sehr gut / excellent			sehr gut / excellent
Schweißzusatz		Filler wire		gut / good			gut / good
Materialeigenschaften		Material description		artgleich / matching - VDM Nickel S 960			artgleich / matching - VDM Nickel S 9604
				Hochreine Nickelqualität mit guter Leitfähigkeit und ausgezeichneten Hochtemperatureigenschaften. Frei von leicht verdampfbaren Elementen. High-purity nickel with good conductivity and excellent high-temperature properties. Free from volatile elements.			Hochreine Nickelqualität mit guter Leitfähigkeit. Frei von leicht verdampfbaren Elementen. High-purity nickel with good conductivity. Free from volatile elements.
Typische Anwendungen		Typical applications					
				Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren. Inner parts for bulbs and electron tubes.			Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren. Inner parts for bulbs and electron tubes.

VDM Nickel 99.2				
200				
2.4066				
Ni 99.2				
17753				
–				
N02200				
–				
–				
3075				
–				
NW 2200				
min. 99.2				
–				
max. 0.4				
max. 0.10				
max. 0.3				
max. 0.1				
max. 0.2				
–				
–				
–				
Mg max. 0.05				
–				
Rm	min. Dehnung Elongation A100			
N/mm ²	dia. mm			
≥ 380	0.1-0.3	0.3-0.8	0.8-3.0	3.0-8.0
–	20 %	25 %	30 %	35 %
8.9				
71				
205				
0.09				
Ausdehnungswert zwischen RT und T				
<i>Coefficient of thermal expansion</i>				
<i>between RT and T (10⁻⁶/K)</i>				
–				
14.1				
–				
15.0				
–				
15.7				
16.2				
–				
456				
565				
1450				
~ 300				
sehr gut / excellent				
gut / good				
artgleich / matching - VDM Nickel S 9604				
Gute mechanische Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.				
<i>Good mechanical properties, thermal conductivity and corrosion resistance.</i>				
Stromzuführungen, Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren.				
<i>Lead-in wires, inner parts for bulbs and electron tubes.</i>				

VDM LC-Nickel 99				
201				
2.4068				
LC-Ni 99				
17753				
—				
N02205				
—				
—				
3075				
—				
NW 2201				
min. 99.0				
—				
max. 0.4				
max. 0.02				
max. 0.3				
max. 0.1				
max. 0.2				
—				
—				
0.01 - 0.10				
—				
Mg max. 0.05				
<i>Rm min. Dehnung Elongation A100</i>				
N/mm ² dia. mm				
≥ 340 0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0				
— 20 % 25 % 30 % 40 %				
8.9				
79				
207				
0.085				
Ausdehnungswert zwischen RT und T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>				
—				
14.1				
—				
15.0				
—				
15.7				
16.2				
—				
456				
565				
1450				
~ 650				
sehr gut / excellent				
gut / good				
artgleich / matching - VDM Nickel S 9604				
Gute mechanische Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit und Korrosions- beständigkeit. Wie VDM Nickel 99.2, jedoch mit abgesenktem Kohlenstoffgehalt.				
<i>Good mechanical properties, thermal conductivity and corrosion resistance. As VDM Nickel 99.2, but with reduced carbon content.</i>				
Stromzuführungen, Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren. <i>Lead-in wires, inner parts for bulbs and electron tubes.</i>				

Nickelmangan 1C				
2.4106				
Ni Mn 1				
–				
–				
–				
–				
–				
–				
–				
min. 98.0				
max. 0.5				
max. 0.5				
max. 0.1				
0.4 - 1.0				
max. 0.2				
max. 0.5				
–				
–				
–				
–				
Mg max. 0.2				
Rm	min. Dehnung Elongation A100			
N/mm ²	dia. mm			
≥ 370	0.1-0.3	0.3-0.8	0.8-3.0	3.0-8.0
–	20 %	25 %	30 %	40 %
8.88				
61				
220				
0.08				
Ausdehnungswert zwischen RT und T				
<i>Coefficient of thermal expansion</i>				
<i>between RT and T (10⁻⁶/K)</i>				
13.3				
13.9				
–				
14.8				
–				
15.7				
–				
–				
460				
–				
~1450				
~ 400				
gut / good				
gut / good				
artgleich / matching - VDM Nickel S 9604				
Gute Korrosionsbeständigkeit, hohe				
Magnetostraktion und erhöhte Festigkeit.				
<i>Good corrosion resistance, high</i>				
<i>magnetostriction and high strength.</i>				
Einbauteile für Glühlampen und				
Elektronenröhren.				
<i>Inner parts for bulbs and electron tubes.</i>				

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>		Nickelmangan 2 Rö LC		Nickelmangan 5 Rö	
Bezeichnungen und Normen		Designation and standards			
D	Werkstoff-Nr.			2.4110	
Kurzzeichen	Designation	Ni Mn 2		2.4116	
DIN		17741 17753		Ni Mn 5	
SEW		-		17741 17753	
USA	UNS-Bezeichnung	-		-	
	ASTM (B)	(N02212)		N02211	
GB	BS-Bezeichnung	-		F 290	
	BS	-		-	
F	AFNOR	-		-	
	ISO	-		-	
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition (%)			
Nickel	Nickel	min. 97.0		min. 94.0	
Chrom	Chromium	-		-	
Eisen	Iron	max. 0.25		max. 0.3	
Kohlenstoff	Carbon	max. 0.02		max. 0.1	
Mangan	Manganese	1.5 - 2.5		4.5 - 5.5	
Silizium	Silicon	max. 0.2		max. 0.15	
Kupfer	Copper	max. 0.2		max. 0.2	
Molybdän	Molybdenum	-		-	
Aluminium	Aluminium	-		-	
Titan	Titanium	-		-	
Niob	Niobium	Mg max. 0.05		Mg max. 0.05	
andere Elemente	Others	frei von / free of Zn - Sn - As - Cd - P - Pb		frei von / free of Zn - Sn - As - Cd - P - Pb	
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties <i>at room temperature</i>	Rm	min. Dehnung <i>Elongation A100</i>	Rm	min. Dehnung <i>Elongation A100</i>
bei Raumtemperatur		N/mm ²	dia. mm	N/mm ²	dia. mm
		≥ 400	0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0	≥ 500	0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0
		-	20 % 25 % 30 % 35 %	-	20 % 25 % 30 % 35 %
Physikalische Eigenschaften		Physical properties			
bei Raumtemperatur	<i>at room temperature</i>				
Dichte		8.9		8.8	
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)	61		43	
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm ²)	220		227	
Spez. elektr. Widerstand	Electrical resistivity (Ω mm ² /m)	0.109		0.16	
Physikalische Eigenschaften	Physical properties	Ausdehnungswert zwischen RT und T		Ausdehnungswert zwischen RT und T	
bei Raumtemperatur		<i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>		<i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>	
100 °C	<i>Specific heat at temperatures (J/kgK)</i>	13.3		13.3	
200 °C		13.9		13.9	
300 °C		-		14.3	
400 °C		14.3		-	
500 °C		15.2		15.2	
600 °C		-		-	
800 °C		-		-	
-		-		-	
Spez. Wärme bei Temperaturen	<i>Specific heat at temperatures (J/kgK)</i>	500		540	
20 °C	Fabrication	-		-	
800 °C		~1450		1450	
Verarbeitung		~ 400		~ 400	
Schmelztemperatur	Melting temperature (°C)	gut / good		gut / good	
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temp. (°C)	gut / good		gut / good	
Umformbarkeit	Workability	artgleich / matching - VDM Nickel S 9604		artgleich / matching - VDM Nickel S 9604	
Schweißbarkeit	Weldability				
Schweißzusatz	Filler wire				
Materialeigenschaften	Material description	Erhöhte Warmfestigkeit durch Mangan-Zusatz. Frei von leicht verdampfbaren Elementen. <i>Increased heat resistance due to addition of manganese.</i> <i>Free from volatile elements.</i>		Erhöhte Warmfestigkeit durch Mangan-Zusatz. Frei von leicht verdampfbaren Elementen. <i>Increased heat resistance due to addition of manganese.</i> <i>Free from volatile elements.</i>	
Typische Anwendungen	<i>Typical applications</i>	Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren. <i>Inner parts for bulbs and electron tubes.</i>		Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren. <i>Inner parts for bulbs and electron tubes.</i>	

Korrosionsbeständige Werkstoffe:

Nickel-Kupfer-Legierungen.

Corrosion-resistant alloys:

Nickel-copper alloys.

Nicorros				
400				
2.4360				
Ni Cu 30 Fe				
17753				
–				
N04400				
B 164	4730/31*			
–				
3075				
NU 30				
NW 4400				
min. 63.0				
–				
1.0 - 2.5				
max. 0.15				
max. 1.25				
max. 0.5				
28.0 - 34.0				
–				
max. 0.5				
max. 0.3				
–				
Mg max. 0.05				
Rm	min. Dehnung Elongation A100			
N/mm ²	dia. mm			
≥ 450	0.1-0.3	0.3-0.8	0.8-3.0	3.0-8.0
–	20 %	25 %	30 %	35 %
8.8				
26				
182				
0.513				
Ausdehnungswert zwischen RT und T				
Coefficient of thermal expansion				
between RT and T (10 ⁻⁶ /K)				
–				
15.5				
–				
16.0				
–				
16.6				
17.4				
–				
430				
490				
~1350				
~ 550				
sehr gut / excellent				
gut / good				
artgleich / matching - Nicorros S 6530				
Gute mechanische Eigenschaften und hervorragende Beständigkeit gegen reduzierende Medien.				
<i>Good mechanical properties and excellent resistance to reducing media.</i>				
Stromzuführungen, Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren.				
<i>Lead-in wires, inner parts for bulbs and electron tubes.</i>				

LC-Nicorros				
400 L				
2.4361				
LC-Ni Cu 30 Fe				
–				
–				
N05500				
–				
–				
–				
–				
min. 63.0				
–				
1.0 - 2.0				
max. 0.05				
max. 1.25				
max. 0.5				
28.0 - 34.0				
–				
max. 0.3				
max. 0.1				
–				
Mg max. 0.08				
Rm	min. Dehnung Elongation A100			
N/mm ²	dia. mm			
≥ 430	0.1-0.3	0.3-0.8	0.8-3.0	3.0-8.0
–	20 %	25 %	35 %	40 %
8.8				
26				
182				
0.513				
Ausdehnungswert zwischen RT und T				
Coefficient of thermal expansion				
between RT and T (10 ⁻⁶ /K)				
–				
15.5				
–				
16.0				
–				
16.6				
17.4				
–				
430				
490				
~1350				
~ 600				
sehr gut / excellent				
gut / good				
artgleich / matching - Nicorros S 6530				
Gute mechanische Eigenschaften und hervorragende Beständigkeit gegen reduzierende Medien.				
<i>Good mechanical properties and excellent resistance to reducing media.</i>				
Wie Nicorros, jedoch mit abgesenktem Kohlenstoffgehalt.				
<i>As Nicorros, but with reduced carbon content.</i>				
Stromzuführungen, Einbauteile für Glühlampen und Elektronenröhren.				
<i>Lead-in wires, inner parts for bulbs and electron tubes.</i>				

Ausdehnungs- und Glaseinschmelzwerkstoffe. Controlled expansion and glass sealing alloys.

Krupp VDM Legierung <i>Alloy</i>		Pernifer 42		Pernifer 50 <i>52</i>	
Bezeichnungen und Normen <i>Designation and standards</i>					
D Werkstoff-Nr.		1.3917		2.4478	
Kurzzeichen	Designation	Ni 42		Ni Fe 47	
DIN		17745		17745	
SEW		385		385	
USA UNS-Bezeichnung	<i>UNS designation</i>	K 94100		N14052	
ASTM (B)	AMS ASME*	F 30		F 30	
GB BS-Bezeichnung	<i>BS designation</i>	–		–	
BS	BS	–		–	
F AFNOR	<i>AFNOR</i>	Fe - Ni 42		Fe Ni 50.5	
ISO	ISO	–		–	
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>					
Nickel	Nickel	41.0 - 43.0		50.0 - 51.5	
Chrom	Chromium	max. 0.25*		max. 0.25*	
Eisen	Iron	Rest / Balance		Rest / Balance	
Kohlenstoff	Carbon	max. 0.02		max. 0.015	
Mangan	Manganese	max. 0.7		max. 0.6	
Silizium	Silicon	max. 0.2		max. 0.3	
Kupfer	Copper	max. 0.5		–	
Molybdän	Molybdenum	–		–	
Aluminium	Aluminium	max. 0.10*		max. 0.10*	
Titan	Titanium	–		–	
Niob	Niobium	–		–	
andere Elemente	Others	–		–	
Mechanische Eigenschaften <i>Mechanical properties</i>		<i>at room temperature</i>		<i>at room temperature</i>	
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>					
bei Raumtemperatur <i>at room temperature</i>					
Dichte	Density (g/cm³)	Rm min. Dehnung Elongation A100		Rm min. Dehnung Elongation A100	
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)	N/mm² dia. mm		N/mm² dia. mm	
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm²)	≥ 490 0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0		≥ 540 0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0	
Spez. elektr. Widerstand	Electrical resistivity (Ω mm²/m)	– 20 % 25 % 30 % 35 %		– 20 % 25 % 30 % 35 %	
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>					
bei Raumtemperatur <i>at room temperature</i>					
Dichte	Density (g/cm³)	8.2		8.2	
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity (W/mK)	17.5		28	
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity (kN/mm²)	148		160	
Spez. elektr. Widerstand	Electrical resistivity (Ω mm²/m)	0.6		0.34	
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>		Ausdehnungswert zwischen RT und T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>		Ausdehnungswert zwischen RT und T <i>Coefficient of thermal expansion between RT and T (10⁻⁶/K)</i>	
100 °C		5.3		10.3	
200 °C		5.2		10.2	
300 °C		5.3 ± 0.3		10.1	
400 °C		6.3		9.9	
500 °C		8.1		10.0	
600 °C		9.6		10.9	
800 °C		–		–	
–		–		–	
Spez. Wärme bei Temperaturen <i>Specific heat at temperatures (J/kgK)</i>		500		500	
20 °C		–		–	
400 °C		~1430		~1430	
Verarbeitung <i>Fabrication</i>		–		–	
Schmelztemperatur	Melting temperature (°C)	geglüht gut / annealed good		geglüht gut / annealed good	
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temp. (°C)	gut / good		gut / good	
Umformbarkeit	Workability	–		–	
Schweißbarkeit	Weldability	Niedrige Wärmeausdehnung bis 300 °C. <i>Low expansion up to 300 °C.</i>		Wärmeausdehnung bis 450 °C relativ stabil. <i>Expansion up to 450 °C relatively stable.</i>	
Schweißzusatz	Filler wire				
Materialeigenschaften <i>Material description</i>					
		Einbauteile für Glühlampen, Vormaterial für „Dumet-Draht“. <i>Inner parts for bulbs, raw material for “Dumet” wire.</i>		Magnetische Schlusskontakte für Reed- Relais, Anschlussdrähte für Stromdurch- führungen. <i>Magnetic n/o contacts for reed relays, connecting wires for lead-throughs.</i>	
Typische Anwendungen <i>Typical applications</i>					

Weichmagnetischer Werkstoff. *Soft-magnetic alloy.*

Magnifer 50 nMg
(1.3922)
Ni 48
17745
–
–
–
–
–
–
–
–
–
47.0 - 48.5
–
Rest / Balance
max. 0.03
max. 0.5
max. 0.3
–
–
max. 0.02
max. 0.01
–
–
Rm min. Dehnung Elongation A100
N/mm ² dia. mm
≥ 530 0.1-0.3 0.3-0.8 0.8-3.0 3.0-8.0
– 20 % 25 % 30 % 30 %
–
8.25
22
160
0.45
Ausdehnungswert zwischen RT und T Coefficient of thermal expansion between RT and T (10 ⁻⁶ /K)
9.6
9.3
8.8
9.0
9.1
9.3
–
–
500
–
–
1445
–
gut / good
gut / good
–
Hohe Permeabilität und höchste, mit Eisen-Nickel-Legierungen erzielbare Sättigungsflussdichte. High permeability and highest saturation flux density attainable with ferro-nickel alloys.
Sicherheitsventile für Gasheizungen. Safety valves for gas heating.

Normenvergleich

nach Werkstoff-Nummern und UNS-Bezeichnungen.

Comparison of standards

according to "Werkstoff-Nummern" and UNS designations.

Werkstoff-Nummer <i>Krupp VDM Bezeichnung</i> <i>Krupp VDM designation</i>	Legierung <i>Alloy</i>	UNS-Bezeichnung <i>UNS designation</i>	Seite <i>Page</i>	
1.3917 (1.3922)	Pernifer 42 Magnifer 50 nMg	— (48)	K94100 — —	34 35
1.4725	Aluchrom W	—	K91670	27
1.4765 (1.4765)	Aluchrom O	—	K92500	22
(1.4765)	Aluchrom PS1	—	—	23
(1.4765)	Elastochrom	—	—	23
1.4767 (1.4767)	Aluchrom I	—	—	25
(1.4767)	Aluchrom Y	—	—	24
(1.4767)	Aluchrom I SE	—	—	25
(1.4767)	Aluchrom S	—	—	26
1.4843	Cronifer IV	—	—	21
1.4860	Cronifer III	—	—	21
2.0842	Konstantan Rö	—	C72150	28
2.4060 (2.4060)	VDM Nickel 99.6	(205)	N 02205 —	29 30
(2.4060)	Nickel 99.6 Rö C2	—	—	30
2.4061	Nickel 99.6 Rö C5	—	—	30
2.4061	VDM LC-Nickel 99	205	N02205	29
2.4066	VDM Nickel 99.2	200	N02200	31
2.4068	VDM LC-Nickel 99.2	201	N02201	31
(2.4108)	Nickelmangan 1C	—	—	31
2.4110	Nickelmangan 2 Rö LC	212	N02212	32
2.4116	Nickelmangan 5 Rö	211	N02211	32
2.4360 2.4361	Nicorros	400	N04400	33
2.4361	LC-Nicorros	400L	N04402	33
2.4478	Pernifer 50	52	N14052	34
2.4633	Nicrofer 6025 HT	602 CA	N06025	19
2.4658	Cronix 70	—	N06003	19
2.4867 2.4869	Cronifer II	—	N06004	20
2.4869	Cronix 80	—	N06003	18

UNS-Bezeichnung <i>UNS designation</i>	Krupp VDM Bezeichnung <i>Krupp VDM designation</i>	Legierung <i>Alloy</i>	Werkstoff-Nummer <i>Krupp VDM Bezeichnung</i> <i>Krupp VDM designation</i>	Seite <i>Page</i>
C72150	Konstantan Rö	—	2.0842	28
K91670	Aluchrom W	—	1.4725	27
K92400	Aluchrom I	—	1.4767	25
K92500	Aluchrom O	—	1.4765	22
—	Aluchrom PS1	—	(1.4765)	23
—	Elastochrom	—	(1.4765)	23
—	Aluchrom Y	—	(1.4767)	24
—	Aluchrom I SE	—	(1.4767)	25
—	Aluchrom S	—	(1.4767)	26
K94100	Pernifer 42	—	1.3917	34
N14052	Pernifer 50	52	2.4478	34
N02200	VDM Nickel 99.2	200	2.4066	31
N02201	VDM LC-Nickel 99	201	2.4068	31
N02205	VDM Nickel 99.6	(205)	2.4060	29
N02205	VDM LC-Nickel 99.6	205	2.4061	29
N02211	Nickelmangan 5 Rö	211	2.4116	32
N02212	Nickelmangan 2 Rö LC	212	2.4110	32
—	Nickelmangan 1C	—	2.4108	31
—	Nickel 99.6 Rö C2	—	(2.4060)	30
—	Nickel 99.6 Rö C5	—	(2.4060)	30
N04400	Nicorros	400	2.4360	33
N04402	LC-Nicorros	400L	2.4361	33
N06003	Cronix 80	—	2.4869	18
N06004	Cronifer II	—	2.4867	20
N06008	Cronix 70	—	2.4658	19
N06025	Nicrofer 6025 HT	602 CA	2.4633	19
—	Cronifer III	—	1.4860	21
—	Cronifer IV	—	1.4833	21
—	Magnifer 50 nMg	(48)	(1.3922)	35

Krupp VDM Vertriebsbüros, Niederlassungen und Vertretungen. Krupp VDM sales offices, subsidiaries and representations.

Deutschland / Germany	Deutschland / Germany	Europa / Europe	Europa / Europe
Hauptverwaltung / Head office Krupp VDM GmbH Plettenberger Straße 2 58791 Werdohl P.O. Box 1820 58778 Werdohl Phone: (23 92) 55-0 Fax: (23 92) 55-22 17 E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com http://www.kruppvdmd.de	Berlin Krupp VDM GmbH Wittestraße 49 13509 Berlin Phone: (30) 4 32 40 36 Fax: (30) 4 35 29 68	Belgien/Luxemburg Belgium/Luxembourg S.A. Krupp VDM Belgium N.V. Avenue du Champ de Mai, 14 Bte 34 Résidence Saturne B-1410 Waterloo Phone: (2) 3 54 29 00 Fax: (2) 3 54 36 26	Großbritannien / Great Britain Krupp VDM (U.K.) Ltd. VDM House 111, Hare Lane Claygate-Esher, Surrey. KT10 0QY Phone: (1372) 46 71 37 Fax: (1372) 46 63 88
	Dresden Krupp VDM GmbH Oskar-Röder-Straße 3 01237 Dresden Phone: (3 51) 2 52 28 06 Fax: (3 51) 2 52 28 07	Bulgarien / Bulgaria Krupp VDM Austria GmbH Parensov Str. 26 BG-1000 Sofia Phone: (2) 989 1677 Fax: (2) 989 1677	Italien / Italy Krupp VDM Italia S.R.L. Via Milanese 20 I-20099 Sesto San Giovanni (Mi) Phone: (02) 24 10 46 1 Fax: (02) 24 10 46 29
	Nürnberg Krupp VDM GmbH Dieselstraße 55 90441 Nürnberg Phone: (9 11) 6 63 26 00 Fax: (9 11) 6 63 26 01	Dänemark / Denmark Carl A. Plesner A/S P.O. Box 119 Klinthøj Vænge 6 DK-3460 Birkerød Phone: (45) 81 96 00 Fax: (45) 81 96 22	Niederlande / Netherlands Krupp VDM Nederland B.V. Stationsweg 4 NL-3311 JW Dordrecht P.O. Box 750 NL-3300 AT Dordrecht Phone: (78) 6 31 69 66 Fax: (78) 6 31 58 57
	Stuttgart Krupp VDM GmbH Am Ostkai 15 70327 Stuttgart Phone: (7 11) 9 32 88-36 Fax: (7 11) 9 32 88 37	Finnland / Finland Oy Cronimo Ab Karhutie 6 SF-01900 Nurmijärvi Phone: (9) 2 76 42 10 Fax: (9) 27 64 21 50	Norwegen / Norway A/S Stavanger Rørhandel Gamle Forusvei 53 P.O. Box 184 N-4033 Forus Phone: (51) 81 85 00 Fax: (51) 81 86 00
	Werdohl Krupp VDM GmbH Plettenberger Straße 2 58791 Werdohl P.O. Box 1820 58778 Werdohl Phone: (23 92) 55-25 88 Fax: (23 92) 55-25 26	Frankreich / France Krupp VDM S.a.r.l. 30, Bd. Bellerive F-92566 Rueil Malmaison Cedex Phone: (1) 41 39 04 20 Fax: (1) 47 16 78 20 47 16 78 14	Österreich/Mittel- und Osteuropa Austria/Central and Eastern Europe Krupp VDM Austria GmbH Tenscherstraße 3 A-1230 Wien Phone: (1) 6 15 06 00 Fax: (1) 6 15 36 00
		Griechenland / Greece INTERAG Ltd. P.O. Box 65060 8, Pambouki Str. GR-15410 Psychico (Athens) Phone: (1) 6 72 67 11 6 72 67 15 Fax: (1) 6 71 12 74	Polen / Poland Krupp VDM Austria GmbH Rzeznica 13/15 PL-31-540 Krakow Phone: (12) 429 32 62 Fax: (12) 429 33 43

Europa / Europe**Rumänien / Romania**

Krupp VDM Austria GmbH
Str. Popa Savu nr. 74
RO-71262 Bucuresti 1
Phone: (1) 2 22 75 55
Fax: (1) 2 22 28 63

**Russische Föderation/
Russian Federation**

Krupp VDM Austria GmbH
Krasnopresnenskaja nab 12
Internationales Handelszentrum
(CMT)
Büro 1209
123610 Moskau
Phone: (502) 258 1298
Fax: (502) 258 1298

Schweden / Sweden

ESMA AB
Domnarvsgatan 8
P.O. Box 8027
S-16308 Spanga
Phone: (8) 47 44 200
Fax: (8) 47 44 260

Schweiz / Switzerland

Krupp VDM (Schweiz) AG
Lange Gasse 90
P.O. Box
CH-4002 Basel
Phone: (61) 2 05 84 88
Fax: (61) 2 05 84 15

**Spanien/Portugal
Spain/Portugal**

VDM Ibérica
Oficina Representación
Krupp VDM GmbH en España
Calvet, 30 – 32, 2.º, 1.^a
E-08021 Barcelona
Phone: (93) 2 00 90 11
Fax: (93) 2 00 22 54

**Tschechische Republik/Slowakei
Czech Republic/Slovakia**

Krupp VDM Austria GmbH
Nejedleho 9
CZ-63800 Brno
Phone: (5) 45 22 23 40
Fax: (5) 45 22 23 40

Türkei / Turkey

Akkurt A.S.
Ahmediye Köyü
TR-34904 Çekmece-Istanbul
P.K. 140
TR-34711 Bakirköy-Istanbul
Phone: (212) 8 87 14 15 – 17
Fax: (212) 8 87 10 79

Nordamerika / North America**Kanada / Canada**

Krupp VDM Canada Ltd.
11 Allstate Parkway
Suite 203
Markham, Ontario L3R 9T8
Phone: (905) 4 77-20 64
Fax: (905) 4 77-28 17

USA

Krupp VDM Technologies Corp.
306 Columbia Turnpike
Florham Park, New Jersey 07932
Phone: (973) 2 36-16 64
Fax: (973) 2 36-19 60

Mexiko / México

Krupp VDM de México,
S.A. de C.V.
Bulevard Manuel Avila
Camacho No. 80 PH-A
Col. Lomas de Sotelo-El
Parque
Naucalpan de Juarez,
Edo. de México
53390 México
Phone: (55) 55 57-14 71
Fax: (55) 55 57-14 76

Südamerika / South America**Argentinien / Argentina**

Walvoss S.R.L.
Humberto 1º 1333
C 1103 ADA Buenos Aires
Phone: (11) 43 04 87 70
Fax: (11) 43 05 06 91

Brasilien / Brazil

Thyssen Aços Especiais, Ltda.
Rua Roberto Koch, no. 277
Ipiranga – São Paulo-SP
CEP 04221-060
Phone: (2) 61 65-56 60
Fax: (2) 61 65-56 61

Chile

Thyssen Aceros y Servicios S.A.
Av. Las Americas 1022
Cerrillos-Santiago
Phone: (2) 420 55 10
Fax: (2) 443 88 09

Ecuador

Importadora Schiller Cia. Ltda.
Toledo 1328 y Coruña
Quito
Phone: (2) 547 760
Fax: (2) 562 778

Kolumbien / Colombia

HERGUT Ltda.
Cra. 43 A No. 1,
Sur-31, Of. 208
Medellin
Phone: (4) 266-17 37
266-17 57
Fax: (4) 268-61 92

Peru

AMSET E.I.R.L.
Eckhard Thode R.
José María Eguren
(Chumbiongo) 107, Dpto. 302
Miraflores (Lima 18)
Phone: (1) 440 4953
Fax: (1) 442 1233

Uruguay

Fierro Vignoli S.A.
Av. Uruguay 1274/76
Montevideo
Phone: (2) 91 45 60
Fax: (2) 92 12 30

Venezuela

Gunz Industrial, C.A.
2da. Av. c/c 1ra. Transversal.,
Edf. La Pradera, Torre B.,
Piso 9, P.H. 90-B,
Urb. Los Palos Grandes,
Caracas 1060
Phone: (2) 284-24 96
Fax: (2) 978-12 85

Afrika / Africa**Ägypten / Egypt**

OSAB Trade
Dr. O. Abbas
6, EL NIL EL ABIAD ST.
Lebanon Square
Giza
Cairo
Phone: (2) 3 03 46 33
Fax: (2) 3 46 08 00

Samir L.W. El Ayoubi
P.O. Box Maadi 191
House 30, Street 11
Maadi-Cairo
Phone: (2) 3 50-21 12
Fax: (2) 3 78 31 15

Südafrika / South Africa

Krupp VDM Technology S.A. (Pty.)
Ltd.
P.O. Box 84
Wendywood 2144
Phone: (11) 4 44-36 20
Fax: (11) 4 44-39 50

Mittlerer Osten / Middle East	Asien / Asia	Asien / Asia	Australien / Australia
Islamische Republik Iran <i>Islamic Republic of Iran</i> Krupp Iran Ltd. Division Krupp VDM P.O. Box 14155-1979 Ostad Motahari Ave., 368 Tehran 15968 Phone: (21) 890 6592 Fax: (21) 890 0256	Hong Kong Krupp VDM Hongkong Ltd. Unit 1701-2, 17/F. Fook Lee Commercial Centre Town Place, No. 33 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong Phone: 25 27 20 08 Fax: 25 27 20 45	Volksrepublik China <i>People's Republic of China</i> ThyssenKrupp AG Beijing Representative Office 22/F China Life Tower No. 16 Chaoyangmenwai Ave. Chaoyang District Beijing 100020 P. R. China Phone: (10) 85 25 29 99 Fax: (10) 85 25 21 61	Krupp VDM Australia Pty. Ltd. 724 Springvale Road Mulgrave, Vic., 3170 Phone: (3) 95 61-13 11 Fax: (3) 95 61 44 65
Israel Middle East Metals Ltd. 1, Korazin St. Givatayim 53 583 Phone: (3) 571 53 74 Fax: (3) 571 53 71	Japan Krupp VDM Japan K.K. 2nd Floor Ochanomizu Itoh Bldg. 3-3, Kanda-Surugadai Chiyoda-Ku Tokyo 101-0062 Phone: (3) 32 95-45 91 Fax: (3) 32 95-45 94	ThyssenKrupp AG Shanghai Representative Office 14/F, Office No. 4 – 6 Novel Plaza 128 Nanjing Road West Shanghai 200003 P. R. China Phone: (21) 63 50 91 57-59 Fax: (21) 63 50 91 60	
Jordanien / Jordan International Technical Construction Company P.O. Box 95 02 79 Amman Phone: (6) 5 51 49 63 Fax: (6) 5 53 70 69	Philippinen / Philippines MESCO Inc. MESCO Building Reliance Corner Brixton Streets 1603 Pasig City Phone: (2) 6 31 17 75 Fax: (2) 6 31 40 28	Fordley Development Ltd. Room 705 – 707 Yu Sung Boon Bldg. 107 – 111 Des Voeux Rd. Central Hong Kong Phone: 25 41 00 00 Fax: 28 54 19 16	
Saudi Arabien / Saudi Arabia Al-Bassam Petroleum Equipment Co. King Street, P.O. Box 2611 Damman Phone: (3) 8 34 07 19 Fax: (3) 8 33 26 71	Singapur/Malaysia <i>Singapore/Malaysia</i> FIRSTTECH DISTRIBUTION PTE LTD No. 10 Ubi Crescent #07-11 Ubi TechPark Singapore 408564 Phone: 68 46 88 22 Fax: 68 46 88 33	Taiwan Far East Alloy Corporation 2 F-2, No. 29-1, Lane 169 Kang Ning St., Shih-Chih-Chen Taipei Hsien Phone: (2) 2695 3033 Fax: (2) 2695 0766	
U. A. E. Eastern Union Corporation P.O. Box 3489 Tourist Club Area Abu Dhabi Phone: (2) 78 24 62 Fax: (2) 77 19 58	Südkorea / South Korea Krupp VDM Korea Co., Ltd. # 1213, Hyundai Office B/D 9-4 Sunai-Dong, Bundang-Gu Sungnam-City Kyunggi-Do South Korea 463-020 Phone: (31) 711-1583 Fax: (31) 717-1583	Transcrystal Alloy Industrial Corp. 10F-1, No. 76, Sec. 3 Roosevelt Road Taipei Phone: (2) 23 67-88 11 Fax: (2) 23 68-54 75	
Indien / India Variety (Agents) Private Ltd. 301, Kakad Chambers 132, Dr. Annie Besant Road Worli, Mumbai-400 018 Phone: (22) 4 93-60 99/-2691 Fax: (22) 4 95-05 78	Thailand Sahakol Trading Co. Ltd. 89/2 – 4 Paholyothin Road Lampang 52100 Phone: (54) 22 18 04 Fax: (54) 22 19 45		

Impressum.

Imprint.

Drähte von Krupp VDM. Elektroindustrie.

Herausgeber:
Krupp VDM GmbH
Marketing Services
Plettenberger Straße 2
58791 Werdohl
Postfach 18 20
58778 Werdohl
Telefon (0 23 92) 55 - 0
Telefax (0 23 92) 55 - 22 17
<http://www.kruppvdm.de>
E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com

Alle Angaben in dieser Druckschrift beruhen auf praktische Erfahrungen und Ergebnissen unserer Forschung und Entwicklung und entsprechen dem Stand bei Drucklegung.
Zwischenzeitliche Änderungen sind im Interesse einer laufenden Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Werkstoffe möglich.
Unsere technischen Informationen erfolgen nach bestem Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Lieferungen und Leistungen unterliegen ausschließlich unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Druckschrift N 563
Ausgabe Januar 2002

Diese Druckschrift ersetzt unsere Ausgabe November 1999.

Wire from Krupp VDM. Electrical industry.

Publisher:
Krupp VDM GmbH
Marketing Services
Plettenberger Straße 2
58791 Werdohl
P. O. Box 18 20
58778 Werdohl
Germany
Phone +49 (23 92) 55 - 0
Fax +49 (23 92) 55 - 22 17
<http://www.kruppvdm.de>
E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com

*All the information in this brochure is based on practical experience and the results of our research and development work and was up-to-date at the time of printing.
Changes may have occurred in the meantime in the interest of constantly improving and further developing our materials.
Our technical information is supplied to the best of our knowledge, but no guarantee is given in respect thereof.
Our products and services are supplied solely in accordance with our General Conditions of Business.*

*Publication no. N 563
Edition of January 2002*

This brochure supersedes publication no. 563 dated November 1999.

**Geschäftsbereich Drähte**

Krupp VDM GmbH
Bärenstein 5
58791 Werdohl
Telefon (0 23 92) 55-26 06
(0 23 92) 55-26 14
Telefax (0 23 92) 55-26 63

Wire Division

Krupp VDM GmbH
Bärenstein 5
58791 Werdohl / Germany
Phone +49 (23 92) 55-26 06
+49 (23 92) 55-26 14
Fax +49 (23 92) 55-26 63

Hauptverwaltung

Krupp VDM GmbH
Postfach 1820
58778 Werdohl
Telefon (0 23 92) 55-0
Telefax (0 23 92) 55-22 17
Internet <http://www.kruppvdmd.de>
E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com

Head office

Krupp VDM GmbH
P.O. Box 1820
58778 Werdohl / Germany
Phone +49 (23 92) 55-0
Fax +49 (23 92) 55-22 17
Internet <http://www.kruppvdmd.de>
E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com