



Drähte von Krupp VDM.
Investitions- und Konsumgüterindustrie.
Wire from Krupp VDM.
Capital and consumer goods.



Ein Unternehmen
von Krupp Thyssen
Stainless

Krupp VDM





Unsere Zielmärkte:
Elektronik, Elektroindustrie,
Automobilindustrie, Anlagenbau
(Schweißtechnik, Investitions-
und Konsumgüterindustrie)

Our target markets:
electronics, electrical industry,
automotive industry, industrial engineering
(welding engineering, capital
and consumer goods)

Inhalt

Contents

Krupp VDM. Unternehmen Hochleistung.	2	Krupp VDM. <i>A high-performance enterprise.</i>	2
Krupp VDM auf einen Blick.	3	The company at a glance	3
Geschäftsbereich Drähte. Kompetenz und Know-how in Hochleistungsdrähten.	4	Wire Division. <i>Competence and know-how in high- performance wire.</i>	5
Der Geschäftsbereich Drähte auf einen Blick.	6	The Wire Division at a glance.	6
Spezialdrähte für die Investitions- und Konsumgüterindustrie. Von „wirelines“ bis zu Katalysatoren.	10	Special-purpose wire for capital and consumer goods. <i>From wirelines to catalysts.</i>	11
Unser Leistungsspektrum auf einen Blick. Für die Investitions- und Konsum- güterindustrie	12	Our performance spectrum at a glance. <i>For capital and consumer goods.</i>	13
Technische Lieferbedingungen. Lieferformen für Drähte und Flachdrähte.	14	Technical delivery conditions. <i>Product forms for wire and flat wire.</i>	14
Die Werkstoffe im Überblick. Von VDM Nickel 99.6 bis Aluchrom I.	16	The material summarized. <i>From VDM Nickel 99.6 to Aluchrom I.</i>	17
Drähte aus Hochleistungswerkstoffen von Krupp VDM.	18	Wire made of Krupp VDM high-performance materials.	18
Normenvergleiche nach Werkstoff- Nummern und UNS Bezeichnungen.	46	Comparison of standards according to “Werkstoff-Nummern” and UNS designations.	46
Krupp VDM Vertriebsbüros, Niederlassungen und Vertretungen.	48	Krupp VDM sales offices, subsidiaries and representations.	48
Impressum.	52	Imprint.	52

Krupp VDM. Unternehmen Hochleistung.

Krupp VDM. A high-performance enterprise.



Grobdrähte werden im Werk Werdohl-Bärenstein auf modernen Tastrollen-Tänzer-Mehrachtrocken-ziehmaschinen hergestellt.

Heavy-gauge wire is produced in the Werdohl-Bärenstein plant on modern multiple dry drawing machines equipped with dancer rolls.

Kerngeschäft: Hochleistungswerkstoffe

Krupp VDM GmbH ist ein Unternehmen der Krupp Thyssen Stainless GmbH. Das Unternehmen entwickelt seit vielen Jahrzehnten Hochleistungswerkstoffe für besonders anspruchsvolle Anwendungen und Verfahren. Hier zählt die Krupp VDM heute mit zu den führenden Herstellern von Nickelbasislegierungen und hochlegierten Sonderwerkstoffen. Zum Produktprogramm gehören Bänder, Bleche, Stangen, Schmiedeteile, Röhrenvormaterial und Drähte, darüber hinaus Münzrohlinge und Produkte der Feinwerktechnik.

Sitz des Unternehmens ist Werdohl, weitere Produktionsstätten befinden sich in Altena, Unna und Werdohl-Bärenstein. In den USA ist Krupp VDM durch Precision Rolled Products, Inc. vertreten, ein Unternehmen, das in den Werken Reno und Florham Park hochwarmfeste Werkstoffe für die Luftfahrtindustrie herstellt. Insgesamt arbeiten in den vier Werken der Krupp VDM mit ihrer weltweiten Vertriebsorganisation und den Werken der Precision Rolled Products, Inc. über 1800 Mitarbeiter. Für die optimale Zusammenarbeit mit den Kunden aus dem Anlagenbau, der Elektroindustrie, Elektronik und der Automobilindustrie hat Krupp VDM weltweit ein Netz von Beratungs- und Vertriebsbüros, Vertriebsgesellschaften, qualifizierten Vertretungen und Vertragshändlern aufgebaut.


Core business: High-performance materials

Krupp VDM GmbH is a company of Krupp Thyssen Stainless GmbH. For many decades it has developed high-performance materials for especially demanding applications and processes. Today, Krupp VDM is among the leading producers of nickel-base alloys and high-alloy special materials. The production programme includes strip, sheet, plate, rod, forgings, wire, materials for tube and pipe production, also coin blanks and precision engineering products.

The company is based in Werdohl and has further production facilities in Altena, Unna and Werdohl-Bärenstein. It has a division in the U.S.A. named Precision Rolled Products, Inc., which produces high-temperature materials for the aviation industry at plants in Reno and Florham Park. The four Krupp VDM plants with their world-wide sales organization and the plants of Precision Rolled Products together employ more than 1,800 people. To ensure optimal cooperation with customers in the industrial engineering, electrical and electronics sectors and the automotive industry, Krupp VDM has built up a network of advisory and sales offices, marketing companies, representatives and authorized stockholders and distributors.

Abstich aus dem
30-t-Lichtbogenofen
im Schmelzwerk Unna.
Hier wird das
Vormaterial zur
Weiterverarbeitung in
den Werken Altena,
Werdohl und Werdohl-
Bärenstein erzeugt.

*Tapping from the
30-tonne electric arc
furnace at the Unna
melting plant. Here
the input material is
produced for further
treatment at the
plants in Altena,
Werdohl and Werdohl-
Bärenstein.*



Forschung und
Entwicklung ist bei der
Krupp VDM ein
besonders wichtiger
Bestandteil der
Unternehmensstrategie.
Im Vordergrund stehen
die Entwicklung neuer
Legierungen sowie die
Optimierung vorhan-
dener Legierungen.

*Research and
development is an
especially important
component of
Krupp VDM's
corporate strategy.
In the forefront is the
development of new
alloys and the
optimization of
existing ones.*

Krupp VDM auf einen Blick.

The company at a glance.

Krupp VDM GmbH, Hauptverwaltung Werdohl

Unsere Geschäftsbereiche

- Bänder, Werdohl
- Münzen, Werdohl
- Drähte, Werdohl-Bärenstein
- Bleche und Stangen, Altena
- Schmelzen und Gießen, Unna
- Halbzeuge und Systemtechnik, Frankfurt
- Precision Rolled Products, Inc., Reno und Florham Park/USA

liefern Werkstoffe und Produkte

- Hochleistungswerkstoffe (Nickelbasiswerkstoffe)
- Münzen und Münzrohlinge
- Produkte der Feinwerktechnik

für die Märkte von morgen.

Unsere Ziele sind

- Konsequente Umsetzung der Kundenanforderungen in Produkte und Anwendungen
- Wahrung und Ausbau der weltweit 2. Position unter den Produzenten von Nickelbasislegierungen
- Wahrung der Marktführerschaft in Europa

Krupp VDM GmbH, Head office Werdohl

Our divisions

- Strip, Werdohl
- Coinage, Werdohl
- Wire, Werdohl-Bärenstein
- Plate, sheet, rod and bar, Altena
- Melting and casting, Unna
- Semis and systems, Frankfurt
- Precision Rolled Products, Inc., Reno and Florham Park/USA

supply alloys and products

- High-performance materials (nickel-base materials)
- Coins and coin blanks
- Components

for the markets of tomorrow.

Our goals are

- Rigorous translation of customers' requirements into products and applications
- Preservation and improvement of our 2nd place among the world's nickel-base alloy producers
- Preservation of our leadership on the European market

Geschäftsbereich Drähte.

Kompetenz und Know-how in Hochleistungsdrähten.

Produkte, Zielmärkte, Fertigungs-Know-how, Qualitätssicherung und Kundenservice

Das Werk Werdohl-Bärenstein ist mit großem Investitionsaufwand zu einem leistungsfähigen und modernen Spezialbetrieb für Drahtprodukte ausgebaut worden. Ca. 5500 t Walz-, Grob-, Fein- und Flachdrähte, Heizelemente und Stäbe werden hier jährlich hergestellt: vornehmlich aus Nickelbasislegierungen, hochlegierten Sonderedelstählen und RSH-Güten. Für die Elektroindustrie und Elektronik, die Automobilindustrie und den Anlagenbau - hier vor allem in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Chemie und Petrochemie, Offshoretechnik sowie im Ofenbau. Auf diesen Märkten hat sich Krupp VDM als Werkstoffpartner für innovative technologische Lösungen einen guten Namen gemacht.

Drähte der Krupp VDM werden besonders strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Schon sehr früh haben wir Qualitätssicherungen als oberstes Prinzip festgeschrieben und zu einem Qualitätsmanagementsystem mit fertigungsbegleitenden Prüfungen weiterentwickelt. Damit eng verknüpft sind unsere kontinuierlichen Verbesserungsprozesse, die der Optimierung aller Betriebsprozesse dient. Unsere Kunden werden davon durch noch zuverlässigere und schnellere Belieferung profitieren. Und durch Aufrechterhaltung unseres hohen Qualitätsstandards, der in zahlreichen nationalen und internationalen Zertifizierungen zum Ausdruck kommt. Krupp VDM und der Geschäftsbereich Drähte sind für die Aufgaben der Zukunft gut gerüstet.

Engagierte und motivierte Mitarbeiter tragen zur Kundenzufriedenheit und damit auch zum Erfolg des Unternehmens entscheidend bei.

Committed, motivated employees are crucially important to customer satisfaction and hence to the success of the company.





Wire Division.

Competence and know-how in high-performance wire.

Products, target markets, manufacturing know-how, quality assurance and customer service

Our Werdohl-Bärenstein plant has been developed through major capital expenditure into a modern, efficient specialist wire manufacturing facility. Approximately 5,500 tonnes/year of wire rod, fine- and heavy-gauge wire, flat wire, heating elements and rods are produced here, mainly from nickel-base alloys, high-alloy special stainless steels, stainless, acid- and heat-resistant steels. The products are used in the electrical and electronics industries, the automotive industry and in industrial engineering - in the latter case, chiefly in the fields of energy and environmental technology, chemicals/petrochemicals, offshore engineering and furnace construction. In these markets Krupp VDM has won a good reputation as a supplier of materials for innovative technological solutions.

Wire from Krupp VDM is subjected to extremely stringent quality controls. Long ago we established quality assurance as an overriding principle and developed it into a quality management system with in-process tests and inspections. Closely linked to this are our continuous improvement processes, the purpose of which is to optimize all our internal processes. Our customers will benefit through even faster and more reliable deliveries - and through the maintenance of our high standard of quality, which is reflected in the many national and international certifications which we have been awarded. As a result, Krupp VDM and its Wire Division are fully equipped for the challenges of the future.

Werk Werdohl-Bärenstein.

Werdohl-Bärenstein plant.

Der Geschäftsbereich Drähte auf einen Blick. The Wire Division at a glance.

Unsere Werkstoffe

- Korrosionsbeständige, hitzebeständige und hochwarmfeste Nickelbasislegierungen und Sonderedelstähle
- Zündkerzenlegierungen
- Heizleiter- und Widerstandslegierungen
- Ausdehnungs- und Glaseinschmelzlegierungen
- Weichmagnetische Legierungen
- Schweißzusätze

und Produkte

- Walzdrähte von 5,50 - 16,00 mm Durchmesser
- Grobdrähte von 1,50 - 12,00 mm Durchmesser
- Feindrähte von 0,01 - 1,50 mm Durchmesser
- Flachdrähte
von 0,04 - 2,50 mm x 0,20 - 9,00 mm
- Stangen, Stäbe
- Heizwendel

in verschiedenen Aufmachungen

- Ringe, Kronenstücke, Behälter und Spulen
nach Norm, Sonderspulen

sind abgestimmt auf die Zielmärkte

Elektroindustrie

Heizleiter- und Widerstandsdrähte, Heizelemente, Anfahr- und Bremswiderstände, Elektroden aus Nickelgewebe, Stromzuführungsstifte, Kontaktstifte

Elektronik

Kontaktstifte für Glaseinschmelzungen, Röhrenstifte, Anodenknöpfe

Automobilindustrie

Flach- und Runddrähte für Zündkerzen, Feindrähte für Gestricke und Gewebe (Abgaskatalysatoren und Airbags)

Anlagenbau

Kerndrähte für Schweiß-Stabelektroden, Meterstäbe für das WIG-Schweißen, Drahtelektroden für das MIG-Schweißen, Ofen-Förderbänder, Filtergewebe und -gestricke, Befestigungselemente, Wirelines für die Tiefbohrtechnik, Drähte für Konsum- und Verbrauchsgüter

und erfüllen weltweit die Wünsche unserer Kunden.

Our materials

- Corrosion-resistant, heat-resistant and high-temperature nickel-base alloys and special stainless steels
- Spark plug alloys
- Electrical resistance alloys
- Controlled-expansion and glass sealing alloys
- Soft magnetic alloys
- Welding filler metals

and products

- Wire rod, dia. 5.50 - 16.00 mm
- Heavy-gauge wire, dia. 1.50 - 12.00 mm
- Fine-gauge wire, dia. 0.01 - 1.50 mm
- Flat wire,
0.04 - 2.50 mm x 0.20 - 9.00 mm
- Rods
- Heating spirals

in various delivery forms

- Coils, carriers, standard drums and spools, special spools

are geared to the target markets

Electrical industry

Electrical resistance wire, heating elements, starting and braking resistors, nickel mesh electrodes, lead-in pins, contact pins

Electronics

Contact pins for glass sealing applications, picture tube pins, anode buttons

Automotive industry

Flat and round wire for spark plugs, fine wire for knitted and woven wire mesh (exhaust gas catalytic converters and airbags)

Industrial engineering

Core wire for stick welding electrodes, cut-to-length rods for GTA welding, wire electrodes for GMA welding, conveyor belts for furnaces, woven and knitted wire mesh for filters, fasteners, wirelines for deep-well drilling, wire for capital and consumer goods

and satisfy our customers' requirements throughout the world.

Unser Fertigungs-Know-how

- Vormaterialherstellung im eigenen Schmelzwerk mit Lichtbogen- und Induktionsöfen, Vakuumbehandlung; ESU-Anlage (Elektro-Schlacke-Umschmelzverfahren); VAR-Anlage (Vacuum Arc Remelting); Blockwalzen an Knüppel, Drahtwalzung
- Wärmebehandlung des Walzdrahtes (Lösungs-, Rekristallisations-, Anlaßglühung; offen, unter Vakuum oder Schutzgas, in Topf- und Haubenöfen)
- Oberflächenbehandlung durch Salzbad/Beizen, Schälen, Beschichten
- Schlupf- und torsionsfreies Vor- und Fertigziehen auf Hochleistungs-Trockenziehmaschinen mit Tastrollentänzern
- Hochmoderne Linienzug-Anlage
- D-Öfen mit "Inline" Durchlaufreinigen, -glühen, -beschichten, -ziehen
- Richten und Abteilen
- Flachwalzen
- Vor- und Fertigziehen auf 21fach-Naßziehmaschinen
- Feindraht D-Öfen mit "Inline" Durchlaufreinigen und -glühen, Gleitmittelauftragung, Nachziehen

in Verbindung mit unserem Qualitätsmanagement

QS 9000 einschließlich ISO 9001

Zulassungen VdTÜV nach Merkblatt 1153 und KTA 1408, CAA, MOD

ASME Boiler and Pressure Vessel Code

Our manufacturing know-how

- Production of the starting material in our own melting plant equipped with electric arc and induction furnaces, vacuum treatment; ESR plant (Electro-Slag Remelting); VAR plant (Vacuum Arc Remelting); rolling of ingots into billets, rolling of wire rod
- Heat treatment of the wire rod (solution and recrystallization annealing, tempering; exposed, under vacuum or gas-shielded, in batch and bell-type furnaces)
- Surface treatment in a salt bath/by pickling, peeling, coating
- Non-slip, torsionless initial and final drawing on heavy-duty dry drawing machines with dancer rolls
- Ultra-modern manufacturing technology
- Continuous furnaces with inline continuous cleaning, annealing and coating, drawing
- Straightening and cutting to length
- Flat rolling
- Initial and final drawing on 21-die wet drawing machines
- Continuous furnaces for fine-gauge wire with inline continuous cleaning, annealing and coating, redrawing

in conjunction with our Quality Management System

QS 9000 including ISO 9001

Approvals: VdTÜV to Data Sheet 1153 and KTA 1408, CAA, MOD

ASME Boiler and Pressure Vessel Code



Blick in den Linienzug. Oben wird der Draht gereinigt, ge-glüht und beschich-tet. Ohne Unter-brechung läuft er eine Etage tiefer und wird hier konti-nuierlich verteilt – entweder in den Trocken- oder in den Naßzug.

A view of the draw-ing line. Immedi-ately after cleaning, annealing and coat-ing at the upper level, the wire is led down-wards for con-tinuous feed to either the dry or wet drawing process.

dem integrierten Qualitätssicherungssystem

- In die Fertigung integrierte und mit einem File-Server vernetzte Prüfplätze für die Kontrolle, Dokumentation und statistische Auswertung mechanischer und physikalischer Kennwerte; zum Wiegen, Etikettieren und Erstellen von Packlisten, ergänzt um Ist-Abmessungen, Widerstände, Kontroll-Nr.
- Mit dem File-Server vernetzte Zugprüfmaschinen
- Werkszeugniserstellung über das moderne Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS) in Verbindung mit der Lieferscheinerstellung
- Metallografisches Labor
- Kontinuierliche und statistische Prozeßlenkung und Qualitätsüberwachung für Anlagen, Zwischen- und Endprodukte

und dem modernen PPS-System

- Produktionskapazitätsguppenplanung und Werkstattsteuerung
- Disposition und Lagerwirtschaft
- Auftragsverwaltung, Fertigungsplanung und Chargenverfolgung
- Vor- und Nachkalkulation

garantieren eine Performance mit hoher Liefertermintreue bei kurzen Lieferzeiten und exzellenter Produktqualität.


Die Forschungs- und Entwicklungslabors

- Korrosionslabor, Hochtemperaturlabor, Schweißlabor, Metallografisches Labor mit Rasterelektronen-Mikroskopie
- Technikum mit Versuchsanlagen

und unser Kundenservice

- Individuelle und maßgeschneiderte Werkstofflösungen und Aufmachungen
- Verfahrensentwicklung und Prozeßsicherung für spezifische Qualitätserwartungen
- Anwendungstechnische Beratung vor Ort
- Kurzfristige Lieferungen - auch von Kleinmengen - über PPS-gestütztes Verkaufslager
- Weltweite Vertriebsorganisation
- Präsenz auf Messen, Symposien und Fachveranstaltungen
- Bereitstellung von Fachbroschüren, Fachbüchern, Datenblättern, Sicherheitsdatenblättern, Kundenzeitschrift

ermöglichen maßgeschneiderte Werkstoff- und Produktlösungen.





our integrated Quality Assurance System

- Testing facilities integrated into the manufacturing process and networked with a file server for verification, documentation and statistical analysis of mechanical and physical parameters; for weighing, labelling and issuing of packing lists, supplemented with actual dimensions, resistances, inspection no.
- Tensile testing machines networked with the file server
- Issuing of test reports by means of the modern Production Planning and Control System (PPS) in conjunction with issuing of delivery notes
- Metallography laboratory
- Continuous and statistical process control and quality monitoring for equipment, intermediate products and end products

and our modern PPS System

- Production capacity group planning and workshop control
- Stock control
- Order processing, production planning and heat tracking
- Production of initial and final costings

guarantee a performance with high delivery reliability, short delivery times and excellent product quality.

Our research and development laboratories

- Corrosion laboratory, high-temperature laboratory, welding laboratory, metallography laboratory with scanning electron microscopy
- Technical laboratory with experimental facilities


and our customer services

- Tailor-made individual materials solutions and delivery forms
- Process development and optimization for specific quality requirements
- On-site application engineering advice
- Just-in-time delivery - even of small quantities - through PPS-supported depots
- Worldwide sales and marketing organization
- Participation in trade fairs, symposia and conventions
- Supply of technical literature, textbooks, data sheets, safety data sheets and our customer magazine

enable tailor-made solutions for materials and products.


Spezialdrähte für die Investitions- und Konsumgüterindustrie.

Von „wirelines“ bis zu Katalysatoren.




Drahtgurt-Förderband aus hochwarmfesten Nickel-Chrom-Eisen Legierungen.

Wire mesh conveyor belt made of high-temperature nickel-chromium-iron alloys.



Drähte aus korrosionsbeständigen Legierungen für Tropfenabscheider und Filter im Anlagenbau.

Wire made of corrosion-resistant alloys for mist eliminators and filters in industrial engineering.



Drähte aus nickelhaltigen Legierungen und Sonderedelstählen für Federn und Drahtbiegeenteile.

Wire made of nickel-containing alloys and special stainless steels for springs and bent wire parts.

Ob als Drähte für „wirelines“ in der Offshore-Industrie oder für Katalysatoren in der Entkeimungstechnik, das Programm der Krupp VDM in Spezialdrähten für die Investitions- und Konsumgüterindustrie ist sehr umfangreich und vielfältig. Das liegt vorwiegend an den speziellen, teilweise sehr hohen Anforderungen, die an diese Drähte gestellt werden: die Korrosionsbeständigkeit in wässrigen Medien und unter korrosiven Gasatmosphären, aber auch deren Festigkeit bei hohen Temperaturen.

Alle diese Eigenschaften werden in hochlegierten Sonderedelstählen optimal genutzt: z. B. in Cronifer 1925 hMo – alloy 926 oder in den von Krupp VDM entwickelten Werkstoffen Nicrofer 3127 hMo – alloy 31 und Nicrofer 3033 – alloy 33. Drähte aus diesen Werkstoffen werden u. a. als „wirelines“ in saugashaltigen Atmosphären in der Offshore-Industrie, als Gestricke in Demistern und Filtern der chemischen Prozessindustrie und als Befestigungselemente in Cl-haltigen Umgebungen eingesetzt. Bei extremen Bedingungen sind Drähte aus Nickelbasislegierungen vorzusehen. So z. B. der von uns entwickelte Werkstoff Nicrofer 5923 hMo –

alloy 59, der unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen gegenüber Flächen- und Lokalkorrosion beständig ist.

Für Anwendungen unter hohen Temperaturen und Temperaturwechseln, auch unter C- und N-haltigen Atmosphären, wie sie Förderbänder aus Drahtgeflechten in Industriöfen oder Brennerkalotten aus Drahtgeweben ausgesetzt sind, kommen hitzebeständige Eisenbasiswerkstoffe und hochwarmfeste Nickelbasiswerkstoffe zum Einsatz. Spezielle Legierungselemente dienen dem Aufbau schützender Oxidschichten und steigern die Wärmfestigkeit. Wie beispielsweise beim Nicrofer 6025 HT – alloy 602 CA, eine erfolgreiche Eigenentwicklung, mit einer sehr hohen Temperaturbeständigkeit bis 1200 °C und hoher Wärmfestigkeit.


Feindrähte für Gestricke und Gewebe, die u. a. als Designelemente in der Architektur verwendet werden, müssen neben der Korrosionsbeständigkeit an Luft eine gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit aufweisen. Hier werden NIROSTA-Edelstähle bevorzugt, die zur besseren Verarbeitbarkeit beim Stricken und Weben nach

der Schlussglühung mit einem Gleitmittel versehen werden. Drahtgestricke aus Nickel-Kupfer oder Nickel-Mangan Legierungen dienen als Katalysatoren zur Abwasseraufbereitung und zur Entkeimung. Ihre Wirkung entfalten sie nach vom Kunden durchgeführten Oberflächenbehandlungen oder allein durch ihre Legierungszusammensetzung.

Ob Drähte für „wirelines“ oder Katalysatoren, Mitarbeiter unserer Anwendungstechnik und Entwicklung sind im Markt der Spezialdrähte für die Investitions- und Konsumgüterindustrie zu Hause. Sie arbeiten schon in der Planungsphase eng mit den Kunden zusammen, um die Werkstoffe den konkreten Anforderungen anzupassen und zu optimieren.

Special-purpose wire for capital and consumer goods.

From wirelines to catalysts.



Für die Wasserentkeimung und Luftreinigung werden vorwiegend Drahtgestricke aus Kupfer-Nickel-Legierungen eingesetzt.

For water sterilization and air cleaning, wire-mesh elements made of copper-nickel alloys are mainly used.

From wire for wirelines in the offshore industry to catalysts in sterilization systems: Krupp VDM's range of special-purpose wire for capital and consumer goods is very extensive and diverse. The main reason for this is the specific, in some cases very demanding requirements which this wire is expected to meet: resistance to corrosion in aqueous media and corrosive gas atmospheres, as well as strength at elevated temperatures.

All these properties are optimally utilized in high-alloy special stainless steels: e.g. in Cronifer 1925 hMo – alloy 926 or in the materials Nicrofer 3127 hMo – alloy 31 and Nicrofer 3033 – alloy 33, which were developed by Krupp VDM. Wire made from these alloys is used, for example, as wirelines in sour-gas-laden atmospheres in the offshore industry, as wirecloth in demisters and filters in the chemical process industries, and as fasteners in Cl-laden environments. For more extreme conditions, wire made of nickel-base alloys is required, e.g. the Krupp VDM development Nicrofer 5923 hMo – alloy 59, which is resistant to general and local corrosion under oxidizing and reducing conditions.

For applications at high temperatures and under cyclical temperature conditions, also in C- and N-containing atmospheres such as those to which wire mesh conveyor belts in industrial furnaces or burner hemispheres made of wire fabrics are exposed, heat-resistant iron-base materials and high-temperature nickel-base alloys are used. Special alloying elements promote the development of protective oxide coatings and boost heat resistance as, for example, in the case of Nicrofer 6025 HT – alloy 602 CA, a successful Krupp VDM development, with very high heat resistance up to 1200 °C (2190 °F) and high strength at elevated temperatures.

Fine-gauge wire for knitted and woven wire mesh, which among other things is used as a design element in architecture, must not only be corrosion-resistant in air but must also have a uniform surface quality. For this purpose the use of NIROSTA stainless steels is preferred; these are coated with a lubricant after final annealing for greater ease of knitting and weaving. Knitted wirecloths made of nickel-copper or nickel-manganese alloys are used as catalysts for wastewater treatment and for

sterilization. They manifest their action following surface treatments undertaken by the customer or simply by virtue of their alloy composition.

Whether it is a question of wire for wirelines or wire catalysts, our application engineering and development staff are at home in the market for special-purpose wire for capital and consumer goods. Right from the design stage, they work closely with customers to adapt and optimize the materials in accordance with the specific requirements.

Unser Leistungsspektrum auf einen Blick. Für die Investitions- und Konsumgüterindustrie.



Drähte aus schwer umformbaren Legierungen werden vor Einlauf in den Grobzug konduktiv erwärmt.

Wires made of difficult-to-work alloys undergo conductive heating before entering the bull block.



Nach der ersten Umformung gelangen die Zielspulen zur Durchlaufreinigung und -glühung.

After the first reduction stage, the drawing spools are transferred to the continuous cleaning and annealing line.

Unsere Werkstoffe

- Korrosionsbeständige Werkstoffe: Nickel, Nimofer, Nicorros, Cunifer; Cronifer- und Nicrofer-Legierungen mit z. T. hohen Legierungsanteilen an Molybdän
- Hitzebeständige Werkstoffe: Cronifer und Nicrofer-Legierungen
- Hochwarmfeste Werkstoffe: Nicrofer-Standard- und -Sonderlegierungen mit z. T. hohen Anteilen an Molybdän und Kobalt, Conicro Kobaltbasislegierungen

und Produkte

- Runddrähte von 0,01 – 12,00 mm Durchmesser
- Flachdrähte von 0,04 – 2,50 mm × 0,2 – 9,00 mm
- Stäbe 1,00 – 12,00 mm Durchmesser × 250 – 4500 mm Länge

in unterschiedlichen Aufmachungen

- Ringe, Kronenstücke, Behälter und Spulen nach Norm, Sonderspulen

erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen

- Enge Toleranzstreuungen in den Legierungs-elementen und in den Abmessungen
- Saubere und fehlerfreie Oberflächen für Höchstanforderungen, u. a. durch Schälen des Vormaterials
- Hohe Duktilität oder Festigkeit

Unsere Service-Leistungen

- Packlisten mit Einzelgewichten, Abmessungen, Charge, Werkstoff- und Kontroll-Nr.
- Beratung in Werkstoffauswahl und Werkstoff-kombination
- Anwendungstechnische Beratung

und unser Werkstoff-Entwicklungspotential

- Neu- und Weiterentwicklung von Werkstoffen und Werkstoffkonzepten in enger Zusammenarbeit mit dem Anwender
- Erprobung von Korrosionsverhalten und Hitzebeständigkeit von Werkstoff- und Bauteil-komponenten in eigenen Hochtemperatur- und Korrosionslabors
- Entwicklung von Legierungsvarianten innerhalb vorgegebener Normen für besondere Anwendungen
- Kunden- und anwendungsbezogene Werkstoffentwicklung
- Verfahrensentwicklung zur Einstellung der Qualitätsparameter

ergänzen die Position der Krupp VDM als kompetenter Partner der Investitions- und Konsumgüterindustrie.

unserer Kunden weltweit.

Our performance spectrum at a glance.

For capital and consumer goods.



Nach Reinigung und Glühung erfolgt das Weiterziehen auf 5fach-Geradeaustrockenziehmaschinen.

Cleaning and annealing are followed by redrawing on 5-die straight-line dry drawing machines.



Fertigziehen von Feindrähten auf doppeladrigen Nassziehmaschinen.

Final drawing of fine-gauge wire on two-wire wet drawing machines.

Our materials

- Corrosion-resistant materials: Nickel, Nimofer, Nicorros, Cunifer; Cronifer and Nicrofer with, in some cases, high molybdenum contents
- Heat-resistant materials: Cronifer and Nicrofer
- High-temperature, high-strength materials: Nicrofer (standard and special ranges) with, in some cases, high molybdenum and cobalt contents; Conicro cobalt-base alloys

and products

- Round wire, dia. 0.01 – 12.00 mm
- Flat wire, 0.05 – 2.50 × 0.20 – 9.00 mm
- Rods, dia. 1.00 – 12.00 × 250 – 4500 mm

in various delivery forms

- Coils, carriers, standard drums and spools, special spools

meet the demanding quality requirements

- Narrow tolerance ranges in alloying elements and dimensions
- Clean and flawless surfaces for maximum requirements, i.a. by peeling of the input material
- High ductility or strength

of our customers throughout the world.

Our support services

- Packing lists showing unit weights, dimensions, heat, material and inspection no.
- Advice on material selection and application engineering

and R & D activities

- Development of new and improved materials and material concepts in close collaboration with the user
- Testing of the corrosion behaviour and heat resistance of material constituents and weldment components in our own high-temperature and corrosion laboratories
- Development of alloy variants within specified norms for special applications
- Customer- and application-specific materials development
- Process development for setting the quality parameters

round off Krupp VDM's position as an expert partner in all aspects of capital and consumer goods.

Technische Lieferbedingungen.

Lieferformen für Drähte und Flachdrähte.

Technical delivery conditions.


Product forms for wire and flat wire.

Drähte

Drähte < 1,50 mm Durchmesser werden auf Wunsch auf Spulen oder in Behältern in einer Aderlänge geliefert.

Kunststoffspulen


mit zylindrischem Kern nach IEC 264-2-2 (DIN 46399)



Spulengröße Spool size	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm				
			d ₁	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂
K 63	≤ 0.10	0.30	63	40	11	63	49
K 80	≤ 0.16	0.80	80	50	16	80	64
K 100	≥ 0.16 – 0.40	1.50	100	63	16	100	80
K 125	≥ 0.30 – 0.80	3.50	125	80	16	125	100
K 160	≥ 0.40 – 1.00	7.00	160	100	22	160	128
K 200	≥ 0.40 – 1.20	14.00	200	125	22	200	160
K 250	≥ 0.40 – 1.50	24.00	250	160	22	200	160
K 355	≥ 0.40 – 1.50	40.00	355	224	36	200	160

Kunststoffspulen

mit konischen Flanschen nach IEC 264-5-1




Spulengröße Spool size	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm				
			d ₁	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂
HKV 100	> 0.15 – 0.50	1.20	100	56	16	100	49
HKV 125	≥ 0.30 – 0.80	2.50	125	71	16	125	65
HKV 160	≥ 0.40 – 1.00	6.00	160	90	22	160	85
HKV 200	≥ 0.40 – 1.50	11.00	200	112	22	200	106
HKV 250	≥ 0.40 – 1.50	25.00	250	140	22	250	133

Flachdrähte

Flachdrähte werden vornehmlich auf Spulen (IEC 264-2-2) 100 und 125 geliefert. Andere Spulengrößen auf Anfrage.

Behälter (DIN 46396)



Behälter Nr. Pail pack	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm		
			d ₁	d ₂	h ₃
1	≥ 0.40 – 0.60	50	500	315	280
2	≥ 0.40 – 1.50	80	500	315	400
3	≥ 0.80 – 1.50	250	500	315	800

Flat wire

Flat wire is mainly supplied on (IEC 264-2-2) 100 and 125 spools. Other spool sizes on request.

Pail packs (DIN 46396)

Für den wassergeschützten Transport nach Übersee können Drähte mit erhöhter Korrosionsanfälligkeit in Kunststoffbehältern mit folgenden Abmessungen geliefert werden:

Außendurchmesser	500 mm
Innendurchmesser	300 mm
Höhe	250 mm
Drahtdicke	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Drahtmenge	40 kg

For watertight overseas shipment, wire with high susceptibility to corrosion can be supplied in plastic pail packs with the following dimensions:

Outside diameter	500 mm
Inside diameter	300 mm
Height	250 mm
Wire gauges	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Net weight	40 kg

Für die Lieferung von Reinnickeldrähten hat sich ein Spezialbehälter mit folgenden Abmessungen bewährt:

Außendurchmesser	315 mm
Innendurchmesser	200 mm
Höhe	355 mm
Drahtdicke	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Drahtmenge	30 kg

For delivery of pure nickel wire, a special pail pack with the following dimensions has proved successful:

Outside diameter	315 mm
Inside diameter	200 mm
Height	355 mm
Wire gauges	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Net weight	30 kg

Ringe

Drähte > 1,50 mm Durchmesser werden in Ringen mit einem Innendurchmesser von 400 – 500 mm geliefert.

Coils

Wire > 1.50 mm diameter is supplied in coils with an inside diameter of 400 – 500 mm.

Darüber hinaus sind unsere Drähte auf Anfrage auch auf Kronenstöcken, Langkernspulen und Sonderspulen lieferbar.

Our wire can also be supplied on carriers and special spools on request.



Die Werkstoffe im Überblick.

Von VDM Nickel 99.6 bis Aluchrom I.

Hinweise

Die folgenden Tabellen wurden zusammengestellt, um für spezifische Anwendungen in der Investitions- und Konsumgüterindustrie den jeweils am besten geeigneten Werkstoff auszuwählen.

Spezifikationen und Bezeichnungen

Die Werkstoffe sind gemäß den angegebenen Normen lieferbar. In Klammern aufgeführte Normen bedeuten, daß die Norm nur bedingt gilt oder die Daten nicht in allen Punkten mit der entsprechenden Norm identisch sind. Bei Auftragerteilung werden vom Kunden vorgeschriebene Normen (DIN, ASTM, BS ...) und Spezifikationen nach unserer Anerkennung Gegenstand des Vertrages.

Chemische Zusammensetzung

Wenn in der Analyse ein Element als „Rest“ angegeben ist, so bedeutet dieses lediglich, dass es als Basiselement vorherrscht. Geringfügige Mengen anderer Elemente können ebenfalls vorliegen.

Mechanische Eigenschaften

Die angegebenen mechanischen Eigenschaften sind typische Werte, außer in Fällen, in denen sie als Mindestwerte („min.“) bezeichnet sind. Werte in Klammern dienen nur zur Orientierung.

Darüber hinaus gelten die mechanischen Werte für Drähte im mittleren Abmessungsbereich im geglühten Zustand. Für Drähte in dünneren und dickeren Abmessungsbereichen können veränderte Werte vorliegen. Durch Kaltverfestigung sind höhere Werte einstellbar.

Alle technischen Angaben und Informationen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Sie entsprechen dem Wissensstand bei Drucklegung. Änderungen durch Weiterentwicklung zur Verbesserung der Werkstoffe sind zwischenzeitlich möglich. Umfassendere Angaben enthalten die Werkstoffblätter bzw. können von Krupp VDM GmbH auf Anfrage mitgeteilt werden.

Notes for use

The following tables have been compiled to assist in selecting the most suitable material for specific applications in the capital and consumer goods industry.

Specifications and designations

The materials are available in conformity with the standards indicated. Standards in brackets indicate that the standard is only valid in part or the Krupp VDM data deviate from those specified in the standard. When placing an order, standards (DIN, ASTM, BS, etc.) stipulated by the customer will form the basis of the contract following our approval.

Chemical composition

When an element is reported as the “balance” of a composition, this only means that this element predominates; other elements may be present in minimal amounts.

Mechanical properties

The stated mechanical properties are typical values, except those reported as minimum (“min.”). Figures in brackets are only given as a guide.

The mechanical data are also valid for medium-gauge wire in the annealed condition. Different values may apply to wire of lighter and heavier gauges. Strain hardening enables higher values to be obtained.

All technical data and information are as accurate and as complete as possible at the time of going to press, but are not guaranteed. Changes arising from development work to improve materials may have occurred in the meantime. More extensive data are given in the individual data sheets or can be supplied by Krupp VDM GmbH on request.

The materials summarized.

From VDM Nickel 99.6 to Aluchrom I.

Krupp VDM Bezeichnung Krupp VDM designation	Legierung Alloy	Werkstoff- Nummer	Seite Page	Krupp VDM Bezeichnung Krupp VDM designation	Legierung Alloy	Werkstoff- Nummer	Seite Page				
Korrosionsbeständige Werkstoffe <i>Corrosion-resistant alloys</i>											
Nickel und Nickelbasislegierungen <i>Nickel and nickel-base alloys</i>											
VDM Nickel 99.6	205	2.4060	18	Nicrofer 7615	—	(2.4816)	38				
VDM LC-Nickel 99.6	205	2.4061	18	Nicrofer 7216	600	2.4816	38				
VDM Nickel 99.2	200	2.4061	19	Nicrofer 6030	690	2.4642	39				
VDM LC-Nickel 99.2	201	2.4061	19	Nicrofer 6023	601	2.4851	39				
VDM Nickel 99.0 Mn Rö	—	2.4106	19	Nicrofer 3718 So	DS	1.4862	40				
Nickelmangan 1C	—	(2.4108)	19	Nicrofer 3519 Nb	—	2.4899	40				
Nickel-Kupfer Legierungen <i>Nickel-copper alloys</i>											
Nicoros	400	2.4360	20	Cronifer 2520	310/314	1.4841	41				
LC Nicoros	400 L	2.4361	20	Cronifer 2520 nv	310 S	1.4845	41				
Nicoros Optik	—	(2.4361)	21	Ferrotherm 4828	309	1.4828	41				
Kupfer-Nickel Legierungen <i>Copper-nickel alloys</i>											
Cunifer 30	CuNi 70/30	2.0882	22	Hochwarmfeste Werkstoffe <i>High-temperature, high-strength alloys</i>							
Cunifer 20	—	2.0878	22	Nickel-Chrom-Eisen Standardlegierung <i>Nickel-chromium-iron standard alloy</i>							
Cunifer 10	CuNi 90/10	2.0872	23	Nicrofer 45 TM	45 TM	2.4889	42				
Nickel-Molybdän, Nickel-Chrom-Molybdän, Nickel-Chrom-Eisen-Molybdän Superlegierungen <i>Nickel-molybdenum, nickel-chromium-molybdenum and nickel-chromium-iron-molybdenum superalloys</i>											
Nimofer 6928	B-2	2.4617	24	Nickel-Chrom-Eisen, Nickel-Chrom-Molybdän und Nickel-Chrom-Kobalt-Molybdän Superlegierungen <i>Nickel-chromium-iron, nickel-chromium-molybdenum and nickel-chromium-cobalt-molybdenum superalloys</i>							
Nimofer 6224	B-10	2.4710	25	Nicrofer 6025 HT	602 CA	2.4633	43				
Nicrofer 6616 hMo	C-4	2.4610	25	Nicrofer 5520 Co	617	2.4663	43				
Nicrofer 6020 hMo	625	2.4856	25	Nicrofer 5219 Nb	718	2.4668	43				
Nicrofer 5923 hMo	59	2.4605	26	Nicrofer 4722 Co	X	2.4665	43				
Nicrofer 5716 hMoW	C-2	2.4819	26	Kobalt-Chrom-Nickel-Wolfram Legierungen <i>Cobalt-chromium-nickel-tungsten alloys</i>							
Nicrofer 5219 Nb	718	2.4668	27	Conicro 5010 W	25	2.4964	44				
Nicrofer 5020 hMo	50 PLUS	2.4850	27	Conicro 4023 W	188	2.4683	44				
Nicrofer 4823 hMo	G-3	2.4619	27	Heizleiter und Widerstandslegierungen (Spritzdrähte) <i>Heating element and resistance alloys (spray wire)</i>							
Nickel-Chrom-Eisen, Nickel-Eisen-Molybdän, Eisen-Nickel-Chrom-Molybdän Standardlegierungen <i>Nickel-chromium-iron, nickel-iron-molybdenum and iron-nickel-chromium-molybdenum standard alloys</i>											
Nicrofer 7216 LC	600 L	2.4817	28	Cronix 80	—	2.4869	45				
Nicrofer 6030	690	2.4642	28	Cronifer II	—	2.4867	45				
Nicrofer 4221	825	2.4858	29	Aluchrom 0	—	1.4765	45				
Nicrofer 3620 Nb	20	2.4660	29	Aluchrom I	—	1.4767	45				
Nicrofer 3127 hMo	31	1.4562	30								
Nicrofer 3127 LC	28	1.4563	30								
Nicrofer 3220	800	1.4876	31								
Nicrofer 3033	33	1.4591	31								
Cronifer 2803 Mo	—	1.4575	31								
Eisen-Chrom-Nickel, Eisen-Nickel-Chrom, Eisen-Nickel-Chrom-Silizium Sonderedelstähle <i>Iron-chromium-nickel, iron-nickel-chromium and iron-nickel-chromium-silicon special stainless steels</i>											
NIROSTA 4016	430	1.4016	32								
NIROSTA 4021	420	1.4021	32								
NIROSTA 4301	304	1.4301	33								
Cronifer 1809	304	1.4301	33								
NIROSTA 4303	305	1.4303	33								
NIROSTA 4306	304 L	1.4306	34								
NIROSTA 4310	301	1.4310	34								
NIROSTA 4401	316	1.4401	35								
NIROSTA 4404	316 L	1.4404	35								
NIROSTA 4435	316	1.4435	35								
NIROSTA 4541	321	1.4541	36								
NIROSTA 4571	316 Ti	1.4571	36								
Cronifer 1925 hMo	926	1.4529	37								
Cronifer 1925 LC	904 L	1.4539	37								

Korrosionsbeständige Werkstoffe: Nickel und Nickelbasislegierungen. *Corrosion-resistant alloys: Nickel and nickel-base alloys.*

Krupp VDM Legierung Alloy		VDM Nickel 99.6 (205)	VDM LC-Nickel 99.6 205
Bezeichnung und Normen			
D Werkstoff-Nr.	Designation	2.4060	2.4061
Kurzzeichen		Ni 99.6	LC-Ni 99.6
ISO		–	–
F AFNOR		–	–
UK BS Bezeichnung	BS designation	(NO2205)	NO2205
USA UNS Bezeichnung	UNS designation	–	F9
ASTM		–	5555
AMS		–	–
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition (%)	≥ 99.6
Nickel	Nickel	≥ 99.6	≥ 99.6
Chrom	Chromium	–	–
Eisen	Iron	≤ 0.2	≤ 0.2
Kohlenstoff	Carbon	≤ 0.08	≤ 0.02
Mangan	Manganese	≤ 0.2	≤ 0.3
Silizium	Silicon	≤ 0.1	≤ 0.1
Kupfer	Copper	≤ 0.1	≤ 0.1
Molybdän	Molybdenum	–	–
Kobalt	Cobalt	–	–
Aluminium	Aluminium	–	–
Titan	Titanium	≤ 0.05	0.01 – 0.10
Niob	Niobium	–	–
Sonstiges	Others	Mg ≤ 0.05	–
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties	
bei Raumtemperatur		at room temperature	
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength	ksi
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength	ksi
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s	%
Kerbschlagzähigkeit ISO-V		Impact strength ISO-V	J/cm ²
Physikalische Eigenschaften		Physical properties	
bei Raumtemperatur		at room temperature	
Dichte	Density	g/cm ³	8.9
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK	79
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm	208
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m	0.09
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20°C	456
		J/kg K bei/at 400°C	–
		J/kg K bei/at 800°C	565
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und	Thermal expansion between 20°C and	10 ⁻⁶ /K	13.4
100°C			14.1
200°C			15.0
400°C			15.7
600°C			16.2
800°C			–
1000°C			–
Langzeit- Warmfestigkeitswerte		Creep properties	N/mm ²
300°C		–	–
400°C		–	–
600°C		–	–
800°C		–	–
1000°C		–	–
Verarbeitung		Fabrication	
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C	~ 1450
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C	~ 300
Umformbarkeit	Workability		sehr gut/excellent
Schweißbarkeit	Weldability		gut/good
Schweißzusatz	Filler metal		artgleich/matching VDM Nickel S 9604
Materialeigenschaften		Material description	
		Hochreine Nickelqualität mit guter Leitfähigkeit und ausgezeichneten Hochtemperatur-eigenschaften.	Hochreine Nickelqualität mit guter Leitfähigkeit und ausgezeichneten Hochtemperatur-eigenschaften wie VDM Nickel 99.6, jedoch mit abgesenktem Kohlenstoffgehalt.
		High-purity nickel with good conductivity and excellent high-temperature properties.	High-purity nickel with good conductivity and excellent high-temperature properties but with reduced carbon content.
Typische Anwendungen		Metallgewebe und Filter für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau.	Metallgewebe und Filter für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau.
		Wire mesh and filters for the chemical and petrochemical engineering industry.	Wire mesh and filters for the chemical and petrochemical engineering industry.

VDM Nickel 99.2 200	VDM LC-Nickel 99.2 201	VDM Nickel 99.0 Mn Rö	Nickelmangan 1 C
2.4066 Ni 99.2 NW2200	2.4068 LC-Ni 99.2 NW2201	2.4106	(2.4108) (NiMn1C)
–	–	–	–
NA 11 N02200	NA 12 N02201	–	–
–	–	–	–
–	5553	–	–
≥ 99.2	≥ 99.2	≥ 98.0	≥ 98.0
–	–	–	–
≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.5	≤ 0.3
≤ 0.1	≤ 0.02	≤ 0.10	0.15 – 0.25
≤ 0.3	≤ 0.3	0.4 – 1.0	0.6 – 1.2
≤ 0.1	≤ 0.1	≤ 0.2	≤ 0.3
≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.5	≤ 0.25
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	0.01 – 0.10	–	–
–	–	–	–
Mg ≤ 0.05	Mg ≤ 0.05	Mg ≤ 0.2	Mg ≤ 0.05
–	–	–	–
≥ 100 14.5	≥ 80 11.6	≥ 110 16.0	≥ 120 17.4
≥ 380 55.1	≥ 340 49.3	≥ 450 – 550 65.3 – 79.8	≥ 370 53.7
≥ 30	≥ 35	≥ 40	≥ 30
–	–	–	–
8.9	8.9	8.9	8.9
71	79	60	61
205	207	220	220
0.09	0.085	0.09	0.08
456	456	460	460
–	–	–	–
565	565	–	–
–	–	–	–
13.3	13.3	13.0	13.3
14.1	14.1	13.6	13.9
15.0	15.0	14.2	14.8
15.7	15.7	15.0	15.7
16.2	16.2	–	–
Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h	Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h
260	110	–	–
159	75	–	–
45	10	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
~ 1450	~ 1450	~ 1450	~ 1450
~ 300	~ 650	~ 300	~ 400
sehr gut/excellent	sehr gut/excellent	sehr gut/excellent	sehr gut/excellent
gut/good	gut/good	gut/good	gut/good
artgleich/matching VDM Nickel S 9604	artgleich/matching VDM Nickel S 9604	artgleich/matching VDM Nickel S 9604	artgleich/matching VDM Nickel S 9604
Gute mechanische Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.	Gute mechanische Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit wie VDM Nickel 99,2, jedoch mit abgesenktem Kohlenstoffgehalt.	Gute mechanische Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.	Gute mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit. Hohe Magnetostriktion und erhöhte Festigkeit.
Good mechanical properties, thermal conductivity and corrosion resistance.	Good mechanical properties, thermal conductivity and corrosion resistance. As VDM Nickel 99,2, but with reduced carbon content.	Good mechanical properties, thermal conductivity and corrosion resistance.	Good mechanical properties and corrosion resistance. High magnetostriction and high strength.
Metallgewebe und Filter für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau. Gewebe für Nickel-Cadmium Batterien.	Metallgewebe und Filter für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau.	Metallgewebe und Filter für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau.	Drehteile.
Wire mesh and filters for the chemical and petrochemical engineering industry. Fabrics for nickel-cadmium batteries.	Wire mesh and filters for the chemical and petrochemical engineering industry.	Wire mesh and filters for the chemical and petrochemical engineering industry.	Turned parts.

Korrosionsbeständige Werkstoffe: Nickel-Kupfer Legierungen. *Corrosion-resistant alloys: Nickel-copper alloys.*

Krupp VDM Legierung Alloy		Nicorros 400	LC-Nicorros 400 L
Bezeichnung und Normen		Designation and standards	
D Werkstoff-Nr.	Kurzzeichen ISO	Designation	
F AFNOR			
UK BS Bezeichnung	BS designation		
USA UNS Bezeichnung	UNS designation		
ASTM			
AMS			
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition (%)	
Nickel	Nickel	≥ 63.0	≥ 63.0
Chrom	Chromium	–	–
Eisen	Iron	1.0 – 2.5	1.0 – 2.0
Kohlenstoff	Carbon	≤ 0.15	≤ 0.05
Mangan	Manganese	≤ 1.25	≤ 1.25
Silizium	Silicon	≤ 0.5	≤ 0.5
Kupfer	Copper	28.0 – 34.0	28.0 – 34.0
Molybdän	Molybdenum	–	–
Kobalt	Cobalt	–	–
Aluminium	Aluminium	≤ 0.5	≤ 0.3
Titan	Titanium	≤ 0.3	≤ 0.1
Niob	Niobium	–	–
Sonstiges	Others	Mg ≤ 0.05	Mg ≤ 0.08
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur		Mechanical properties at room temperature	
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength	ksi
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength	ksi
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s	%
Kerbschlagzähigkeit ISO-V		Impact strength ISO-V	J/cm ²
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur		Physical properties at room temperature	
Dichte	Density	g/cm ³	8.8
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK	26
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm	182
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m	0.51
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20 °C	430
		J/kg K bei/at 400 °C	490
		J/kg K bei/at 800 °C	–
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und	Thermal expansion between 20°C and	10 ⁻⁶ /K	–
100 °C		–	15.5
200 °C		–	16.0
400 °C		–	16.6
600 °C		–	17.4
800 °C		–	–
Langzeit-Wärmfestigkeitswerte		Creep properties	N/mm ²
400 °C		Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h
500 °C		280	150
600 °C		125	75
		45	17
Verarbeitung		Fabrication	
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C	~ 1350
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C	~ 550
Umformbarkeit	Workability		sehr gut/excellent
Schweißbarkeit	Weldability		gut/good
Schweißzusatz	Filler metal		artgleich/matching Nicorros S 6530
Materialeigenschaften		Material description	
			Gute mechanische Eigenschaften und hervorragende Beständigkeit gegen reduzierende Medien.
			Good mechanical properties and excellent resistance to reducing media.
Typische Anwendungen			Gute mechanische Eigenschaften und hervorragende Beständigkeit gegen reduzierende Medien wie Nicorros, jedoch mit abgesenktem Kohlenstoffgehalt.
			Good mechanical properties and excellent resistance to reducing media. As Nicorros, but with reduced carbon content.
			Metallgewebe für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau. Optik und Kaltstauchteile, Befestigungselemente.
			Wire mesh for the chemical and petrochemical engineering industry. Optical components, cold headed parts, fasteners.
			Metallgewebe für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau. Optik und Kaltstauchteile, Befestigungselemente.
			Wire mesh for the chemical and petrochemical engineering industry. Optical components, cold headed parts, fasteners.

Nicorros Optik		
(2,4361)		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
≥ 64.0		
≤ 0.1		
1.2 – 1.8		
0.04 – 0.06		
0.8 – 1.2		
≤ 0.08		
31.5 – 33.0		
≤ 0.1		
≤ 0.5		
≤ 0.010		
≤ 0.005		
-		
S ≤ 0.03 Pb ≤ 0.006 Mg 0.02 – 0.04		
-		
≥ 430 62.4		
≥ 35		
-		
8.8		
26		
182		
0.50		
430		
-		
490		
15.0		
15.6		
16.4		
16.8		
-		
~ 1350		
~ 600		
sehr gut/excellent		
gut/good		
artgleich/matching Nicorros S 6530		
Wie Nicorros, jedoch mit verbesserter Duktilität.		
As Nicorros, but with higher ductility.		
Kaltstauchteile für die Optikindustrie.		
Cold-headed parts for the optical industry.		

Korrosionsbeständige Werkstoffe: Kupfer-Nickel Legierungen. *Corrosion-resistant alloys: Copper-nickel alloys.*

Krupp VDM Legierung Alloy		Cunifer 30 CuNi 70 / 30	Cunifer 20 CuNi 70 / 20
Bezeichnung und Normen		<i>Designation and standards</i>	
D	Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO	<i>Designation</i>	
F	AFNOR		
UK	BS Bezeichnung	<i>BS designation</i>	
USA	UNS Bezeichnung ASTM AMS	<i>UNS designation</i>	
Chemische Zusammensetzung		<i>Chemical composition (%)</i>	
Nickel	Nickel	Nickel	
Chrom	Chromium	Chromium	
Eisen	Iron	Iron	
Kohlenstoff	Carbon	Carbon	
Mangan	Manganese	Manganese	
Silizium	Silicon	Silicon	
Kupfer	Copper	Copper	
Molybdän	Molybdenum	Molybdenum	
Kobalt	Cobalt	Cobalt	
Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Titan	Titanium	Titanium	
Niob	Niobium	Niobium	
Sonstiges	Others	Others	
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur		<i>Mechanical properties at room temperature</i>	
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength	ksi
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength	ksi
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s	%
Kerbschlagzähigkeit ISO-V		Impact strength ISO-V	J/cm ²
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur		<i>Physical properties at room temperature</i>	
Dichte	Density	g/cm ³	
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK	
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm	
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m	
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20 °C	
		J/kg K bei/at 400 °C	
		J/kg K bei/at 800 °C	
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und	Thermal expansion between 20°C and	10 ⁻⁶ /K	
100 °C			
200 °C			
400 °C			
600 °C			
800 °C			
Langzeit- Warmfestigkeitswerte		<i>Creep properties</i>	N/mm ²
200 °C		Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h
250 °C		—	107
300 °C		—	99
		—	92
Verarbeitung		<i>Fabrication</i>	
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C	
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C	
Umformbarkeit	Workability		
Schweißbarkeit	Weldability		
Schweißzusatz	Filler metal		
Materialeigenschaften		<i>Material description</i>	
			Sehr gute Beständigkeit in See-, Brack- und Brauchwasser, aber auch in fließendem verunreinigtem Seewasser. Beständig gegen SRK. <i>Very good resistance in seawater, brackish water and service water, also in contaminated flowing seawater. Resistant to SCC.</i>
			Kaltstauchteile für die Offshore- und Meerestechnik. Drahtgestrick für den Einsatz in der Katalysatortechnik: Luft- und Wasserreinigung. <i>Cold-headed parts for the offshore and marine engineering industry. Wire mesh for use in catalytic converter systems: air and water purification.</i>
Typische Anwendungen			Kaltstauchteile für die Offshore- und Meerestechnik. <i>Cold-headed parts for the offshore and marine engineering industry.</i>

Cunifer 10	
CuNi 90 / 10	
2.0872	
CuNi10Fe1Mn	
-	
CuNi10Fe1Mn	
CN102	
C70600	
-	
-	
-	
9.0 – 11.0	
-	
1.0 – 1.8	
≤ 0.05	
0.5 – 1.0	
-	
Rest/balance	
-	
-	
-	
-	
-	
Pb ≤ 0.02; Zn ≤ 0.5	
≥ 100	14.5
≥ 300	43.5
≥ 20	
≥ 60	
8.98	
45	
135	
0.20	
380	
-	
-	
16.0	
16.5	
17.5	
-	
-	
Rm / 10⁴h	Rp 1.0 / 10⁴h
-	98
-	88
-	74
~ 1145	
~ 300	
gut/good	
gut/good	
artgleich/matching Cunifer S 9010	
Gute Beständigkeit in See-, Brack- und Brauchwasser, darüber hinaus in sauberem, fließendem Seewasser. Beständig gegen SRK.	
<i>Good resistance in seawater, brackish water and service water, also in clean flowing seawater. Resistant to SCC.</i>	
Kaltstauchteile für die Offshore- und Meerestechnik.	
<i>Cold-headed parts for the offshore and marine engineering industry.</i>	

Korrosionsbeständige Werkstoffe: Ni-Mo, Ni-Cr-Mo, Ni-Cr-Fe-Mo Superlegierungen. *Corrosion-resistant alloys: Ni-Mo, Ni-Cr-Mo, Ni-Cr-Fe-Mo superalloys.*

Krupp VDM Legierung Alloy	
Bezeichnung und Normen	Designation and standards
D Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO	Designation
F AFNOR	
UK BS Bezeichnung	BS designation
USA UNS Bezeichnung	UNS designation
ASTM	
AMS	
Chemische Zusammensetzung	Chemical composition (%)
Nickel	Nickel
Chrom	Chromium
Eisen	Iron
Kohlenstoff	Carbon
Mangan	Manganese
Silizium	Silicon
Kupfer	Copper
Molybdän	Molybdenum
Kobalt	Cobalt
Aluminium	Aluminium
Titan	Titanium
Niob	Niobium
Sonstiges	Others
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature
Dehngrenze, Rp 0,2 % N/mm ²	0.2 % yield strength ksi
Zugfestigkeit, Rm N/mm ²	Tensile strength ksi
Bruchdehnung, A ₅	Elongation, A ₅ %
Kerbschlagzähigkeit ISO-V	Impact strength ISO-V J/cm ²
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature
Dichte	Density g/cm ³
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity W/mK
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity kN/mm
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity Ω mm ² /m
Spezifische Wärme	Specific heat J/kg K bei/at 20 °C
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und 100 °C	Thermal expansion between 20 °C and 100 °C 10 ⁻⁶ /K
200 °C	
400 °C	
600 °C	
800 °C	
Langzeit- Warmfestigkeitswerte	Creep properties N/mm ²
–	
–	
–	
Verarbeitung	Fabrication
Schmelztemperatur	Melting temperature °C
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature °C
Umformbarkeit	Workability
Schweißbarkeit	Weldability
Schweißzusatz	Filler metal
Materialeigenschaften	Material description
Typische Anwendungen	Typical applications

Nimofer 6928 B-2
2.4617
NiMo28
9724
NiMo28
–
N10665
–
–
Rest/balance
0.4 – 1.0
1,5 – 2.0
≤ 0.010
≤ 1.0
≤ 0.08
≤ 0.5
26.0 – 30.0
≤ 1.0
–
–
–
P ≤ 0.02; S ≤ 0.01
≥ 325 47.2
≥ 745 108.1
≥ 40
≥ 150
9.2
11.4
217
1.37
377
456
10.3
10.8
11.4
11.8
–
–
–
~ 1330
~ 540
zufriedenstellend/satisfactory
gut/good
artgleich/matching Nimofer S 6928
Hervorragende Eigenschaften in reduzierenden Medien; beständig gegenüber LK und SRK. <i>Outstanding properties in reducing media; resistant to pitting and SCC.</i>
Gewebe, Filter und Befestigungselemente für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau. <i>Wire mesh, filters and fasteners for the chemical and petrochemical engineering industry.</i>

Nimofer 6224 B-10	Nicrofer 6616 hMo C-4	Nicrofer 6020 hMo 625
2.4710 NiMo23Cr8Fe –	2.4610 NiMo16Cr16Ti NW6455 – –	2.4856 NiCr22Mo9Nb 9724 NC22DNb NA21
–	N06455 – –	N06625 – 5837
–	Rest/balance 14.5 – 17.5 ≤ 3.0 ≤ 0.009 ≤ 1.0 ≤ 0.1 ≤ 0.5 21.0 – 25.0 – ≤ 0.5 – – P ≤ 0.015; S ≤ 0.01	Rest/balance 21.0 – 23.0 ≤ 4.0 ≤ 0.025 ≤ 0.4 ≤ 0.4 – 8.0 – 10.0 – ≤ 0.4 3.2 – 3.8 –
≥ 320 46.4 ≥ 720 104.5 ≥ 40 ≥ 190	≥ 280 40.6 ≥ 700 101.6 ≥ 40 ≥ 120 8.6 10.1 211 1.24 408 522	≥ 415 60.0 ≥ 830 120.0 ≥ 30 ≥ 125 8.5 9.8 209 1.28 415 600
8.9 13.1 213 1.30 394 454	10.9 11.9 12.9 13.6 14.5 – – –	12.8 13.1 13.7 14.6 15.8 – – –
–	~ 1320 ~ 450 gut/good gut/good artgleich/matching Nimofer S 6224	~ 1290 ~ 600 gut/good gut/good artgleich/matching Nicrofer S 6616
Exzellente Beständigkeit in kondensierender Schwefelsäure. Gute Beständigkeit in reduzierenden Medien wie Salzsäure. Excellent resistance to condensing sulphuric acid. Good resistance to reducing media such as hydrochloric acid.	Sehr gute Eigenschaften in zahlreichen stark korrosiven Medien, beständig gegenüber LK, SK, und SRK. Very good properties in many highly corrosive media; resistant to pitting, CC and SCC.	Hervorragend beständig in zahlreichen organischen und mineralischen Säuren, beständig gegenüber LK, SK und SRK. Outstandingly resistant to many organic and mineral acids, resistant to pitting, CC and SCC.
Metallgewebe, Filter und Befestigungselemente für die chemische Prozeßindustrie sowie deren Apparate- und Anlagenbau. Wire mesh, filters and fasteners for the chemical process industry and also the chemical and petrochemical engineering industry.	Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente und Drahtseile für den chemischen Apparate- und Anlagenbau. Wire mesh, filters, fasteners and wire ropes for the chemical engineering industry.	Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente und Drahtseile für den chemischen Apparate- und Anlagenbau sowie die Energie- und Umwelttechnik. Wire mesh, filters, fasteners and wire ropes for the chemical engineering, energy production and environmental protection industries.

Krupp VDM Legierung Alloy			Nicrofer 5923 hMo 59			Nicrofer 5716 hMoW C-276								
Bezeichnung und Normen		Designation and standards												
D	Werkstoff-Nr.		2.4605	NiCr23Mo16AL		2.4819	NiMo16Cr15W							
Kurzzeichen		Designation	–	–	–	NW0276								
ISO			–	–	–	NC 17D								
F	AFNOR		N06059	–	–	N10276	–							
UK	BS Bezeichnung	BS designation	–	–	–	–	–							
USA	UNS Bezeichnung	UNS designation	–	–	–	–	–							
	ASTM		–	–	–	–	–							
	AMS		–	–	–	–	–							
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition (%)	Rest/balance		Rest/balance									
Nickel		Nickel	22.0 – 24.0	22.0 – 24.0	15.0 – 16.5	15.0 – 17.0	W 3.0 – 4.5; V 0.1 – 0.3							
Chrom		Chromium	≤ 1.5	≤ 1.5	4.0 – 7.0	≤ 2.5								
Eisen		Iron	≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	–								
Kohlenstoff		Carbon	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 1.0	–								
Mangan		Manganese	≤ 0.1	≤ 0.1	≤ 0.08	–								
Silizium		Silicon	–	–	–	–								
Kupfer		Copper	15.0 – 16.5	15.0 – 16.5	–	–								
Molybdän		Molybdenum	≤ 0.3	≤ 0.3	–	–								
Kobalt		Cobalt	0.1 – 0.4	0.1 – 0.4	–	–								
Aluminium		Aluminium	–	–	–	–								
Titan		Titanium	–	–	–	–								
Niob		Niobium	–	–	–	–								
Sonstiges		Others	–	–	–	–								
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur		Mechanical properties at room temperature	–		–									
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength	≥ 340	49.3	≥ 310	45.0								
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength	≥ 690	100.1	≥ 750	108.8								
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s	≥ 40	–	≥ 30	–								
Kerbschlagzähigkeit ISO-V		Impact strength ISO-V	≥ 225	–	–	–								
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur		Physical properties at room temperature	–		–									
Dichte		Density	8.6	–	8.9	–								
Wärmeleitfähigkeit		Thermal conductivity	10.4	–	10.6	–								
Elastizitätsmodul		Modulus of elasticity	210	–	208	–								
Spezifisch elektrischer Widerstand		Electrical resistivity	1.26	–	1.25	–								
Spezifische Wärme		Specific heat	414	–	407	–								
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und		Thermal expansion between 20 °C and	10 ⁻⁶ /K	–	–	–								
100 °C			11.9	–	12.8	–								
200 °C			12.2	–	12.8	–								
400 °C			12.7	–	13.2	–								
600 °C			13.1	–	14.1	–								
800 °C			–	–	15.2	–								
Langzeit-Wärmfestigkeitswerte		Creep properties	N/mm ²		–									
600 °C			–	–	–	–								
650 °C			–	–	–	–								
700 °C			–	–	–	–								
800 °C			–	–	–	–								
Verarbeitung		Fabrication	–		–									
Schmelztemperatur		Melting temperature	~ 1360	–	~ 1340	–								
Max. Arbeitstemperatur		Max. operating temperature °C	~ 600	–	~ 600	–								
Umformbarkeit		Workability	gut/good	–	gut/good	–								
Schweißbarkeit		Weldability	gut/good	–	gut/good	–								
Schweißzusatz		Filler metal	artgleich/matching	Nicrofer S 5923	artgleich/matching	Nicrofer S 5716								
Materialeigenschaften		Material description	–		–									
Exzellente Beständigkeit in vielen korrosiven Medien unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen; beständig gegenüber LK, SK und SRK.														
Excellent resistance to many corrosive media in oxidizing and reducing environments; resistant to pitting, CC and SCC.														
Typische Anwendungen		Typical applications	Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente und Drahtseile für den chemischen Apparate- und Anlagenbau sowie die Energie- und Umwelttechnik.		Ausgezeichnete Beständigkeit in vielen Chemikalien, insbesondere unter reduzierenden Bedingungen; beständig gegenüber LK, SK und SRK.									
			Wire mesh, filters, fasteners and wire ropes for the chemical engineering, energy production and environmental protection industries.		Excellent resistance to many chemicals, especially in a reducing environment; resistant to pitting, CC and SCC.									
			Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente und Drahtseile für den chemischen Apparate- und Anlagenbau sowie die Energie- und Umwelttechnik.		Ausgezeichnete Beständigkeit in vielen Chemikalien, insbesondere unter reduzierenden Bedingungen; beständig gegenüber LK, SK und SRK.									
			Wire mesh, filters, fasteners and wire ropes for the chemical engineering, energy production and environmental protection industries.		Excellent resistance to many chemicals, especially in a reducing environment; resistant to pitting, CC and SCC.									

Nicrofer 5219 Nb 718	Nicrofer 5020 hMo 50 PLUS	Nicrofer 4823 hMo G-3
2.4668 NiCr19NbMo NW7718	2.4850 NiCr20Fe14Mo11WN NiCr20Fe14Mo11WN	2.4619 NiCr22Mo7Cu NW6985
NC 19FeNb	–	–
–	–	–
N07718	–	N06985
–	–	–
5832	–	–
50.0 – 55.0	Rest/balance	Rest/balance
17.0 – 21.0	19.0 – 21.0	21.5 – 23.5
Rest/balance	13.0 – 15.0	18.0 – 21.0
0.02 – 0.08	≤ 0.02	≤ 0.015
≤ 0.35	≤ 0.5	≤ 1.0
≤ 0.35	≤ 0.5	≤ 1.0
≤ 0.2	–	1.5 – 2.5
2.8 – 3.3	10.0 – 12.0	6.0 – 8.0
≤ 1.0	–	≤ 5.0
0.3 – 0.7	0.1 – 0.3	–
0.70 – 1.15	≤ 0.1	–
4.8 – 5.5	0.1 – 0.3	0.2 – 0.5
B 0.002 – 0.006	W 1.0 – 2.0; N 0.05 – 0.15	W ≤ 1.5
P ≤ 0.020; S ≤ 0.020		
≥ 1040	≥ 400	≥ 270
150.9	58.9	39.2
≥ 1240	≥ 800	≥ 620
180.0	116.1	90.0
≥ 12	≥ 45	≥ 45
–	≥ 137	–
8.2	8.5	8.3
11.1	–	11.1
205	220	211
1.23	1.08	1.15
432	–	441
–	–	–
12.6	11.2	13.5
13.2	13.1	13.9
14.1	14.3	14.9
14.9	14.9	–
16.1	16.0	–
Rm / 10 ⁴ h		
650	–	–
440	–	–
220	–	–
36	–	–
~ 1290	~ 1310	~ 1340
~ 700	~ 450	~ 600
gut/good	sehr gut/excellent	gut/good
zufriedenstellend/satisfactory	gut/good	gut/good
artgleich/matching Nicrofer S 5219	artgleich/matching Nicrofer S 5020	artgleich/matching Nicrofer S 6020
Aushärtbar, hohe Zeitstandfestigkeit bis 700°C und Oxidationsbeständigkeit bis 980°C. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.	Außergewöhnliche Beständigkeit gegen LK, SK. Unempfindlichkeit gegen chloridinduzierte Spannungsrißkorrosion. Gute Beständigkeit gegen Mineralsäuren, organischen Säuren und Alkalien.	Hervorragende Eigenschaften in oxidierenden und reduzierenden Medien. Beständig gegenüber LK, SK und SRK.
Precipitation hardenable, high creep rupture strength up to 700°C and oxidation resistance up to 980°C. Excellent corrosion resistance.	Exceptional resistance to pitting and CC. Unaffected by chloride-induced SCC. Good resistance to mineral acids, organic acids and alkalis.	Outstanding properties in oxidizing and reducing media; resistant to pitting, CC and SCC.
Federn- und Befestigungselemente für die Luft- und Raumfahrtindustrie, sowie die Offshore- und Meerestechnik. <i>Springs and fasteners for the aerospace industry, also for the offshore and marine engineering industry.</i>	Einsatz in der chemischen Prozeßindustrie, Offshore- und Meerestechnik für Verbindungs-schweißungen und Schweißplattierung. <i>Use in the chemical process, offshore and marine engineering industries for joint welding and weld cladding.</i>	Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente und Drahtseile für den chemischen und petro-chemischen Apparate- und Anlagenbau. <i>Wire mesh, filters, fasteners and wire ropes for the chemical and petrochemical engineering industry.</i>

Korrosionsbeständige Werkstoffe: Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Mo, Fe-Ni-Cr-Mo Standardlegierungen. *Corrosion-resistant alloys: Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Mo, Fe-Ni-Cr-Mo standard alloys.*

Krupp VDM Legierung Alloy			Nicrofer 7216 LC 600 L	Nicrofer 6030 690
Bezeichnung und Normen D Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO			2.4817 LC-NiCr15Fe NW6602 (NC15Fe) (NA14) N06602 – –	2.4642 NiCr29Fe NW6690 NC30Fe – N06690 B166 –
F AFNOR			≥ 72.0	≥ 60.0
UK BS Bezeichnung USA UNS Bezeichnung			14.0 – 17.0	27.0 – 30.0
ASTM AMS			6.0 – 10.0	8.0 – 10.0
Chemische Zusammensetzung Nickel Chrom Eisen Kohlenstoff Mangan Silizium Kupfer Molybdän Kobalt Aluminium Titan Niob Sonstiges			≤ 0.025 ≤ 1.0 ≤ 0.5 ≤ 0.5 – – ≤ 0.3 ≤ 0.3 – B ≤ 0.006	≤ 0.02 ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.5 – – ≤ 0.3 ≤ 0.3 – –
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur			Mechanical properties at room temperature	
Dehngrenze, Rp 0,2 % N/mm ²			0.2 % yield strength ksi	
Zugfestigkeit, Rm N/mm ²			Tensile strength ksi	
Bruchdehnung, A _s			Elongation, A _s %	
Kerbschlagzähigkeit ISO-V			Impact strength ISO-V J/cm ²	
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur			Physical properties at room temperature	
Dichte			Density g/cm ³	
Wärmeleitfähigkeit			Thermal conductivity W/mK	
Elastizitätsmodul			Modulus of elasticity kN/mm	
Spezifisch elektrischer Widerstand			Electrical resistivity Ω mm ² /m	
Spezifische Wärme			Specific heat J/kg K bei/at 20 °C	
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und			Thermal expansion between 20 °C and 10 ⁻⁶ /K	
100 °C				
200 °C				
400 °C				
600 °C				
800 °C				
Langzeit- Warmfestigkeitswerte			Creep properties N/mm ²	
–			–	
–			–	
–			–	
–			–	
Verarbeitung			Fabrication	
Schmelztemperatur			Melting temperature °C	
Max. Arbeitstemperatur			Max. operating temperature °C	
Umformbarkeit			Workability	
Schweißbarkeit			Weldability	
Schweißzusatz			Filler metal	
Materialeigenschaften			Material description	
			Gute Beständigkeit gegenüber trockenem Chlorgas und Chlorwasserstoff. Beständig gegen IK, unempfindlich gegenüber SRK bei erhöhten Temperaturen. Good resistance to dry chlorine gas and hydrogen chloride. Resistant to IC, unaffected by SCC at elevated temperatures.	Sehr hohe Beständigkeit gegenüber stark oxidierenden Medien; sowie gegen Hochtemperaturkorrasion in oxidierenden und schwefelhaltigen Atmosphären. Beständig gegen IK und SRK. Very high resistance to strongly oxidizing media; also to high-temperature corrosion in oxidizing and sulphurous atmospheres. Resistant to IC and SCC.
Typische Anwendungen			Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente für den chemischen Apparate- und Anlagenbau. Wire mesh, filters, fasteners for the chemical engineering industry.	Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente für den chemischen Apparate- und Anlagenbau sowie den Industriehofenbau. Wire mesh, filters, fasteners for the chemical engineering industry and for industrial furnaces.

Nicrofer 4221 825	
2.4858	
NiCr21Mo	
NW8825	
NC21FeDU	
NA16	
N08825	
–	
–	
38.0 – 46.0	
19.5 – 23.5	
Rest/balance	
≤ 0.025	
≤ 1.0	
≤ 0.5	
1.5 – 3.0	
2.5 – 3.5	
–	
≤ 0.2	
0.6 – 1.2	
–	
–	
≥ 240	34.8
≥ 550	79.8
≥ 30	
–	
8.1	
10.8	
195	
1.12	
440	
–	
14.1	
14.9	
15.8	
–	
–	
–	
–	
–	
~ 1380	
~ 550	
gut/good	
gut/good	
artgleich/matching Nicrofer S 6020	
Beständig gegenüber oxidierenden und reduzierenden Säuren, ebenso gegenüber Korrosion durch Schwefel und Phosphorsäurelösungen. Gute Beständigkeit gegen LK, SK und SRK.	
Resistant to oxidizing and reducing acids and corrosion by sulphuric and phosphoric acid solutions. Good resistance to pitting, CC and SCC.	
Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente für den chemischen Apparate- und Anlagenbau.	
Wire mesh, filters, fasteners for the chemical engineering industry.	

Nicrofer 3620 Nb 20	
2.4660	
NiCr20CuMo	
NW8020	
–	
–	
N08020	
B471/3/5	
–	
36.5 – 38.0	
19.0 – 21.0	
Rest/balance	
≤ 0.02	
1.0 – 2.0	
≤ 0.7	
3.0 – 4.0	
2.0 – 3.0	
–	
–	
–	
0.1 – 0.3	
–	
≥ 240	34.8
≥ 550	79.8
≥ 30	
–	
8.1	
11.8	
195	
1.03	
500	
–	
15.0	
15.8	
16.6	
–	
–	
–	
–	
–	
–	
–	
–	
–	
~ 1380	
~ 500	
gut/good	
zufriedenstellend/satisfactory	
artgleich/matching Nicrofer S 6020/5923	
Ausgezeichnete Beständigkeit in Schwefelsäure und anderen stark reduzierenden Säuren, gut beständig gegen IK, LK und SRK.	
Excellent resistance in sulphuric acid and other strongly reducing acids, good resistance to IC, pitting and SCC.	
Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente für den chemischen Apparate- und Anlagenbau.	
Wire mesh, filters, fasteners for the chemical engineering industry.	

Krupp VDM Legierung Alloy			Nicrofer 3127 hMo 31	Nicrofer 3127 LC 28		
Bezeichnung und Normen <i>Designation and standards</i>						
D Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO	<i>Designation</i>		1.4562 X1NiCrMoCu32-28-7 NW8031	1.4563 X1NiCrMoCuN31-27-4 NW8028		
F AFNOR			–	Z INCDU31-27		
UK BS Bezeichnung	<i>BS designation</i>		–	N08028		
USA UNS Bezeichnung	<i>UNS designation</i>		N08031	–		
ASTM			–	–		
AMS			–	–		
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>						
Nickel	<i>Nickel</i>		30.0 – 32.0	30.0 – 32.0		
Chrom	<i>Chromium</i>		26.0 – 28.0	26.0 – 28.0		
Eisen	<i>Iron</i>		Rest/balance	Rest/balance		
Kohlenstoff	<i>Carbon</i>		≤ 0.015	≤ 0.015		
Mangan	<i>Manganese</i>		≤ 2.0	≤ 2.0		
Silizium	<i>Silicon</i>		≤ 0.30	≤ 0.70		
Kupfer	<i>Copper</i>		1.0 – 1.4	1.0 – 1.4		
Molybdän	<i>Molybdenum</i>		6.0 – 7.0	3.0 – 4.0		
Kobalt	<i>Cobalt</i>		–	–		
Aluminium	<i>Aluminium</i>		–	–		
Titan	<i>Titanium</i>		–	–		
Niob	<i>Niobium</i>		–	–		
Sonstiges	<i>Others</i>		N 0.15 – 0.25	N 0.04 – 0.07		
Mechanische Eigenschaften <i>Mechanical properties</i>						
bei Raumtemperatur <i>at room temperature</i>						
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength	ksi			
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength	ksi	≥ 215 31.2		
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s	%	≥ 500 72.6		
Kerbschlagzähigkeit ISO-V		Impact strength ISO-V	J/cm ²	≥ 35		
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>						
bei Raumtemperatur <i>at room temperature</i>						
Dichte	<i>Density</i>	g/cm ³	8.1	8.0		
Wärmeleitfähigkeit	<i>Thermal conductivity</i>	W/mK	11.7	11.7		
Elastizitätsmodul	<i>Modulus of elasticity</i>	kN/mm	198	191		
Spezifisch elektrischer Widerstand	<i>Electrical resistivity</i>	Ω mm ² /m	1.03	1.04		
Spezifische Wärme	<i>Specific heat</i>	J/kg K bei/at 20 °C	452	452		
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und	<i>Thermal expansion between 20 °C and</i>	10 ⁻⁶ /K	–	–		
100 °C			14.3	15.0		
200 °C			14.7	15.4		
400 °C			15.5	16.2		
600 °C			–	–		
800 °C			–	–		
Langzeit- Warmfestigkeitswerte <i>Creep properties</i>						
–		N/mm ²	–	–		
–			–	–		
–			–	–		
–			–	–		
–			–	–		
Verarbeitung <i>Fabrication</i>						
Schmelztemperatur	<i>Melting temperature</i>	°C	~ 1360	~ 1370		
Max. Arbeitstemperatur	<i>Max. operating temperature</i>	°C	~ 600	~ 600		
Umformbarkeit	<i>Workability</i>		gut/good	gut/good		
Schweißbarkeit	<i>Weldability</i>		gut/good	gut/good		
Schweißzusatz	<i>Filler metal</i>		artgleich/matching Nicrofer S 3127/5923	artgleich/matching Nicrofer S 3127/6020		
Materialeigenschaften <i>Material description</i>						
			Hervorragend beständig gegenüber oxidierenden Medien, verunreinigte Schwefel und Phosphorsäurelösungen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen IK, LK, SK und SRK. <i>Outstandingly resistant to oxidizing media and contaminated sulphuric and phosphoric acid solutions. Excellent resistance to IC, pitting, CC and SCC.</i>	Hohe Beständigkeit gegenüber oxidierenden Medien, ausgezeichnet beständig gegen IK, LK, SK und SRK. <i>High resistance to oxidizing media. Outstandingly resistant to IC, pitting, CC and SCC.</i>		
Typische Anwendungen <i>Typical applications</i>			Metallgewebe und Filter für den chemischen Apparate- und Anlagenbau sowie für die Energie- und Umwelttechnik. Wirelines für die Offshoretechnik. <i>Wire mesh and filters for the chemical engineering, energy production and environmental protection industries. Wirelines for the offshore industry.</i>	Metallgewebe und Filter für den chemischen Apparate- und Anlagenbau. Wirelines für die Offshoretechnik. <i>Wire mesh and filters for the chemical engineering industry. Wirelines for the offshore industry.</i>		

Nicrofer 3220 800	Nicrofer 3033 33	Cronifer 2803 Mo
1.4876 X10NiCrA1Ti32-20 NW8800	1.4591 X1CrNiMoCuN33-32-1 R20033	1.4575 X1CrNiMoNb28-4-2 —
Z 8NC32-21	—	—
NA15	—	—
N08800	R20033	(S44660)
—	B649	—
—	—	—
30.0 – 32.0	30.0 – 33.0	3.0 – 4.0
19.0 – 21.5	31.0 – 35.0	28.0 – 29.0
Rest/balance	Rest/balance	Rest/balance
0.04 – 0.08	≤ 0.015	≤ 0.015
0.5 – 1.0	≤ 2.0	≤ 0.5
0.2 – 0.6	≤ 0.5	≤ 0.5
≤ 0.5	0.3 – 1.2	1.8 – 2.5
—	0.5 – 2.0	—
—	—	≤ 0.02
0.2 – 0.4	—	—
0.2 – 0.5	—	—
—	—	≤ 0.01
AL + Ti ≤ 0.7	N 0.35 – 0.50; P ≤ 0.02; S≤ 0.01	N ≤ 0.02
—	—	—
≥ 210	30.5	≥ 500 72.6
≥ 500	72.6	≥ 600 87.1
≥ 35	—	≥ 20
—	—	—
8.0	—	—
11.5	7.9	7.7
194	13.4	14.5
1.01	195	215
472	1.04	0.80
—	500	400
—	—	—
15.1	14.5	9.5
15.7	15.3	10.0
16.6	15.7	11.0
17.4	—	—
18.0	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
~ 1350	—	—
~ 600	—	—
gut/good	—	—
zufriedenstellend /satisfactory	—	—
artgleich/matching Nicrofer S 7020	—	—
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Oxidation, Aufstickung und Wasserstoffversprödung.	Hohe mechanische Eigenschaften, sehr gute Duktilität, Zähigkeit und Warmfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen allgemeine Korrosion, LK, SK und SRK. <i>Good mechanical properties combined with very good ductility, toughness and heat resistance. Excellent resistance to general corrosion, pitting, CC and SCC.</i>	Ausgezeichnete Beständigkeit besonders in chloridhaltigen Medien, beständig gegen LK, SK und SRK. Sehr gute mechanische Eigenschaften. <i>Excellent resistance to chloride media; resistant to pitting, CC and SCC. Very good mechanical properties.</i>
<i>Excellent resistance to oxidation, nitriding and hydrogen embrittlement.</i>	—	—
Metallgewebe und Filter für den chemischen und petrochemischen Apparate- und Anlagenbau.	Metallgewebe, Filter und Befestigungs-elemente für die chemische Prozeßindustrie und deren Apparate- und Anlagenbau.	Metallgewebe, Filter und Befestigungs-elemente für den chemischen Apparatebau.
Wire mesh and filters for the chemical and petrochemical engineering industry.	Wire mesh, filters and fasteners for the chemical process industry and the chemical engineering industry.	Wire mesh, filters and fasteners for the chemical engineering industry.

Korrosionsbeständige Werkstoffe: Fe-Cr-Ni, Fe-Ni-Cr, Fe-Ni-Cr-Si Sonderedelstähle. **Corrosion-resistant alloys:** Fe-Cr-Ni, Fe-Ni-Cr, Fe-Ni-Cr-Si special stainless steels.

Krupp VDM Legierung Alloy			NIROSTA 4016 430		NIROSTA 4021 420		
Bezeichnung und Normen D Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO			1.4016	X6Cr17	1.4021	X20Cr13	
F AFNOR			–	–	–	Z 20C13	
UK BS Bezeichnung USA UNS Bezeichnung			Z 8C17	430 S18	420 S37	420 S37	
BS designation UNS designation			S43000	S42000	S42000	S42000	
ASTM AMS			–	–	–	–	
Chemische Zusammensetzung Nickel Chrom Eisen Kohlenstoff Mangan Silizium Kupfer Molybdän Kobalt Aluminium Titan Niob Sonstiges			Nickel Chromium Iron Carbon Manganese Silicon Copper Molybdenum Cobalt Aluminium Titanium Niobium Others	Chemical composition (%) ≤ 0.3 16.5 – 17.3 Rest/balance ≤ 0.08 0.2 – 0.8 0.2 – 0.5 – ≤ 0.35 ≤ 0.03 – – ≤ 0.02 N ≤ 0.07	≤ 0.5 12.2 – 13.5 Rest/balance 0.16 – 0.25 0.4 – 0.6 0.4 – 0.6 – ≤ 0.35 ≤ 0.04 – – 0.02 – 0.03 –	≤ 0.5 12.2 – 13.5 Rest/balance 0.16 – 0.25 0.4 – 0.6 0.4 – 0.6 – ≤ 0.35 ≤ 0.04 – – 0.02 – 0.03 –	
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature		–	–	–	–	
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm²	0.2 % yield strength	ksi	≥ 280	40.6	≥ 450	65.4
Zugfestigkeit, Rm	N/mm²	Tensile strength	ksi	450 – 600	65.3 – 87.1	≥ 700	101.6
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s	%	≥ 20	–	≥ 15	–
Kerbsschlagzähigkeit ISO-V		Impact strength ISO-V	J/cm ²	–	–	–	–
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature		–	–	–	–	
Dichte	Density	g/cm ³	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK	25	30	216	216	216
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm	220	0.55	0.55	0.55	0.55
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m	0.60	460	460	460	460
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20 °C	–	–	–	–	–
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und	Thermal expansion between 20°C and	10 ⁻⁶ /K	10.0	10.0	10.5	10.5	10.5
100 °C			10.0	10.0	12.0	11.0	12.0
200 °C			–	–	–	–	–
400 °C			–	–	–	–	–
600 °C			–	–	–	–	–
800 °C			–	–	–	–	–
Langzeit-Wärmfestigkeitswerte	Creep properties	N/mm ²	–	–	–	–	–
–			–	–	–	–	–
–			–	–	–	–	–
–			–	–	–	–	–
–			–	–	–	–	–
Verarbeitung	Fabrication		–	–	–	–	–
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C	–	–	–	–	–
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C	–	–	–	–	–
Umformbarkeit	Workability		–	–	–	–	–
Schweißbarkeit	Weldability		gut/good	gut/good	gut/good	gut/good	gut/good
Schweißzusatz	Filler metal		artgleich/matching	artgleich/matching	artgleich/matching	artgleich/matching	artgleich/matching
Materialeigenschaften	Material description		Ferritischer Stahl. Gut hochglanzpolierbar.	Ferritic steel. Readily mirror-finishable.	Martensitischer Stahl. Höhere Festigkeit durch angehobenen Kohlenstoffgehalt.	Martensitic steel. Enhanced strength due to increased carbon content.	Martensitic steel. Enhanced strength due to increased carbon content.
Typische Anwendungen	Typical applications		Metallgewebe für Filter, Siebe und Innenarchitektur.	Wire mesh for filters, sieves, screens and interior design.	Metallgewebe für Filter, Siebe und Innenarchitektur.	Wire mesh for filters, sieves, screens and interior design.	Wire mesh for filters, sieves, screens and interior design.

NIROSTA 4301 304	Cronifer 1809 304/304L	NIROSTA 4303 305
1.4301 X5CrNi18-9 –	1.4301/1.4306 X5CrNi18-9/X2CrNi18-9 –	1.4303 X5CrNi19-11 –
Z 7CN18-09 304 S11 S30400 – – –	Z 7CN18-09 – – – –	Z 5CN18-11FF 305 S17/305 S19 S30500 – –
8.6 – 9.3 17.2 – 17.8 Rest/balance 0.04 – 0.07 1.2 – 2.0 0.15 – 0.50 ≤ 0.5 ≤ 0.035 – – – ≤ 0.02 – N 0.05 – 0.08	10.0 – 10.5 18.0 – 19.0 Rest/balance ≤ 0.03 ≤ 1.0 ≤ 0.5 – ≤ 0.4 ≤ 0.030 – ≤ 0.015 ≤ 0.01 N ≤ 0.02	11.0 – 13.0 18.0 – 19.0 Rest/balance ≤ 0.03 ≤ 2.0 ≤ 1.0 ≤ 0.6 ≤ 0.6 ≤ 0.04 – – ≤ 0.015 N ≤ 0.07
≥ 185 26.9 500 – 700 72.6 – 101.6 ≥ 50 –	≥ 185 26.9 500 – 700 72.6 – 101.6 ≥ 50 –	≥ 185 26.9 500 – 700 72.6 – 101.6 ≥ 50 –
7.9 15 200 0.73 500 –	7.9 15 200 0.73 500 –	7.9 15 200 0.73 500 –
16.0 17.0 18.0 – – – – – – – – – gut/good gut/good artgleich/matching	16.0 17.0 18.0 – – – – – – – – gut/good gut/good artgleich/matching	16.0 17.0 18.0 – – – – – – – – – gut/good gut/good artgleich/matching
Austenitischer Cr-Ni Stahl. Gute Korrosionsbeständigkeit und Kaltumformbarkeit.	Wie NIROSTA 4301, jedoch mit reduziertem C-Gehalt, um Karbidaus- scheidungen einzuschränken. As NIROSTA 4301, but with reduced carbon content in order to control Cr carbide precipitation.	Wie NIROSTA 4301, jedoch durch höheren Ni-Gehalt wesentlich bessere Kaltumformbarkeit. As NIROSTA 4301, but with markedly better cold workability due to a higher nickel content.
Metallgewebe für Siebe und Konsumgüterindustrie. Wire mesh for sieves, screens and consumer products.	Metallgewebe für Siebe und Konsumgüterindustrie. Wire mesh for sieves, screens and consumer products.	Metallgewebe für Filter, Siebe und Konsumgüterindustrie. Wire mesh for filters, sieves, screens and consumer products.

Krupp VDM Legierung Alloy			NIROSTA 4306 304L	NIROSTA 4310 302		
Bezeichnung und Normen <i>Designation and standards</i>						
D Werkstoff-Nr. Kurzeichen ISO	<i>Designation</i>		1.4306 X2CrNi18-9 –	1.4310 X12CrNi17-7 –		
F AFNOR			Z 3CN19-11FF –	Z 11CN17-08 301 S22 S30100 –		
UK BS Bezeichnung	<i>BS designation</i>		S30403 – –	–		
USA UNS Bezeichnung	<i>UNS designation</i>		–	–		
ASTM			–	–		
AMS			–	–		
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>						
Nickel	Nickel		11.0 – 11.6	7.0 – 8.3		
Chrom	Chromium		18.0 – 19.0	17.0 – 18.0		
Eisen	Iron		Rest/balance	Rest/balance		
Kohlenstoff	Carbon		≤ 0.03	0.09 – 0.12		
Mangan	Manganese		≤ 2.0	0.8 – 1.4		
Silizium	Silicon		0.2 – 0.5	0.8 – 1.2		
Kupfer	Copper		≤ 0.6	≤ 0.6		
Molybdän	Molybdenum		≤ 0.6	≤ 0.4		
Kobalt	Cobalt		≤ 0.04	≤ 0.04		
Aluminium	Aluminium		–	–		
Titan	Titanium		–	–		
Niob	Niobium		≤ 0.025	≤ 0.015		
Sonstiges	Others		N ≤ 0.07	N ≤ 0.07		
Mechanische Eigenschaften <i>Mechanical properties</i>						
bei Raumtemperatur <i>at room temperature</i>						
Dehngrenze, Rp 0,2 % N/mm ²	0.2 % yield strength ksi		≥ 175 25.4	≥ 350 50.8		
Zugfestigkeit, Rm N/mm ²	Tensile strength ksi		450 – 700 65.6 – 101.6	700 – 950 101.6 – 137.9		
Bruchdehnung, A _s	Elongation, A _s %		≥ 50	≥ 45		
Kerbschlagzähigkeit ISO-V	Impact strength ISO-V J/cm ²		–	–		
Physikalische Eigenschaften <i>Physical properties</i>						
bei Raumtemperatur <i>at room temperature</i>						
Dichte	Density g/cm ³		7.9	7.9		
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity W/mK		15	15		
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity kN/mm		200	200		
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity Ω mm ² /m		0.73	0.73		
Spezifische Wärme	Specific heat J/kg K bei/at 20 °C		500	500		
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und	Thermal expansion between 20 °C and 10 ⁻⁶ /K		–	–		
100 °C			16.0	16.0		
200 °C			17.0	17.0		
400 °C			18.0	18.0		
600 °C			–	–		
800 °C			–	–		
Langzeit- Warmfestigkeitswerte <i>Creep properties</i> N/mm ²						
–			–	–		
–			–	–		
–			–	–		
–			–	–		
Verarbeitung <i>Fabrication</i>						
Schmelztemperatur	Melting temperature °C		–	–		
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature °C		–	–		
Umformbarkeit	Workability		gut/good	gut/good		
Schweißbarkeit	Weldability		gut/good	gut/good		
Schweißzusatz	Filler metal		artgleich/matching	artgleich/matching		
Materialeigenschaften <i>Material description</i>						
			Wie NIROSTA 4301, IK-beständig im Dauerbetrieb bis 350 °C. Sehr gute Beständigkeit gegen Salpetersäuren höherer Konzentration.	Starke Verfestigungszunahme durch Kaltumformung.		
			As NIROSTA 4301. Resistant to IC up to 350 °C in continuous service. Very good resistance to nitric acid in higher concentrations.	Strain hardening greatly increased by cold working.		
Typische Anwendungen <i>Typical applications</i>			Metallgewebe für Filter, Siebe und Konsumgüterindustrie.	Rostfreie Federn und Befestigungs-elemente.		
			Wire mesh for filters, sieves, screens and consumer products.	Stainless steel springs and fasteners.		

NIROSTA 4401 316		NIROSTA 4404 316 L		NIROSTA 4435 316	
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	1.4404	X2CrNiMo17-13-2	1.4435	X2CrNiMo18-14-3
–		–		–	
Z 6CND17-11-02FF		Z 3CND18-12-02		Z 3CND18-14-03	
316 S11		310 S42		316 S14	
S31400		S31603		S31603	
–		–		–	
–		–		–	
10.5 – 13.0		11.8 – 13.0		12.5 – 15.0	
16.5 – 18.0		16.5 – 18.0		17.0 – 19.0	
Rest/balance		Rest/balance		Rest/balance	
≤ 0.05		≤ 0.03		≤ 0.03	
≤ 2.0		≤ 2.0		≤ 2.0	
≤ 1.0		≤ 1.0		≤ 1.0	
≤ 0.6		≤ 0.6		≤ 0.6	
2.0 – 2.5		2.0 – 2.5		2.5 – 3.0	
≤ 0.04		≤ 0.04		≤ 0.04	
–		–		–	
≤ 0.025		≤ 0.03		≤ 0.03	
–		N ≤ 0.07		N ≤ 0.07	
N 0.04 – 0.07					
–					
≥ 205	29.8	≥ 195	28.3	≥ 195	28.3
500 – 700	72.6 – 101.6	450 – 700	65.3 – 101.6	450 – 700	65.3 – 101.6
≥ 45		≥ 45		≥ 45	
–		–		–	
7.95		7.95		7.95	
15		15		15	
200		200		200	
0.75		0.75		0.75	
500		500		500	
–		–		–	
16.5		16.5		16.5	
17.5		17.5		17.5	
18.5		18.5		18.5	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
–		–		–	
gut/good		gut/good		gut/good	
gut/good		gut/good		gut/good	
artgleich/matching		artgleich/matching		artgleich/matching	
Gute Beständigkeit gegenüber chlorid-haltigen Medien und nicht oxidierenden Säuren.		Wie NIROSTA 4401. IK-beständig im Dauerbetrieb bis 400 °C.		IK-beständig im Dauerbetrieb bis 400 °C. Verbesserte Beständigkeit gegenüber nicht oxidierenden Säuren und LK.	
Good resistance to chloride media and non-oxidizing acids.		As NIROSTA 4401. Resistant to IC up to 400 °C in continuous service.		Resistant to IC up to 400 °C in continuous service. Increased resistance to non-oxidizing acids and pitting.	
Metallgewebe für die chemische Industrie.		Metallgewebe für die chemische Industrie.		Metallgewebe, Filter für den chemischen Apparatebau.	
Wire mesh for the chemical industry.		Wire mesh for the chemical industry.		Wire mesh, filters for the chemical engineering industry.	

Krupp VDM Legierung Alloy			NIROSTA 4541 321	NIROSTA 4571 316 Ti
Bezeichnung und Normen <i>Designation and standards</i>				
D Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO	<i>Designation</i>		1.4541 X6CrNiTi18-10 –	1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 –
F AFNOR			Z 6CNT18-10 321 S51 S32100 – –	Z 6CNDT17-12 320 S18 S31635 – –
UK BS Bezeichnung	<i>BS designation</i>			
USA UNS Bezeichnung	<i>UNS designation</i>			
ASTM				
AMS				
Chemische Zusammensetzung <i>Chemical composition (%)</i>				
Nickel	Nickel		9.0 – 12.0	11.0 – 11.8
Chrom	Chromium		17.0 – 19.0	16.6 – 17.2
Eisen	Iron		Rest/balance	Rest/balance
Kohlenstoff	Carbon		≤ 0.06	≤ 0.03
Mangan	Manganese		≤ 2.0	≤ 2.0
Silizium	Silicon		≤ 1.0	≤ 1.0
Kupfer	Copper		≤ 0.6	≤ 0.6
Molybdän	Molybdenum		≤ 0.6	2.0 – 2.5
Kobalt	Cobalt		≤ 0.045	≤ 0.040
Aluminium	Aluminium		–	–
Titan	Titanium		≥ 5 x % C	≥ 5 x % C
Niob	Niobium		0,015 ≤ 0.030	≤ 0,015
Sonstiges	Others		N ≤ 0,07	N ≤ 0,07
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur <i>Mechanical properties at room temperature</i>				
Dehngrenze, Rp 0,2 % N/mm ²	0.2 % yield strength ksi		≥ 205	≥ 225
Zugfestigkeit, Rm N/mm ²	Tensile strength ksi		500 – 750	500 – 750
Bruchdehnung, A _s	Elongation, A _s %		≥ 40	≥ 40
Kerbschlagzähigkeit ISO-V	Impact strength ISO-V J/cm ²		–	–
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur <i>Physical properties at room temperature</i>				
Dichte	Density g/cm ³		7.9	7.95
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity W/mK		15	15
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity kN/mm		200	200
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity Ω mm ² /m		0.73	0.75
Spezifische Wärme	Specific heat J/kg K bei/at 20°C		500	500
	J/kg K bei/at 800°C		–	–
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und 100°C	Thermal expansion between 20°C and 100°C		16.0	16.5
200°C	17.0		17.0	17.5
400°C	17.0		–	18.5
600°C	–		–	–
800°C	–		–	–
Langzeit- Warmfestigkeitswerte <i>Creep properties</i> N/mm ²			–	–
–	–		–	–
–	–		–	–
–	–		–	–
Verarbeitung <i>Fabrication</i>				
Schmelztemperatur	Melting temperature °C		–	–
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature °C		–	–
Umformbarkeit	Workability		gut/good	gut/good
Schweißbarkeit	Weldability		gut/good	gut/good
Schweißzusatz	Filler metal		artgleich/matching	artgleich/matching
Materialeigenschaften <i>Material description</i>				
	Gute Korrosionsbeständigkeit durch Ti-Zusatz als Karbidbildner. IK-beständig im Dauerbetrieb bis 400 °C.			Wie NIROSTA 4541. Erhöhte Beständigkeit gegenüber chloridhaltigen Medien und LK.
	Good resistance to corrosion due to addition of Ti as carbide-forming element. Resistant to IC up to 400 °C in continuous service.			As NIROSTA 4541. High resistance to chloride media and to pitting.
Typische Anwendungen <i>Typical applications</i>				
	Metallgewebe, Siebe, sowie Befestigungselemente.			Metallgewebe, Siebe, sowie Befestigungselemente.
	Wire mesh, sieves, screens, also fasteners.			Wire mesh, sieves, screens, also fasteners.

Cronifer 1925 hMo 926	
1.4529	X1NiCrMoCuN25-20-6
–	–
–	–
N08926	–
–	–
–	–
24.5 – 25.0	24.0 – 25.0
20.0 – 21.0	19.5 – 21.0
Rest/balance	Rest/balance
≤ 0.02	≤ 0.02
≤ 1.0	0.8 – 2.0
≤ 0.5	≤ 0.4
0,5 – 1.5	1.2 – 1.7
6,0 – 7,0	4.1 – 5.0
≤ 0.03	≤ 0.03
–	–
–	–
≤ 0.015	≤ 0.005
N 0,10 – 0,25	N 0,04 – 0,15
≥ 300	43.5
≥ 650	94.3
≥ 40	–
≥ 150	–
8.1	8.1
12.0	11.6
193	197
0.96	0.95
415	450
–	–
15.0	15.1
15.7	15.5
16.4	16.1
–	–
–	–
–	–
–	–
~ 1340	~ 1380
~ 550	~ 550
gut/good	gut/good
gut/good	gut/good
Nicrofer S 5923 / S 6020	artgleich/matching oder Nicrofer S 6020
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber zahlreichen Chemikalien; beständig gegen LK, SK und SRK. Erhöhte Festigkeitskennwerte gegenüber Cronifer 1925 LC.	Ausgezeichnete allgemeine Korrosionsbeständigkeit. Beständig gegen LK, SK und SRK.
<i>Excellent resistance to many chemicals; resistant to pitting, CC and SCC. Higher strength compared to Cronifer 1925 LC.</i>	<i>Excellent resistance to general corrosion. Resistant to pitting, CC and SCC.</i>
Metallgewebe und Filter für den chemischen Apparate- und Anlagenbau, sowie für die Energie- und Umwelttechnik. Wirelines für die Offshoretechnik.	Metallgewebe und Filter für den chemischen Apparate- und Anlagenbau, sowie für die Energie- und Umwelttechnik. Wirelines für die Offshoretechnik.
<i>Wire mesh and filters for the chemical engineering, energy production and environmental protection industries. Wirelines for the offshore industry.</i>	<i>Wire mesh and filters for the chemical engineering, energy production and environmental protection industries. Wirelines for the offshore industry.</i>

Cronifer 1925 LC 904 L	
1.4539	X1NiCrMoCuN25-20-5
–	Z INCDU25-20
321 S31	–
N08904	–
–	–
–	–
24.0 – 25.0	–
19.5 – 21.0	–
Rest/balance	–
≤ 0.02	≤ 0.02
≤ 1.0	0.8 – 2.0
≤ 0.5	≤ 0.4
0,5 – 1.5	1.2 – 1.7
6,0 – 7,0	4.1 – 5.0
≤ 0.03	≤ 0.03
–	–
–	–
≤ 0.015	≤ 0.005
N 0,10 – 0,25	N 0,04 – 0,15
≥ 220	31.9
≥ 520	75.5
≥ 40	–
–	–
8.1	8.1
12.0	11.6
193	197
0.96	0.95
415	450
–	–
15.0	15.1
15.7	15.5
16.4	16.1
–	–
–	–
–	–
–	–
~ 1340	~ 1380
~ 550	~ 550
gut/good	gut/good
gut/good	gut/good
Nicrofer S 5923 / S 6020	artgleich/matching oder Nicrofer S 6020
Ausgezeichnete allgemeine Korrosionsbeständigkeit. Beständig gegen LK, SK und SRK.	Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber zahlreichen Chemikalien; beständig gegen LK, SK und SRK. Erhöhte Festigkeitskennwerte gegenüber Cronifer 1925 LC.
<i>Excellent resistance to general corrosion. Resistant to pitting, CC and SCC.</i>	<i>Excellent resistance to many chemicals; resistant to pitting, CC and SCC. Higher strength compared to Cronifer 1925 LC.</i>
Metallgewebe und Filter für den chemischen Apparate- und Anlagenbau, sowie für die Energie- und Umwelttechnik. Wirelines für die Offshoretechnik.	Metallgewebe und Filter für den chemischen Apparate- und Anlagenbau, sowie für die Energie- und Umwelttechnik. Wirelines für die Offshoretechnik.
<i>Wire mesh and filters for the chemical engineering, energy production and environmental protection industries. Wirelines for the offshore industry.</i>	<i>Wire mesh and filters for the chemical engineering, energy production and environmental protection industries. Wirelines for the offshore industry.</i>

Hitzebeständige Werkstoffe: Ni-Cr-Fe Legierungen. *Heat-resistant alloys:* *Ni-Cr-Fe alloys.*

Krupp VDM Legierung Alloy		
Bezeichnung und Normen		Designation and standards
D Werkstoff-Nr.	Kurzzeichen	Designation
	ISO	
F AFNOR		
UK BS Bezeichnung	BS designation	
USA UNS Bezeichnung	UNS designation	
ASTM		
AMS		
Chemische Zusammensetzung	Chemical composition (%)	
Nickel	Nickel	
Chrom	Chromium	
Eisen	Iron	
Kohlenstoff	Carbon	
Mangan	Manganese	
Silizium	Silicon	
Kupfer	Copper	
Molybdän	Molybdenum	
Kobalt	Cobalt	
Aluminium	Aluminium	
Titan	Titanium	
Niob	Niobium	
Sonstiges	Others	
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature	
Dehngrenze, Rp 0,2 % N/mm ²	0.2 % yield strength	ksi
Zugfestigkeit, Rm N/mm ²	Tensile strength	ksi
Bruchdehnung, A ₅	Elongation, A ₅	%
Kerbschlagzähigkeit ISO-V	Impact strength ISO-V	J/cm ²
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature	
Dichte	Density	g/cm ³
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20°C
		J/kg K bei/at 800°C
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und	Thermal expansion between 20°C and	10 ⁻⁶ /K
100°C		
200°C		
400°C		
600°C		
800°C		
Langzeit- Warmfestigkeitswerte	Creep properties	N/mm ²
700°C		
800°C		
1000°C		
Verarbeitung	Fabrication	
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C
Umformbarkeit	Workability	
Schweißbarkeit	Weldability	
Schweißzusatz	Filler metal	
Materialeigenschaften	Material description	
Typische Anwendungen	Typical applications	

Nicrofer 7615		
(2.4816)		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
76.0 – 78.0		
14.0 – 16.0		
7.0 – 8.0		
≤ 0.02		
≤ 0.4		
≤ 0.4		
≤ 0.2		
–		
–		
0.02 – 0.06		
≤ 0.03		
–		
Mg 0.02 – 0.04; B ≤ 0.003		
≥ 240	34.8	
≥ 600	87.1	
≥ 30		
≥ 200		
8.4		
14.8		
214		
1.03		
455		
–		
13.7		
14.1		
14.8		
15.4		
16.1		
–		
–		
–		
~ 1370		
~ 900		
gut/good		
gut/good		
Nicrofer S 7020		
	Gute Beständigkeit gegen Aufstickung und Aufkohlung. Gute Duktilität. Hohe Zunderbeständigkeit bis 900 °C. Good resistance to nitriding and carburization. Good ductility. High scaling resistance up to 900 °C.	
	<i>Industrial furnaces.</i>	

Nicrofer 7216 600		
2.4816		
NiCr15Fe		
NW6600		
NC15Fe		
3075		
N06600		
B166		
5687		
≥ 72.0		
14.0 – 17.0		
6.0 – 10.0		
≤ 0.08		
≤ 1.0		
≤ 0.5		
≤ 0.5		
–		
–		
≤ 0.3		
≤ 0.3		
–		
B ≤ 0.006; S ≤ 0.015		
≥ 240	34.8	
≥ 600	87.1	
≥ 30		
≥ 200		
8.4		
14.8		
214		
1.03		
455		
–		
13.7		
14.1		
14.8		
15.4		
16.1		
–		
–		
–		
~ 1370		
~ 700		
gut/good		
gut/good		
Nicrofer S 7020		
	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Aufstickung und Aufkohlung. Hohe Zunderbeständigkeit bis 700 °C. Excellent resistance to nitriding and carburization. High scaling resistance up to 700 °C.	
	<i>Industrial furnaces.</i>	

Nicrofer 6030 690	
2.4642	
NiCr29Fe	
NW6690	
NC30Fe	
-	
N06690	
B166	
-	
≥ 60.0	
27.0 – 30.0	
8.0 – 10.0	
≤ 0.02	
≤ 0.3	
≤ 0.3	
≤ 0.5	
-	
-	
≤ 0.3	
≤ 0.3	
≥ 240	34.8
≥ 580	84.2
≥ 30	
-	
8.2	
12.0	
215	
1.15	
450	
-	
14.1	
14.3	
14.8	
-	
-	
Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h
56	42
31	20
7.7	3.4
~ 1360	
~ 550	
gut/good	
gut/good	
artgleich/matching Nicrofer S 6030 / 7020	
Sehr hohe Beständigkeit gegenüber stark oxidierenden Medien; sowie gegen Hochtemperaturkorrosion in oxidierenden und schwefelhaltigen Atmosphären. Beständig gegen IK und SRK.	
Very high resistance to strongly oxidizing media; also to high-temperature corrosion in oxidizing and sulphurous atmospheres. Resistant to IC and SCC.	
Metallgewebe, Filter, Befestigungselemente für den chemischen Apparate- und Anlagenbau sowie den Industrieofenbau.	
Wire mesh, filters, fasteners for the chemical engineering industry, and for industrial furnaces.	

Nicrofer 6023 601	
2.4851	
NiCr23Fe	
9724	
NC23FeA	
-	
N06601	
-	
-	
58.0 – 63.0	
22.0 – 24.0	
Rest/balance	
0.03 – 0.08	
≤ 0.8	
≤ 0.5	
≤ 0.5	
-	
-	
1.1 – 1.6	
0.1 – 0.4	
-	
-	
≥ 300	
≥ 650	
≥ 30	
-	
8.1	
11.3	
207	
1.19	
450	
-	
13.8	
14.4	
14.8	
15.7	
16.7	
Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h
101	69
31	22
-	-
~ 1370	
~ 600	
gut/good	
zufriedenstellend/satisfactory	
artgleich/matching Nicrofer S 6023 / 7020	
Hervorragende Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Beständigkeit gegen Aufkohlung.	
Outstanding oxidation resistance at high temperatures. Good carburization resistance.	
Metallgewebe und -gestricke für Komponenten von Abgaskatalysatoren; Industrieofenbau.	
Wire mesh for automotive catalytic converter components; industrial furnaces.	

Hitzebeständige Werkstoffe: Fe-Ni-Cr Legierungen. *Heat-resistant alloys:* *Fe-Ni-Cr alloys.*

Krupp VDM Legierung Alloy		
Bezeichnung und Normen		Designation and standards
D	Werkstoff-Nr.	
	Kurzzeichen	
	ISO	
F	AFNOR	
UK	BS Bezeichnung	BS designation
USA	UNS Bezeichnung	UNS designation
	ASTM	
	AMS	
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition (%)
Nickel	Nickel	
Chrom	Chromium	
Eisen	Iron	
Kohlenstoff	Carbon	
Mangan	Manganese	
Silizium	Silicon	
Kupfer	Copper	
Molybdän	Molybdenum	
Kobalt	Cobalt	
Aluminium	Aluminium	
Titan	Titanium	
Niob	Niobium	
Sonstiges	Others	
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur		Mechanical properties at room temperature
Dehngrenze, Rp, 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength ksi
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength ksi
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s %
Kerbschlagzähigkeit ISO-V		Impact strength ISO-V J/cm ²
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur		Physical properties at room temperature
Dichte	Density	g/cm ³
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20°C
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und	Thermal expansion between 20°C and	10 ⁻⁶ /K
100 °C		
200 °C		
400 °C		
600 °C		
800 °C		
Langzeit-Warmfestigkeitswerte		Creep properties N/mm ²
600 °C		
800 °C		
1000 °C		
Verarbeitung		Fabrication
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C
Umformbarkeit	Workability	
Schweißbarkeit	Weldability	
Schweißzusatz	Filler metal	
Materialeigenschaften		Material description
Typische Anwendungen		
Typical applications		

Nicrofer 3718 So DS	
1.4862	X8NiCrSi38-18
–	–
Z 12NCS37-18	–
3075	(N08330)
–	–
35.0 – 39.0	
17.0 – 19.0	
Rest/balance	
≤ 0.1	
0.8 – 1.5	
1.9 – 2.5	
≤ 0.5	
–	
–	
–	
≤ 0.2	
–	
–	
≥ 230	33.4
≥ 550	79.8
≥ 30	
–	
8.0	
11.4	
194	
1.04	
472	
–	
15.1	
15.7	
16.6	
17.4	
18.0	
Rm/10 ⁴ h	Rp 1.0/10 ⁴ h
125	80
20	15
4	–
~ 1350	
~ 1000	
gut/good	
gut/good	
artgleich/matching Nicrofer S 7020	
Sehr gute Beständigkeit gegen Aufkohlung.	
Very good carburization resistance.	
Drahtförderbänder für Industrieöfen.	
Wire conveyor belts for industrial furnaces.	

Nicrofer 3519 Nb	
2.4899	
–	
–	
–	
–	
–	
–	
35.2 – 35.8	
19.2 – 19.8	
Rest/balance	
0.04 – 0.05	
0.45 – 0.65	
1.7 – 2.0	
≤ 0.5	
≤ 0.5	
–	
≤ 0.05	
–	
0.8 – 1.0	
S ≤ 0.1; N ≤ 0.08; P ≤ 0.035; B ≤ 0.02	
Zr 0.03 – 0.05; SE/RE 0.03 – 0.05	
–	
–	
–	
–	
–	
8.1	
11.4	
200	
1.05	
456	
–	
15.1	
15.6	
16.5	
17.5	
18.0	
Rm/10 ⁴ h	Rp 1.0/10 ⁴ h
125	80
20	15
4	–
~ 1350	
~ 850	
gut/good	
gut/good	
artgleich/matching	
Gute Oxidationsbeständigkeit.	
Good oxidation resistance.	
Drahtförderbänder für Industrieöfen.	
Wire conveyor belts for industrial furnaces.	

Hitzebeständige Werkstoffe: Fe-Cr-Ni Sonderedelstähle. *Heat-resistant alloys:* *Fe-Cr-Ni special stainless steels.*

Cronifer 2520 310 / 314	
1.4841	
X15CrNiSi25-20	
-	
Z 12CNS25-20	
(310 S24)	
S31000 / S31400	
A580	
-	
19.0 – 21.0	
24.0 – 25.0	
Rest/balance	
≤ 0.15	
≤ 2.0	
1.5 – 2.0	
-	
-	
-	
-	
-	
SE / RE ≤ 0.08	
≥ 230	33.4
≥ 550	79.8
≥ 30	
-	
7.9	
11.9	
196	
0.96	
472	
-	
15.8	
16.0	
16.5	
17.1	
18.0	
Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h
160	105
18	12
-	-
~ 1420	
~ 1150	
gut/good	
gut/good	
artgleich/matching Nicrofer S 7020	
Gute Zug- und Zeitstandfestigkeit. Beständigkeit gegenüber Hochtemperaturkorrosion.	
Good tensile strength and creep rupture strength. Resistant to high-temperature corrosion.	
Industrieofenbau.	
Industrial furnaces.	

Cronifer 2520 nv 310 H	
1.4845	
X12CrNi25-21	
-	
Z 12CN25-20	
310 S31	
S31009	
A580	
-	
19.0 – 22.0	
24.0 – 26.0	
Rest/balance	
0.04 – 0.08	
≤ 2.0	
0.2 – 0.7	
-	
-	
-	
-	
-	
SE / RE ≤ 0.08	
≥ 210	30.5
≥ 500	72.6
≥ 35	
-	
7.9	
11.9	
196	
0.96	
472	
-	
15.5	
17.0	
17.0	
-	
Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h
160	105
18	12
-	-
~ 1420	
~ 1150	
gut/good	
gut/good	
artgleich/matching Nicrofer S 7020	
Ähnlich Cronifer 2520, jedoch mit erhöhter Zähigkeit.	
Similar to Cronifer 2520, but with increased toughness.	
Industrieofenbau, Metallgewebe für die Automobilindustrie.	
Industrial furnaces, wire mesh for the automotive industry.	

Ferrotherm 4828 309	
1.4828	
X15CrNiSi20-12 (4955)	
Z 9CN24-13	
-	
-	
-	
-	
11.0 – 11.8	
19.0 – 20.0	
Rest/balance	
0.05 – 0.10	
≤ 2.0	
1.8 – 2.3	
-	
≤ 0.7	
-	
-	
-	
P ≤ 0.04; S ≤ 0.03	
≥ 230	33.4
500 – 700	72.5 – 101.6
≥ 30	
-	
7.9	
15	
-	
0.85	
500	
-	
17.5	
-	
18.5	
Rm / 10 ⁴ h	
120	
18	
8.5	
~ 1380	
~ 1000	
gut/good	
gut/good	
artgleich/matching (1.4829)	
Oxidationsbeständig gegenüber Luft bis 1000 °C. Gute Beständigkeit in stickstoff- haltigen Medien.	
Oxidation-resistant to air up to 1000 °C. Good resistance in nitriding media.	
Drahtförderbänder für Industrieöfen.	
Wire conveyor belts for industrial furnaces.	

Hochwarmfester Werkstoff: Ni-Cr-Fe Standardlegierung. *High-temperature, high-strength alloy: Ni-Cr-Fe standard alloy.*

Krupp VDM Legierung Alloy		Nicrofer 45 TM 45 TM			
Bezeichnung und Normen		Designation and standards			
D Werkstoff-Nr.	Kurzzeichen	<i>Designation</i>			
Kurzzeichen	ISO				
F AFNOR					
UK BS Bezeichnung	BS designation				
USA UNS Bezeichnung	UNS designation				
ASTM					
AMS					
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition (%)			
Nickel	Nickel				
Chrom	Chromium				
Eisen	Iron				
Kohlenstoff	Carbon				
Mangan	Manganese				
Silizium	Silicon				
Kupfer	Copper				
Molybdän	Molybdenum				
Kobalt	Cobalt				
Aluminium	Aluminium				
Titan	Titanium				
Niob	Niobium				
Sonstiges	Others				
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties			
bei Raumtemperatur		at room temperature			
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength	ksi		
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength	ksi		
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s	%		
Kerbschlagzähigkeit ISO-V		Impact strength ISO-V	J/cm ²		
Physikalische Eigenschaften		Physical properties			
bei Raumtemperatur		at room temperature			
Dichte	Density	g/cm ³			
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK			
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm			
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m			
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20°C	J/kg K bei/at 800°C		
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und	Thermal expansion between 20°C and	10 ⁻⁶ /K			
100°C					
200°C					
400°C					
600°C					
800°C					
Langzeit-Wärmefestigkeitswerte		Creep properties			
600°C		N/mm ²			
650°C					
700°C					
800°C					
1000°C					
Verarbeitung		Fabrication			
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C			
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C			
Umformbarkeit	Workability				
Schweißbarkeit	Weldability				
Schweißzusatz	Filler metal				
Materialeigenschaften		Material description			
Exzellente Beständigkeit in oxidierenden, reduzierenden, aufstickenden und schwefelhaltigen Medien. Gute Warmfestigkeit und Zeitstandfestigkeit.					
Excellent resistance to oxidizing, reducing, nitriding and sulphurous media. Good heat resistance and creep rupture strength.					
Typische Anwendungen		Typical applications			
Drahtförderbänder für den Industrofenbau. Befestigungselemente. Brennwerttechnik.					
Wire conveyor belts for industrial furnaces. Fasteners. Combustion engineering.					

Hochwarmfeste Werkstoffe:

Ni-Cr-Fe, Ni-Cr-Mo, Ni-Cr-Co-Mo Superlegierungen.

High-temperature, high-strength alloys:

Ni-Cr-Fe, Ni-Cr-Mo, Ni-Cr-Co-Mo superalloys.

Nicrofer 6025 HT 602 CA	Nicrofer 5520 Co 617	Nicrofer 5219 Nb 718	Nicrofer 4722 Co X
2.4633 NiCr25FeALY – – – N06025 B166 – – Rest/balance 24.0 – 26.0 8.0 – 11.0 0.15 – 0.25 ≤ 0.1 ≤ 0.5 ≤ 0.1 – – 1.8 – 2.4 0.1 – 0.2 – Y 0.05 – 0.12; Zr 0.01 – 0.1	2.4663 NiCr23Co12Mo NW6617 – – N06617 – – Rest/balance 20.0 – 23.0 ≤ 2.0 0.05 – 0.1 ≤ 0.7 ≤ 0.7 – 8.0 – 10.0 10.0 – 13.0 0.6 – 1.5 0.2 – 0.6 – –	2.4668 NiCr19NbMo NW7718 NC 19FeNb – N07718 – 5832 50.0 – 55.0 17.0 – 21.0 Rest/balance 0.02 – 0.08 ≤ 0.35 ≤ 0.35 ≤ 0.2 2.8 – 3.3 ≤ 1.0 0.3 – 0.7 0.70 – 1.15 4.8 – 5.5 B 0.002 – 0.006	2.4665 NiCr22Fe18Mo NiCr21Fe18Mo9 NC 22FeD – N06002 – – Rest/balance 20.5 – 23.5 17.0 – 20.0 0.05 – 0.15 ≤ 1.0 ≤ 1.0 – 8.0 – 10.0 0.5 – 2.5 ≤ 0.25 – – W 0.2 – 1.0
≥ 300 43.5 ≥ 650 49.3 ≥ 30 ≥ 60	≥ 300 43.5 ≥ 700 101.6 ≥ 35 ≥ 150	≥ 1040 150.9 ≥ 1240 180.0 ≥ 12	≥ 240 34.8 ≥ 660 95.8 ≥ 35
7.9 11.3 215 1.18 450 558	8.4 13.4 212 1.22 420 615	8.2 11.1 205 1.23 432 –	8.3 11.3 205 1.15 435 640
11.9 13.5 14.5 14.9 16.6	11.6 12.6 13.6 14.0 15.4	12.6 13.2 14.1 14.9 16.1	13.6 13.9 14.6 15.2 15.9
Rm/10 ⁴ h Rp 1.0/10 ⁴ h	Rm/10 ⁴ h Rp 1.0/10 ⁴ h	Rm/10 ⁴ h Rp 1.0/10 ⁴ h	Rm/10 ⁴ h Rp 1.0/10 ⁴ h
– – 56 42 31 20 10 4.3	260 220 – – 123 99 65 45 10 5.5	650 580 – – 220 200 36 19 – –	231 123 – – 122 74 59 42 7.4 4.9
~ 1370 ~ 1200 zufriedenstellend/satisfactory zufriedenstellend/satisfactory artgleich/matching Nicrofer S 6025	~ 1330 ~ 1100 zufriedenstellend/satisfactory zufriedenstellend/satisfactory artgleich/matching Nicrofer S 5520	~ 1290 ~ 700 gut/good zufriedenstellend/satisfactory artgleich/matching Nicrofer S 5219	~ 1260 ~ 1200 gut/good gut/good artgleich/matching Nicrofer S 4722
Außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen, sehr gute Korrosionsbeständigkeit in aufkohlenden Medien, ausgezeichnete Hochtemperaturzeitstandwerte. <i>Exceptional oxidation resistance at high temperatures, very good corrosion resistance in carburizing media, excellent high-temperature creep rupture properties.</i>	Ausgezeichnete Kriechfestigkeit, hervorragende Beständigkeit gegen Aufkohlung, sehr gute Oxidationsbeständigkeit. <i>Excellent creep strength, outstanding resistance to carburization, very good oxidation resistance.</i>	Aushärtbar, hohe Zeitstandfestigkeit bis 700 °C und Oxidationsbeständigkeit bis 980 °C. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. <i>Precipitation hardenable, high creep rupture strength up to 700 °C and oxidation resistance up to 980 °C. Excellent corrosion resistance.</i>	Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit bis 1200 °C. Hochtemperaturfestigkeit. Beständig in aufkohlender und aufstickender Atmosphäre. <i>Excellent resistance to oxidation up to 1200 °C. High-temperature strength. Resistant in carburizing and nitriding atmospheres.</i>
Drahtförderbänder für den Industrieofenbau. Befestigungselemente. Brennwerttechnik. Wire conveyor belts for industrial furnaces. Fasteners. Combustion engineering.	Luft- und Raumfahrtindustrie. Aerospace industry.	Federn- und Befestigungselemente für die Luft- und Raumfahrtindustrie, sowie die Offshore- und Meerestechnik. Springs and fasteners for the aerospace industry and for offshore and marine engineering.	Roste, Transportbänder für den Industrieofenbau; Komponenten in industriellen und fliegenden Gasturbinen. Grates, conveyor belts for industrial furnaces; components in industrial and aircraft gas turbines.

Hochwarmfeste Werkstoffe: Co-Cr-Ni-W Legierungen. *High-temperature, high-strength alloys: Co-Cr-Ni-W alloys.*

Krupp VDM Legierung Alloy		Conicro 5010 W 25		Conicro 4023 W 188	
Bezeichnung und Normen	Designation and standards				
D Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO	Designation	2,4964 CoCr20W15Ni —	KC20WN —	2,4683 CoCr22NiW —	KCN22W —
F AFNOR		R30605 —	5796	R30188 —	5801
UK BS Bezeichnung	BS designation	9.0 – 11.0 19.0 – 21.0 ≤ 3.0 0.05 – 0.15 1.0 – 2.0 ≤ 0.3	20.0 – 24.0 20.0 – 24.0 ≤ 3.0 0.05 – 0.15 ≤ 1.25 0.2 – 0.4	Rest/balance	20.0 – 24.0 20.0 – 24.0 ≤ 3.0 0.05 – 0.15 ≤ 1.25 0.2 – 0.4
USA UNS Bezeichnung	UNS designation	—	—	Rest/balance	—
ASTM		—	—	—	—
AMS		—	—	—	—
Chemische Zusammensetzung	Chemical composition (%)				
Nickel	Nickel	W 14.0 – 16.0		W 13.0 – 16.0; La 0.02 – 0.12 B ≤ 0.010	
Chrom	Chromium				
Eisen	Iron				
Kohlenstoff	Carbon				
Mangan	Manganese				
Silizium	Silicon				
Kupfer	Copper				
Molybdän	Molybdenum				
Kobalt	Cobalt				
Aluminium	Aluminium				
Titan	Titanium				
Niob	Niobium				
Sonstiges	Others				
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature				
Dehngrenze, Rp 0,2 % N/mm ²	0.2 % yield strength ksi	≥ 380	55.2	≥ 380	55.2
Zugfestigkeit, Rm N/mm ²	Tensile strength ksi	≥ 900	130.6	≥ 860	124.8
Bruchdehnung, A ₅	Elongation, A ₅ %	≥ 30	—	≥ 40	—
Kerbschlagzähigkeit ISO-V	Impact strength ISO-V J/cm ²	—		—	
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature				
Dichte	Density g/cm ³	9.1	9.1	9.1	9.1
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity W/mK	9.7	10.2	10.2	10.2
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity kN/mm	226	222	222	222
Spezifisch elektrischer Widerstand	Electrical resistivity Ω mm ² /m	0.89	0.95	0.95	0.95
Spezifische Wärme	Specific heat J/kg K bei/at 20°C	385	405	405	405
	J/kg K bei/at 800°C	—	—	—	—
	J/kg K bei/at 1000°C	—	—	—	—
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und 100°C	Thermal expansion between 20°C and 100°C	12.3	11.9	11.9	11.9
200°C		12.9	12.6	12.6	12.6
400°C		13.8	13.8	13.8	13.8
600°C		14.6	15.2	15.2	15.2
800°C		15.7	15.5	15.5	15.5
Langzeit- Warmfestigkeitswerte	Creep properties N/mm²	Rm/10⁴h	Rp 1.0/10⁴h	Rm/10⁴h	Rp 1.0/10⁴h
600°C		210	—	—	—
800°C		78	—	80	—
1000°C		12	—	12	—
Verarbeitung	Fabrication				
Schmelztemperatur	Melting temperature °C	~ 1330	~ 1300	~ 1300	~ 1300
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature °C	~ 1100	~ 1150	~ 1150	~ 1150
Umformbarkeit	Workability	gut/good	gut/good	gut/good	gut/good
Schweißbarkeit	Weldability	gut/good	gut/good	gut/good	gut/good
Schweißzusatz	Filler metal	artgleich/matching Nicrofer S 5010	artgleich/matching Nicrofer S 4023	artgleich/matching Nicrofer S 4023	artgleich/matching Nicrofer S 4023
Materialeigenschaften	Material description				
		Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften sowie gute Oxidations- und Zunderbeständigkeit bis 1100°C.	Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften sowie gute Oxidations- und Zunderbeständigkeit bis 1150°C.	Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften sowie gute Oxidations- und Zunderbeständigkeit bis 1150°C.	Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften sowie gute Oxidations- und Zunderbeständigkeit bis 1150°C.
Typische Anwendungen	Typical applications				
		Excellent mechanical properties and good resistance to oxidation and scaling up to 1100°C.	Excellent mechanical properties and good resistance to oxidation and scaling up to 1150°C.	Excellent mechanical properties and good resistance to oxidation and scaling up to 1150°C.	Excellent mechanical properties and good resistance to oxidation and scaling up to 1150°C.
		„Brush seals“ und Befestigungselemente für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Medizintechnik. Drahtgestrick für den Einsatz in der Katalysatortechnik: Luftreinigung.	Brush seals and fasteners for the aerospace industry and medical engineering. Wire mesh for use in catalytic converter systems: air purification.	Luft- und Raumfahrtindustrie.	Aerospace industry.

Heizleiter- und Widerstandswerkstoffe (Spritzdrähte):

Ni-Cr und Cr-Al Legierungen.

Heating element and resistance alloys (spray wire):

Ni-Cr and Cr-Al alloys.

Cronix 80	Cronifer II	Aluchrom 0	Aluchrom I
2.4869 NiCr80 20	2.4867 NiCr60 15	1.4765 CrAl25 5	1.4767 CrAl20 5
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
N06003	N06004	K92500	K92400
B344	–	B603	B603
5676	–	–	–
Rest/balance	≥ 59.0	–	–
19.0 – 21.0	14.0 – 17.0	21.0 – 23.0	19.0 – 21.0
≤ 1.0	≤ 0.10	Rest/balance	Rest/balance
≤ 0.08	≤ 1.0	≤ 0.08	≤ 0.08
≤ 1.0	1.0 – 1.75	≤ 0.5	≤ 0.5
1.0 – 1.5	≤ 0.5	≤ 0.6	≤ 0.6
≤ 0.5	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
≤ 0.2	≤ 0.3	5.0 – 6.0	4.5 – 5.25
–	–	–	–
–	–	–	–
SE/RE 0.01 – 0.04	≥ 0.04	Zr ≤ 0.3	Zr ≤ 0.3
–	–	–	–
≥ 280	≥ 250	≥ 400	≥ 400
40.6	36.3	58.1	58.1
≥ 650	≥ 600	≥ 600	≥ 600
94.3	87.1	87.1	87.1
≥ 18	≥ 18	≥ 12	≥ 12
–	–	–	–
8.3	8.2	7.1	7.2
14.6	13.4	12.5	13.5
200	200	210	210
1.12	1.13	1.44	1.37
420	460	460	460
–	–	–	–
500	500	600	630
–	–	–	–
13.5	13.5	10.8	10.8
14.0	14.0	11.0	11.0
14.5	14.5	12.0	12.0
15.5	15.5	13.0	13.0
16.0	16.0	14.0	14.0
Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h	Rm / 10 ⁴ h	Rp 1.0 / 10 ⁴ h
–	80	–	40
–	15	–	6
–	4	–	1
~ 1400	~ 1390	~ 1500	~ 1500
~ 1230	~ 1150	~ 1350	~ 1300
gut/good	gut/good	gut/good	gut/good
zufriedenstellend/satisfactory	zufriedenstellend/satisfactory	zufriedenstellend/satisfactory	zufriedenstellend/satisfactory
artgleich/matching	artgleich/matching	artgleich/matching	artgleich/matching
Gute Warmfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit bis 1200 °C. Sehr konstante elektrische Eigenschaften.	Hitzebeständig und warmfest.	Sehr hohe Hitzebeständigkeit. Kältsprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich 450 und 550 °C, sowie bei Temperaturen über 1000 °C.	Gute Hitzebeständigkeit. Kältsprödigkeit möglich nach Einsatz im Temperaturbereich 450 und 550 °C, sowie bei Temperaturen über 1000 °C.
Good resistance to oxide scaling and to thermal fatigue up to 1200 °C. Very stable electrical properties.	Heat-resistant and strong at high temperatures.	Very high heat resistance. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.	Good heat resistance. Cold brittleness possible after service at between 400 and 550 °C and at above 1000 °C.
Spritzdrähte für die Beschichtung von Bauteilen aus Stahl für den Industriefurnacebau, vornehmlich im Hochtemperaturbereich.	Spritzdrähte für die Beschichtung von Bauteilen aus Stahl für den Industriefurnacebau, vornehmlich im Hochtemperaturbereich.	Spritzdrähte für die Beschichtung von Bauteilen aus Stahl für den Industriefurnacebau, vornehmlich im Hochtemperaturbereich.	Spritzdrähte für die Beschichtung von Bauteilen aus Stahl für den Industriefurnacebau, vornehmlich im Hochtemperaturbereich.
Wire for spray metallizing of steel components for industrial furnace construction, chiefly in the high-temperature range.	Wire for spray metallizing of steel components for industrial furnace construction, chiefly in the high-temperature range.	Wire for spray metallizing of steel components for industrial furnace construction, chiefly in the high-temperature range.	Wire for spray metallizing of steel components for industrial furnace construction, chiefly in the high-temperature range.

Normenvergleich

nach Werkstoff-Nummern.

Comparison

according to "Werkstoff-Nummern".

Werkstoff-Nummer	Legierung Alloy	Krupp VDM Bezeichnung Krupp VDM designation	Seite Page
1.4016	430	NIROSTA 4016	32
1.4021	420	NIROSTA 4021	32
1.4301	304	NIROSTA 4301	33
1.4301	304	Cronifer 1809	33
1.4303	305	NIROSTA 4303	33
1.4306	304 L	NIROSTA 4306	34
1.4310	301	NIROSTA 4310	34
1.4401	316	NIROSTA 4401	35
1.4404	316 L	NIROSTA 4404	35
1.4435	316	NIROSTA 4435	35
1.4529	926	Cronifer 1925 hMo	37
1.4539	904 L	Cronifer 1925 LC	37
1.4541	321	NIROSTA 4541	36
1.4562	31	Nicrofer 3127 hMo	30
1.4563	28	Nicrofer 3127 LC	30
1.4571	316 Ti	NIROSTA 4571	36
1.4575	—	Cronifer 2803 Mo	31
1.4591	33	Nicrofer 3033	31
1.4765	—	Aluchrom 0	45
1.4767	—	Aluchrom I	45
1.4828	309	Ferrotherm 4828	41
1.4841	310 / 314	Cronifer 2520	41
1.4845	310 S	Cronifer 2520 nv	41
1.4862	DS	Nicrofer 3718 So	40
1.4876	800	Nicrofer 3220	31
2.0872	CuNi 90 / 10	Cunifer 10	23
2.0878	—	Cunifer 20	22
2.0882	CuNi 70 / 30	Cunifer 30	22
2.4060	205	VDM Nickel 99,6	18
2.4061	205	VDM LC-Nickel 99,6	18
2.4066	200	VDM Nickel 99,2	19
2.4068	201	VDM LC-Nickel 99,2	19
2.4106	—	VDM Nickel 99,0 MnRö	19
2.4108	—	Nickelmangan 1C	19
2.4360	400	Nicorros	20
2.4361	400 L	LC-Nicorros	20
(2.4361)	—	Nicorros Optik	21
2.4605	59	Nicrofer 5923 hMo	26
2.4610	C-4	Nicrofer 6616 hMo	25
2.4617	B-2	Nimofer 6928	24
2.4619	G-3	Nicrofer 4823 hMo	27
2.4633	602 CA	Nicrofer 6025 HT	43
2.4642	690	Nicrofer 6030	39
2.4660	20	Nicrofer 3620 Nb	29
2.4663	617	Nicrofer 5520 Co	43
2.4665	X	Nicrofer 4722 Co	43
2.4668	718	Nicrofer 5219 Nb	43
2.4683	188	Conicro 4023 W	44
2.4710	B-10	Nimofer 6224	25
2.4816	600	Nicrofer 7216	38
(2.4816)	—	Nicrofer 7615	38
2.4817	600 L	Nicrofer 7216 LC	28
2.4819	C-276	Nicrofer 5716 hMoW	26
2.4850	50 PLUS	Nicrofer 5020 hMo	27
2.4851	601	Nicrofer 6023	39
2.4856	625	Nicrofer 6020 hMo	25
2.4858	825	Nicrofer 4221	29
2.4867	—	Cronifer II	45
2.4869	—	Cronix 80	45
2.4889	45 TM	Nicrofer 45 TM	42
2.4899	—	Nicrofer 3519 Nb	40
2.4964	25	Conicro 5010 W	44

Normenvergleich

nach UNS Bezeichnungen.

Comparison

according to UNS designations.

UNS Bezeichnung <i>UNS designation</i>	Legierung <i>Alloy</i>	Krupp VDM Bezeichnung <i>Krupp VDM designation</i>	Seite <i>Page</i>
C70600	CuNi 90 / 10	Cunifer 10	23
C71000	–	Cunifer 20	22
C71500	CuNi 70 / 30	Cunifer 30	22
K92400	–	Aluchrom I	45
K92500	–	Aluchrom O	45
N02200	200	VDM Nickel 99,2	19
N02201	201	VDM LC-Nickel 99,2	19
N02205	205	VDM Nickel 99,6	18
N02205	205	VDM LC-Nickel 99,6	18
N04400	400	Nicroros	20
N04402	400 L	LC-Nicroros	20
N06002	X	Nicrofer 4722 Co	43
N06003	–	Cronix 80	45
N06004	–	Cronifer II	45
N06025	602 CA	Nicrofer 6025 HT	43
N06045	45 TM	Nicrofer 45 TM	42
N06059	59	Nicrofer 5923 hMo	26
N06455	C-4	Nicrofer 6616 hMo	25
N06600	600	Nicrofer 7216	38
N06601	601	Nicrofer 6023	39
N06602	600 L	Nicrofer 7216 LC	28
N06617	617	Nicrofer 5520 Co	43
N06625	625	Nicrofer 6020 hMo	25
N06690	690	Nicrofer 6030	28
N06985	G-3	Nicrofer 4823 hMo	27
N07718	718	Nicrofer 5219 Nb	43
N08020	20	Nicrofer 3620 Nb	29
N08028	28	Nicrofer 3127 LC	30
N08031 (N08330)	31	Nicrofer 3127 hMo	30
	DS	Nicrofer 3718 So	40
N08800	800	Nicrofer 3220	31
N08825	825	Nicrofer 4221	29
N10276	C 276	Nicrofer 5716 hMoW	26
N10665	B-2	Nimofer 6928	24
R20033	33	Nicrofer 3033	31
R30188	188	Conicro 4023 W	44
R30605	25	Conicro 5010 W	44
S30100	301	NIROSTA 4310	34
S30400	304	NIROSTA 4301	33
S30403	304 L	NIROSTA 4306	34
S30500	305	NIROSTA 4303	33
S30900	309	Ferrotherm 4828	41
S31000 / 31400	310 / 314	Cronifer 2520	41
S31009	310 S	Cronifer 2520 nv	41
S31600	316	NIROSTA 4401	35
S31603	316	NIROSTA 4435	35
S31603	316 L	NIROSTA 4404	35
S31635	316 Ti	NIROSTA 4571	36
S32100	321	NIROSTA 4541	36
S42000	420	NIROSTA 4021	32
S43000 (S44660)	430	NIROSTA 4016	32
–	–	Cronifer 2803 Mo	31
–	304/304L	Cronifer 1809	33
–	926	Cronifer 1925 hMo	37
–	904 L	Cronifer 1925 LC	37
–	–	VDM Nickel 99,0 Mn Rö	19
–	–	Nickelmangan 1C	19
–	–	Nicroros Optik	21
–	–	Nicrofer 3519 Nb	40
–	50 PLUS	Nicrofer 5020 hMo	27
–	–	Nicrofer 7615	38
–	B 10	Nimofer 6224	25

Krupp VDM Vertriebsbüros, Niederlassungen und Vertretungen. Krupp VDM sales offices, subsidiaries and representations.

Deutschland / Germany

Hauptverwaltung / Head office

Krupp VDM GmbH
Plettenberger Strasse 2
58791 Werdohl
P.O. Box 1820
58778 Werdohl
Phone: (23 92) 55-0
Fax: (23 92) 55-22 17
E-Mail:
info@vdm.thyssenkrupp.com
http://www.kruppvdm.de

Deutschland / Germany

Berlin

Krupp VDM GmbH
Wittestrasse 49
13509 Berlin
Phone: (30) 4 32 40 36
Fax: (30) 4 35 29 68

Dresden

Krupp VDM GmbH
Oskar-Röder-Strasse 3
01237 Dresden
Phone: (3 51) 2 52 28 06
Fax: (3 51) 2 52 28 07

Nürnberg

Krupp VDM GmbH
Dieselstrasse 55
90441 Nürnberg
Phone: (9 11) 6 63 26 00
Fax: (9 11) 6 63 26 01

Stuttgart

Krupp VDM GmbH
Am Ostkai 15
70327 Stuttgart
Phone: (7 11) 9 32 88-36
Fax: (7 11) 9 32 88 37

Werdohl

Krupp VDM GmbH
Plettenberger Strasse 2
58791 Werdohl
P.O. Box 1820
58778 Werdohl
Phone: (23 92) 55-25 88
Fax: (23 92) 55-25 26

Europa / Europe

Belgien/Luxemburg

Belgium/Luxembourg
S.A. Krupp VDM Belgium N.V.
Avenue du Champ de Mai,
14 Bte 34
Résidence Saturne
B-1410 Waterloo
Phone: (2) 3 54 29 00
Fax: (2) 3 54 36 26

Bulgarien / Bulgaria

Krupp VDM Austria GmbH
Parensov Str. 26
BG-1000 Sofia
Phone: (2) 989 1677
Fax: (2) 989 1677

Dänemark / Denmark

Carl A. Plesner A/S
P.O. Box 119
Klinthøj Vænge 6
DK-3460 Birkerød
Phone: (45) 81 96 00
Fax: (45) 81 96 22

Finnland / Finland

Oy Cronimo Ab
Karthutie 6
SF-01900 Nurmijärvi
Phone: (9) 2 76 42 10
Fax: (9) 27 64 21 50

Frankreich / France

Krupp VDM S.a.r.l.
30, Bd. Bellerive
F-92566 Rueil Malmaison
Cedex
Phone: (1) 41 39 04 20
Fax: (1) 47 16 78 20
47 16 78 14

Griechenland / Greece

INTERAG Ltd.
P.O. Box 65060
8, Pambouki Str.
GR-15410 Psychico (Athens)
Phone: (1) 6 72 67 11
6 72 67 15
Fax: (1) 6 71 12 74

Europa / Europe

Großbritannien / Great Britain

Krupp VDM (U.K.) Ltd.
VDM House
111, Hare Lane
Claygate-Esher, Surrey.
KT10 0QY
Phone: (1372) 46 71 37
Fax: (1372) 46 63 88

Italien / Italy

Krupp VDM Italia S.R.L.
Via Milanese 20
I-20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Phone: (02) 24 10 46 1
Fax: (02) 24 10 46 29

Niederlande / Netherlands

Krupp VDM Nederland B.V.
Stationsweg 4
NL-3311 JW Dordrecht
P.O. Box 750
NL-3300 AT Dordrecht
Phone: (78) 6 31 69 66
Fax: (78) 6 31 58 57

Norwegen / Norway

A/S Stavanger Rørhandel
Gamle Forusvei 53
P.O. Box 184
N-4033 Forus
Phone: (51) 81 85 00
Fax: (51) 81 86 00

Österreich/Mittel- und Osteuropa

Austria/Central and Eastern Europe
Krupp VDM Austria GmbH
Tenscherstrasse 3
A-1230 Wien
Phone: (1) 6 15 06 00
Fax: (1) 6 15 36 00

Polen / Poland

Krupp VDM Austria GmbH
Rzeznica 13/15
PL-31-540 Krakow
Phone: (12) 429 32 62
Fax: (12) 429 33 43

Europa / Europe	Nordamerika / North America	Südamerika / South America	Afrika / Africa
Rumänien / Romania Krupp VDM Austria GmbH Str. Popa Savu nr. 74 RO-71262 Bucuresti 1 Phone: (1) 2 22 75 55 Fax: (1) 2 22 28 63	Kanada / Canada Krupp VDM Canada Ltd. 11 Allstate Parkway Suite 203 Markham, Ontario L3R 9T8 Phone: (905) 4 77-20 64 Fax: (905) 4 77-28 17	Argentinien / Argentina Walvoss S.R.L. Humberto 1° 1333 C 1103 ADA Buenos Aires Phone: (11) 43 04 87 70 Fax: (11) 43 05 06 91	Ägypten / Egypt OSAB Trade Dr. O. Abbas 6, EL NIL EL ABIAD ST. Lebanon Square Giza Cairo Phone: (2) 3 03 46 33 Fax: (2) 3 46 08 00
Russische Föderation / Russian Federation Krupp VDM Austria GmbH Krasnopresnenskaja nab 12 Internationales Handelszentrum (CMT) Büro 1209 123610 Moskau Phone: (502) 258 1298 Fax: (502) 258 1298	USA Krupp VDM Technologies Corp. 306 Columbia Turnpike Florham Park, New Jersey 07932 Phone: (973) 2 36-16 64 Fax: (973) 2 36-19 60	Brasilien / Brazil Thyssen Acos Especiais Ltda. Rua da Mooca, no. 1615/1637 CEP 03103-003, São Paulo-SP Phone: (11) 60 96-75 37 Fax: (11) 60 96-73 91	Chile Thyssen Aceros y Servicios, S.A. Av. Alc. Carlos Valdovinos 1553/ San Miguel Santiago de Chile Phone: (2) 420 55 75 Fax: (2) 443 88 06
Schweden / Sweden ESMA AB Domnarvsgatan 8 P.O. Box 8027 S-16308 Spanga Phone: (8) 47 44 200 Fax: (8) 47 44 260	Mexiko / México Krupp VDM de México, S.A. de C.V. Bulevard Manuel Avila Camacho No. 80 PH-A Col. Lomas de Sotelo-El Parque Naucalpan de Juarez, Edo. de México 53390 México Phone: (5) 557 1471 Fax: (5) 557 1476	Chile Thyssen Aceros y Servicios, S.A. Av. Alc. Carlos Valdovinos 1553/ San Miguel Santiago de Chile Phone: (2) 420 55 75 Fax: (2) 443 88 06	Südafrika / South Africa Krupp VDM Technology S.A. (Pty.) Ltd. P.O. Box 84 Wendywood 2144 Phone: (11) 4 44-36 20 Fax: (11) 4 44-39 50
Schweiz / Switzerland Krupp VDM (Schweiz) AG Lange Gasse 90 P.O. Box CH-4002 Basel Phone: (61) 2 05 84 88 Fax: (61) 2 05 84 15		Ecuador Importadora Schiller Cia. Ltda. Toledo 1328 y Coruña Quito Phone: (2) 547 760 Fax: (2) 562 778	
Spanien/Portugal Spain/Portugal VDM IBERICA Oficina Representación Krupp VDM GmbH en España Calvet, 30 – 32, 2.º, 1.ª E-08021 Barcelona Phone: (93) 2 00 90 11 Fax: (93) 2 00 22 54		Kolumbien / Colombia HERGUT Ltda. Cra. 43 A No. 1, Sur-31, Of. 208 Medellin Phone: (4) 266-17 37 266-17 57 Fax: (4) 268-61 92	
Tschechische Republik/Slowakei Czech Republic/Slovakia Krupp VDM Austria GmbH Nejedleho 9 CZ-63800 Brno Phone: (5) 45 22 23 40 Fax: (5) 45 22 23 40		Peru AMSET E.I.R.L. Eckhard Thode R. José María Eguren (Chumbiango) 107, Dpto. 302 Miraflores (Lima 18) Phone: (1) 440 4953 Fax: (1) 442 1233	
Türkei / Turkey Akkurt A.S. Ahmediye Köyü TR-34904 Çekmece-Istanbul P.K. 140 TR-34711 Bakirköy-Istanbul Phone: (212) 8 87 14 15 – 17 Fax: (212) 8 87 10 79		Uruguay Fierro Vignoli S.A. Av. Uruguay 1274/76 Montevideo Phone: (2) 91 45 60 Fax: (2) 92 12 30	
		Venezuela Gunz Industrial, C.A. 2da. Av. c/c 1ra. Transversal., Edf. La Pradera, Torre B., Piso 9, P.H. 90-B, Urb. Los Palos Grandes, Caracas 1060 Phone: (2) 284-24 96 Fax: (2) 978-12 85	

Mittlerer Osten / Middle East**Islamische Republik Iran
Islamic Republic of Iran**

Krupp Iran Ltd.
Division Krupp VDM
P.O. Box 141 55-1979
Ostad Motahari Ave., 368
Tehran 15968
Phone: (21) 890 6592
Fax: (21) 890 0256

Israel

Middle East Metals Ltd.
1, Korazin St.
Givatayim 53 583
Phone: (3) 5 71 53 74
Fax: (3) 5 71 53 71

Jordanien / Jordan

International Technical
Construction Company
P.O. Box 95 02 79
Amman
Phone: (6) 5 51 49 63
Fax: (6) 5 53 70 69

Saudi Arabien / Saudi Arabia

Al-Bassam Petroleum
Equipment Co.
King Street, P.O. Box 2611
Damman
Phone: (3) 8 34 07 19
Fax: (3) 8 33 26 71

U.A.E.

Eastern Union Corporation
P.O. Box 3489
Tourist Club Area
Abu Dhabi
Phone: (2) 78 24 62
Fax: (2) 77 19 58

Indien / India

Variety (Agents) Private Ltd.
301, Kakad Chambers
132, Dr. Annie Besant Road
Worli, Mumbai-400 018
Phone: (22) 4 93-60 99/-2691
Fax: (22) 4 95-05 78

Asien / Asia**Hong Kong**

Krupp VDM Hongkong Ltd.
Unit 1301, 13th Floor
Fook Lee Commercial Centre
Town Place,
No. 33 Lockhart Road,
Wanchai, Hong Kong
Phone: 25 27 20 08
Fax: 25 27 20 45

Japan

Krupp VDM Japan K.K.
2nd Floor
Ochanomizu Itoh Bldg.
3-3, Kanda-Surugadai
Chiyoda-Ku
Tokyo 101-0062
Phone: (3) 32 95-45 91
Fax: (3) 32 95-45 94

Philippinen / Philippines

MESCO Inc.
MESCO Building
Reliance Corner Brixton Streets
1603 Pasig City
Phone: (2) 6 31 17 75
Fax: (2) 6 31 40 28

**Singapur/Malaysia
Singapore/Malaysia**

Leong Jin Corporation Pte. Ltd.
No. 11, Benoi Crescent
Jurong Industrial Estate
Singapore 629974
Phone: 2 66 11 32
Fax: 2 66 15 22

Südkorea / South Korea

Krupp VDM Korea Co., Ltd.
1213, Hyundai Office B/D
9-4 Sunai-Dong, Bundang-Gu
Sungnam-City
Kyunggi-Do
South Korea 463-020
Phone: (31) 711-1583
Fax: (31) 717-1583

Asien / Asia**Volksrepublik China
People's Republic of China**

Thyssen Krupp AG
Beijing Representative Office
East Ocean Centre, 8/F.
24A Jianguomenwai Ave.
Beijing 100004
P. R. China
Phone: (10) 65 15 55 98
Fax: (10) 65 15 62 06

Thyssen Krupp AG
Shanghai Representative Office
14/F, Office No. 4 – 6
Novel Plaza 128
Nanjing Road West
Shanghai 200003
P. R. China
Phone: (21) 63 50 91 57-59
Fax: (21) 63 50 91 60

Fordley Development Ltd.
Room 705 – 707
Yu Sung Boon Bldg.
107 – 111 Des Voeux Rd.
Central
Hong Kong
Phone: 25 41 00 00
Fax: 28 54 19 16

Taiwan

Far East Alloy Corporation
2 F-2, No. 29-1, Lane 169
Kang Ning St., Shih-Chih-Chen
Taipei Hsien
Phone: (2) 2695 3033
Fax: (2) 2695 0766

Transcrystal Alloy
Industrial Corp.
10F-1, No. 76, Sec. 3
Roosevelt Road
Taipei
Phone: (2) 23 67-88 11
Fax: (2) 23 68-54 75

Thailand

Sahakol Trading Co. Ltd.
89/2 – 4 Paholyothin Road
Lampang 52100
Phone: (54) 22 18 04
Fax: (54) 22 19 45

Australien / Australia

Krupp VDM Australia Pty. Ltd.
724 Springvale Road
Mulgrave, Vic., 3170
Phone: (3) 95 61-13 11
Fax: (3) 95 61 44 65

Impressum.

Imprint.

**Drähte von Krupp VDM.
Investitions- und Konsumgüterindustrie.**

Herausgeber:
Krupp VDM GmbH
Marketing Services
Plettenberger Straße 2
58791 Werdohl
Postfach 18 20
58778 Werdohl
Telefon (0 23 92) 55 - 0
Telefax (0 23 92) 55 - 22 17
<http://www.krappvdm.de>
E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com

Alle Angaben in dieser Druckschrift beruhen auf praktische Erfahrungen und Ergebnissen unserer Forschung und Entwicklung und entsprechen dem Stand bei Drucklegung.
Zwischenzeitliche Änderungen sind im Interesse einer laufenden Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Werkstoffe möglich.
Unsere technischen Informationen erfolgen nach bestem Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Lieferungen und Leistungen unterliegen ausschließlich unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Druckschrift N 577
Ausgabe September 2001

**Wire from Krupp VDM.
Capital and consumer goods.**

Publisher:
Krupp VDM GmbH
Marketing Services
Plettenberger Strasse 2
58791 Werdohl
P.O. Box 18 20
58778 Werdohl
Germany
Phone +49 (23 92) 55 - 0
Fax +49 (23 92) 55 - 22 17
<http://www.krappvdm.de>
E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com

*All the information in this brochure is based on practical experience and the results of our research and development work and was up-to-date at the time of printing.
Changes may have occurred in the meantime in the interest of constantly improving and further developing our materials.
Our technical information is supplied to the best of our knowledge, but no guarantee is given in respect thereof.
Our products and services are supplied solely in accordance with our General Conditions of Business.*

*Publication no. N 577
Edition of September 2001*

**Geschäftsbereich Drähte**

Krupp VDM GmbH
Bärenstein 5
58791 Werdohl
Telefon (0 23 92) 55-26 06
(0 23 92) 55-26 14
Telefax (0 23 92) 55-26 63

Wire Division

Krupp VDM GmbH
Bärenstein 5
58791 Werdohl / Germany
Phone +49 (23 92) 55-26 06
+49 (23 92) 55-26 14
Fax +49 (23 92) 55-26 63

Hauptverwaltung

Krupp VDM GmbH
Postfach 1820
58778 Werdohl
Telefon (0 23 92) 55-0
Telefax (0 23 92) 55-22 17
Internet <http://www.kruppvdmd.de>
E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com

Head office

Krupp VDM GmbH
P.O. Box 1820
58778 Werdohl / Germany
Phone +49 (23 92) 55-0
Fax +49 (23 92) 55-22 17
Internet <http://www.kruppvdmd.de>
E-Mail: info@vdm.thyssenkrupp.com